



ATLAS ЛЕГКИЙ АКРИЛ

легкий моментальный акрил

- моментальное фарбування
- зберігає колір фарби
- висока адгезія
- без усадки, без тріщин
- практично не осідає
- білий колір



МОМЕНТАЛЬНЕ
ФАРБУВАННЯ



ЗБЕРІГАЄ
КОЛІР ФАРБИ



ВИСОКА
АДГЕЗІЯ



БЕЗ УСАДКИ,
БЕЗ ТРІЩИН

Властивості

Можна фарбувати відразу (мокре по мокрому, вже через 1 хвилину після нанесення) – особливо рекомендований для фарбування (зменшує ризик появи тріщин і зміни кольору фарби).

Доступний у білому кольорі - поверхню акрилу можна фарбувати типовими інтер'єрними фарбами.

Постійно пластично-еластичний - зберігає високу еластичність протягом усього періоду використання.

Стійкий до тріщин і усадочних подряпин

Його можна шліфувати - після зв'язування наждачним папером зернистістю 120.

Має дуже хорошу адгезію – для пористих поверхонь, також злегка вологих.

Не містить розчинників.

Хімічно нейтральний - не викликає корозії металів.

Практично без запаху.

Простий у чищенні.

Високий рівень білизни.

Надзвичайно короткий час обробки – приблизно 5 хвилин.

Не містить фталатів.

Практично не осідає - кути можна заповнювати «за один раз», а заповнення і доповнення можна заповнювати «за один раз» або «кілька разів», в залежності від глибини заповнюваного простору

Призначення

Для швидкого заповнення щілин, швів, стиків, кутів, тріщин, дефектів, отворів у стінах і стелі.

Для герметизації:

- стиків у сухій забудові з гіпсокартонних плит,
- фінішних планок,
- вбудованих шаф,
- підвіконь,
- конструкції сходів,
- рулонних штор,
- віконних та дверних рам,
- цоколів,
- карнизів,
- ліпнини,
- кесонів,
- розеток.

Для використання в приміщенні – за винятком приміщень, які піддаються постійному впливу води або вологи, у місцях без можливості ефективної вентиляції.

Види основи - бетон, штукатурка, гіпс, фінішна шпаклівка, шпаклівка, дерево, МДФ, ХДФ, ДСП, керамічні плити, сталь, ПВХ та подібні види пластмас.

Технічні характеристики

АТЛАС ЛЕГКИЙ АКРИЛ становить однокомпонентний акриловий герметик на основі водної дисперсії смол із системою отвердіння при випаровуванні води.

Система твердіння	під впливом випаровування води
Густина	прибл.. 0,71 г/мл
Температура нанесення	від +5°C до +40°C
Ширина шва	5-10 мм
Утворення кірки	через прибл. 2 хвилин
Час затвердіння	1 мм/24 год.
Термічна стійкість під час використання	від + 20°C до +75°C

Час, наведений у таблиці, рекомендується за умови нанесення при температурі близько +23°C і вологості 50%.

Технічні вимоги

Продукт відповідає вимогам стандарту EN 15651-2012.

АТЛАС ЛЕГКИЙ АКРИЛ (2023) Декларація експлуатаційних властивостей № 284/CPR	
EN 15651-1:2012 Замазки для внутрішнього використання.	
Вогнестійкість	Клас Е
Водонепроникність і газонепроникність - стійкість до стікання - втрата об'єму- механічні властивості - подовження при розриві (23 °C)	≤ 3 мм ≤ 45 % ≥ 25 %

Нанесення

Підготовка основи

Основа має бути сухою, чистою і ретельно знежиреною. Пористі та вбирні основи не повинні бути повністю сухими. Дуже пористі основи, такі як газобетон, піщаник або гіпс, слід заґрунтувати препаратами ATLAS GRUNT NKP або ATLAS UNI-GRUNT. Якщо є сумніви щодо адгезії, рекомендується провести тест, накладаючи акрил на невелику поверхню та пробуючи відірвати його після затвердіння. Глибокі щілини спочатку заповнюють пінопластовим дилатаційним шнуром, укладаючи його на необхідну глибину. У разі неглибоких щілин закрийте нижню частину щілини поліетиленовою стрічкою. Закріпіть краї щілин малярським скотчем, щоб уникнути забруднення. Зніміть скотч відразу після нанесення та формування акрилової маси.

Розміри шва

Акрил рекомендується використовувати переважно для щілин шириною від 5 до 10 мм. Глибина шва завжди має бути пропорційна його ширині. Для ширини щілини до 10 мм співвідношення повинно становити 1:1. Для швів шириною понад 10 мм, глибина [мм] = (шир. [мм] / 3) + 6 мм.

Найкраща ефективність миттєвого фарбування досягається при ширині 5 мм.

Спосіб застосування

Перед використанням акрилу зніміть аплікатор і відріжте кінець труби картриджа. Потім знову встановіть аплікатор і розріжте його, бажано під кутом, на ширину, що відповідає розміру шва. Встановіть підготовлений таким чином картридж у пістолет для витискання акрилу. Акрилову масу наносити повільно, рівномірно, злегка притискаючи до поверхні. Ретельно заповніть весь поперечний переріз щілини, не пропускаючи в неї повітря. Сформуйте поверхню шпателем або пальцем (змочивши його у воді) протягом 2 хвилин після нанесення. Час схоплювання маси залежить від температури навколишнього середовища, вологості повітря та поперечного перерізу шва. Забезпечте ефективну вентиляцію приміщення до повного схоплювання затірки.

Фарбування

Поверхню акрилу можна вже за 1 хвилину фарбувати типовими інтер'єрними фарбами:

латексна	+
акрилова	+
керамічна	+

Для швів шириною більше 10 мм рекомендується почекати 10-20 хвилин перед фарбуванням через ризик розтріскування лакофарбового покриття внаслідок усадки поверхні та втрати маси. У зв'язку з постійним розвитком технології фарби, перед фарбуванням рекомендується провести тест і перевірити сумісність фарби з герметиком.

Інструменти

Ручний або пневматичний пістолет

Витрата

Вихід з однієї упаковки: приблизно 12 м, ширина шва 5 мм (витрата: приблизно 100 мл / 4 м). Наведені значення є приблизними і залежать від дефектів і втрат, пов'язаних з обробкою.

Упаковка

Пластикові картриджі: 300 мл.

Інформація щодо безпеки

Інформація про безпеку вказана на упаковці продукту і в Паспорті безпеки, доступному на www.atlas.com.pl.

Зберігання і транспортування

Інформацію про зберігання і транспортування наведено на упаковці продукту і в паспорті безпеки, з яким можна ознайомитися на сайті www.atlas.com.pl.

Термін зберігання продукту (придатності до використання) становить 12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці.

Важлива додаткова інформація

Не використовуйте на таких матеріалах, як: PE, PP, PC, PMMA, PTFE, неопрен, дзеркала, акваріуми, бітумні поверхні, натуральний камінь і м'який пластик. У випадку матеріалів невідомого складу, конгломератів, ламінатів, проведіть тест на адгезію в непомітному місці та оцініть можливість використання продукту.

Не використовуйте на відкритому повітрі або в місцях постійного впливу води.

Перед використанням акрилу рекомендується провести тест на адгезію до основи.

Акрилові ущільнювачі випускають воду під час схоплювання, що призводить до низької усадки. Це може призвести до швидкого розтріскування лакофарбового покриття.

Очистіть свіжі забруднення на затірці водою. Затверділу затірку можна видалити лише механічно.

Інформація, що міститься в Технічному паспорті, містить основні вказівки щодо застосування виробу і не звільняє від обов'язку виконувати роботи відповідно до будівельних норм і правил ТБГП. З виданням цього технічного паспорта всі попередні видання втрачають силу. Документація на виріб є на сайті www.atlas.com.pl.

Зміст технічного паспорта, а також використані в ньому позначення і торгові назви є власністю Atlas Sp. z o. o. Їхнє використання без дозволу заборонено.

Дата оновлення: 10.10.2023