

**DOLINA NIDY****ZETA**

TYNK GIPSOWY MASZYNOWY  
O ZWIĘKSZONEJ  
TWARDZOŚCI  
POWIERZCHNI

## MAŠININIS GIPSINIS TINKAS SU PADIDINTU PAVIRŠIAUS KIETUMU

- padidintas stiprumas ir atsparumas mechaniniams pažeidimams
- rekomenduojamas visuomeniniams pastatams, laiptinėms, koridoriams
- naudoti pastatų viduje



Do nakładania mechanicznego



Klojamas rankomis



Czas obróbki tynku



Naudojimo temperatura



Ekologišką produktą

klojamas mechaniniu būdu

Tinko apdorojimo trukmė

### PASKIRTIS

- skirtas gipsuoti vienu sluoksniu viešosios paskirties pastatų, viešbučių, ligoninių, mokyklų ir gyvenamųjų pastatų viduje
- galima gipsuoti patalpų, kuriose oro drėgnis yra įprastas, taip pat virtuvių ir vonios kambarių sienas ir lubas
- skirtas tinkuoti keraminių elementų, kalkių ir smėlio plytų, paprastojo ir akytojo betono elementų pagrindus, kuriuos būtina tinkamai paruošti
- yra puikus substratas keraminių plytelių klojimui, dažymui ir tapetavimui.

### SAVYBĖS

- naujoviškas gamykloje ruošiamas mišinys sintetinio gipso, lengvųjų mineralinių užpildų ir cheminių priedų pagrindu
- didelis rišklio kiekis ir tinkamai parinktas užpildas reiškia, kad paruoštas tinkas turi labai palankius eksploatacinius parametrus: padidintą paviršiaus kietumą ir labai aukštą mechaninį stiprumą – puikiai tinka tinkuoti vietose, kurios eksploatacijos metu ypač pažeidžiamos
- užtikrina palankų mikroklimatą patalpose - teigiamai veikia vartotojų sveikatą ir gerovę



### PAGRINDO PARUOŠIMAS

Pagrindas turi būti stabilus, sausas, be apnašų ir nešvarumų, kurie galėtų susilpninti gipso sukibimą, ypač neturėtų būti dulkių, laisvų dalelių, apkalų alyvos, riebalų, dažų dangų ir antiadheziinių preparatų liekanų. Pagrindas turi būti tinkamai išdžiovintas, o jo drėgnis neturėtų viršyti 3 %.

Labai sugeriančius ir akytus pagrindus (akytojo betono, kalkių ir smėlio ar keraminių plytų) reikėtų gruntuoti vienu iš GRUNTAVIMO PREPARATŲ EURO-GRUNT. Glotnius ar silpnai sugeriančius pagrindus (betoninius) gruntuoti GRUNTAVIMO PREPARATU INTER-GRUNT. Visus plieninius elementus, kurie gali liestis su tinku, būtina apsaugoti nuo korozijos. Netinkuoti sušalusius pagrindus.

### SKIEDINIO PARUOŠIMAS

MAŠININIS GIPSINIS TINKAS ZETA ruošiamas naudoti ir klojamas tinkavimo agregatais.

### NAUDOJIMO BŪDAS

Plastiškos konsistencijos tinko masę purkšti ant pagrindo vieną ant kitos užeinančiomis horizontaliomis juostomis nuo viršaus į apačią. Rekomenduojama tinkuoti ne plonesniu nei 8 mm storio sluoksniu sienas ir lubas bei iki 15 mm perdangas ir 30 mm sienas. Tinkuojant galima daryti iki 20 min. trukmės pertraukas. Ilgesnių pristovų atveju agregatą, įrankius ir žarnas būtina ištuštinti ir išvalyti. Skiedinį lyginti H tipo lentjuoste, o praėjus 80÷120 minučių – trapecine lentjuoste. Baigiant tinką būtina sudrėkinti vandens rūku ir nušveisti mente su kempine, kad į paviršių „ištrauktų“ pienelį. Kai tinko paviršius pasidaro matinis, išlyginti ilgąja glaistykle.



Dėmesio! Tinkas, ant kurio ketinama klijuoti keramines plyteles, paliekamas „aštriai“ užtrintas mente su kempine. Pirmą parą, kai nutinkuojama, saugoti tinką nuo skersvėjo ir tiesioginių saulės spindulių. Vėliau rekomenduojama smarkiai vėdinti patalpas, kas skatina greitesnį tinko džiūvimą. Išsamią informaciją apie pagrindo paruošimą ir tinkavimą galite gauti iš gamintojo. Džiūvimo trukmė priklauso nuo tinko storio, temperatūros ir drėgnio patalpoje. Priimama, kad 15 mm storio tinkas tinkamai vėdinamoje patalpoje, kurioje temperatūra yra virš 15 °C, džiūsta apie 21 dieną. Prieš pradėdant kitus apdailos ar dažymo darbus tinko paviršius turi būti tinkamai sausas.

## SAŃAUDOS

Vidutiniškai sunaudojama apie 1,1 kg 1 m<sup>2</sup>, kai sluoksnio storis 1 mm.

## PAKUOTĖS

30 kg popieriniai maišai; birus silose.

## ĮRANKIAI

Tinkavimo agregatas, „H“ lentjuostė, trapecinė lentjuostė, gulsčiukas, nerūdijančio plieno tinkavimo įrankiai (ilgoji glaistyklė, plieninė mentė, kampinė mentelė), kampų drožtuvas, mentė su kempine. Įrankius valyti švari vandeniu, iš karto baigus darbą.

## INFORMACIJA APIE SAUGĄ

Informacija apie saugą pateikiama ant produkto pakuotės ir saugos duomenų lape, kuris skelbiamas [www.dolina-nidy.com.pl](http://www.dolina-nidy.com.pl).

Gaminiui suteiktas Valstybinio higienos instituto higienos pasas

## LAIKYMAS IR GABENIMAS

Informacija apie laikymą ir gabenimą pateikiama ant produkto pakuotės ir saugos duomenų lape, kuris skelbiamas [www.dolina-nidy.com.pl](http://www.dolina-nidy.com.pl).

Produkto laikymo (tinkamumo naudoti) terminas yra 3 mėnesiai nuo pagaminimo datos, nurodytos ant maišo.

## TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Tai yra statybinis produktas, kurio techninė specifikacija suderinta su Europos standartu PN-EN 13279-1:2009 – B7/50/6.

|                                                                                                                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| MAŠININIS GIPSINIS TINKAS SU PADIDINTU PAVIRŠIAUS<br>KIETUMU<br>ZETA DOLINA NIDY (2019)<br>Eksploatacinių savybių deklaracija Nr. EC 28/1/CPR<br>EN 13279-1:2008 |    |
| Numatyta naudojimo paskirtis: bendrieji statybos darbai                                                                                                          |    |
| Degumas (esant tiesioginiam poveikiui)                                                                                                                           | A1 |

## TECHNINIAI DUOMENYS

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mišinio proporcijos                                                             | apie 13,8 l vandens 30 kg                                                                                                                                                      |
| Išėiga                                                                          | 100 kg gipso = apie 110 l skiedinio                                                                                                                                            |
| Tinko apdorojimo trukmė                                                         | 240 ± 30 minučių (nurodyta trukmė gali keistis, atsižvelgiant į medžiagos laikymo sąlygas, pagrindo tipą, skiedinio darbinę konsistenciją bei temperatūrą ir drėgnį patalpoje) |
| Tinkavimo sąlygos:<br>- pagrindo ir aplinkos temperatūra<br>- drėgnis patalpoje | nuo +5 °C iki +25 °C<br>iki 70 %                                                                                                                                               |
| Sukibimas su pagrindu                                                           | ≥ 0,1 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                        |
| Atsparumas lenkimui                                                             | ≥ 2,0 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                        |
| Atsparumas gniuždymui                                                           | ≥ 6,0 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                        |
| Brinelio būdas                                                                  | 12,0 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                         |
| Sausasis svoris                                                                 | apie 1000 kg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                    |
| Tūrio svoris                                                                    | apie 1100 kg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                    |
| Mažiausias sluoksnio storis                                                     | 8 mm                                                                                                                                                                           |
| Didžiausias sluoksnio storis ant sienos                                         | 30 mm                                                                                                                                                                          |
| Didžiausias sluoksnio storis ant lubų                                           | 15 mm                                                                                                                                                                          |
| Šilumos laidumo koeficientas [λ]                                                | < 0,27 W/m·K                                                                                                                                                                   |
| Difuzinės varžos koeficientas [μ]                                               | 10                                                                                                                                                                             |

## DĖMESIO

Būtina griežtai laikytis:

- tinkamo laikymo sąlygų
- gruntavimo ir tinkamo pagrindo paruošimo reikalavimų
- tinkuoti rekomenduojamu sluoksnio storiu,
- tinkamo pagrindo ir aplinkos drėgnio ir temperatūros
- rekomenduojamo tinko priežiūros būdo.

Gamintojas neatsako už padarinius dėl produkto naudojimo ne pagal šiuos nurodymus ir statybos reikalavimus.

Techninių duomenų lape pateikiama informacija yra pagrindiniai nurodymai, kaip naudoti gaminį, ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir DSS reikalavimų. Išleidus šį techninių duomenų lapą, visi ankstesni netenka galios.

Susiję produkto dokumentai pateikiami [www.dolina-nidy.com.pl](http://www.dolina-nidy.com.pl).

Techninių duomenų lapo turinys ir jame vartojami prekių ženklai ir pavadinimai yra „Atlas sp. z o. o.“ nuosavybė. Už jų neteisėtą naudojimą taikomos sankcijos.

Atnaujinta: 2022-11-30