



- Легкое нанесение
- Очень хорошая адгезия
- прочная и гладкая поверхность без пузырьков
- минимизировано пыление во время обработки
- увеличенное время обработки
- короткое время высыхания
- изменение цвета во время высыхания, что позволяет контролировать каждый этап работы
- возможность нанесения «мокрым по мокрому»
- возможность многократного использования



ПРИМЕНЕНИЕ

- Финишное выравнивание поверхностей стен и потолка
- Ремонт оснований, заполнение небольших отверстий и трещин
- маскировка головок винтов, крепящих доски
- применяется внутри зданий
- применяется на типичных сухих минеральных основаниях как штукатурки гипсовые, цементные, цементно-известковые, бетонные стены, плиты г-к, гипсовые блоки.

СВОЙСТВА

- **готовая к применению** — не требует подбора пропорции вода/вяжущее
- **легко наносится и шлифуется** - консистенция массы обеспечивает комфортную работу с использованием традиционных инструментов, валика и агрегата
- **длительное время обработки** — гарантирует комфортную работу без спешки и страха слишком быстрого связывания
- **ограниченное количество пыли** — количество пыли, образующейся во время шлифования, сведено к минимуму
- **идеально гладкая** — никаких пузырей и кратеров
- **предсказуемая** — меняет цвет во время шлифовки и высыхания, что позволяет контролировать каждый этап работы
- **хорошая адгезия к основанию**
- **короткое время высыхания**

- **многократное использование** — неиспользованный и незагрязненный материал можно оставить в плотно закрытой упаковке и позже использовать.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть сухим, прочным и очищенным от любых загрязнений, которые могут ухудшить адгезию шпатлевки, в частности, от пыли, грязи, масел, жиров, остатков краски и разделительных составов. Неплотно прилегающие поверхности следует отколоть, а отслоившиеся фрагменты дополнительно очистить.

Для укрепления поверхности и снижения впитываемости грунтовать впитывающие основания. Для грунтования использовать бесцветную эмульсию EURO-GRUNT.

Основания с низкой впитываемостью, требующие улучшенной адгезии, следует грунтовать грунтовкой INTER-GRUNT Белый, содержащей кварцевый песок.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАССЫ

MEGA FINISH — готовая к применению масса. После вскрытия упаковки её следует перемешать с помощью мешалки, исключающей попадание воздуха.



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ТОЛЩИНА СЛОЯ - максимальная толщина наносимой массы не должна превышать 3 мм.

НАНЕСЕНИЕ ВРУЧНУЮ — массу следует наносить равномерно с помощью шпателя из нержавеющей стали, вдавливая ее в основание.

НАНЕСЕНИЕ ВАЛИКОМ — Для нанесения штукатурки рекомендуется использовать специальные валики (с флисом Scotch Brite). Перед началом работы тщательно перемешать смесь. При необходимости разбавить чистой водой до 2%. Нанести ровный слой валиком, затем разровнять длинным шпателем из нержавеющей стали.

НАНЕСЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ - для механического нанесения рекомендуется использовать устройства, перечисленные в таблице ниже (предварительно сняв основной фильтр устройства). При необходимости штукатурку можно разбавить чистой водой до концентрации не более 2%.

Агрегат	Сопло	Давление
WAGNER PS 3.39	531, 533, 535	Максимальное рабочее давление
WAGNER HC 950	531, 533, 535	
GRACO T-MAX 506	541, 551	
GRACO MARK VII	531, 533	
GRACO MARK X	531, 533	

Сразу после окончания работы промыть инструменты чистой водой. При использовании шпательной машины следовать рекомендациям производителя.

НАНЕСЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ СЛОЕВ

„мокрое на мокрое” - следующий слой можно наносить на предварительно склеенный предыдущий слой - поверхность должна быть матовой и сухой на ощупь, что обычно наступает примерно через 1-2 часа после нанесения (при температуре 20 °C и влажности 55%),

„мокрое на сухое” - Если последующий слой наносится после затвердевания и высыхания предыдущего слоя, рекомендуется смочить поверхность водой.

ШЛИФОВКА

Шлифовку следует проводить после полного высыхания шпатлевки. Рекомендуем использовать наждачную бумагу зернистостью № 150–220. Шпатлевка подходит как для ручной шлифовки, так и для механической шлифовки с помощью шлифовальной машины типа «жирфа».

УХОД

Во время высыхания шпатлевки избегать попадания прямых солнечных лучей и сквозняков, обеспечить достаточную вентиляцию. Проветривать помещение во время нанесения и высыхания до исчезновения характерного запаха. По истечении этого времени помещение готово к эксплуатации. Окончательное выравнивание поверхности следует выполнить мелкозернистой наждачной бумагой или абразивной сеткой. Выровненные поверхности, очищенные от пыли и грязи, можно окрашивать любыми дисперсионными красками (после грунтования, согласно рекомендациям производителя).

Оставшийся в упаковке неиспользованный материал следует защитить фольгой и плотно закрыть упаковку.

ВАЖНАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Расслоение материала в упаковке (выделение жидкости) при хранении является естественным явлением. Перед использованием материал следует перемешать для выравнивания консистенции.

При работе с материалом будьте осторожны, чтобы не загрязнить оставшийся в упаковке материал, так как это может привести к ухудшению его свойств. Неиспользованный материал, оставшийся в упаковке, следует упаковать в фольгу и плотно закрыть. Использовать до истечения срока годности.

Gładzi nie można wykonywać na podłożach narażonych na bezpośrednie działanie wilgoci.

Nie zaleca się wykonywać gładzi w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza przekraczającej przez dłuższy czas 70%.

РАСХОД

В среднем расходуется около 1,0 кг/м²/мм.

УПАКОВКИ

Пластмассовые емкости: 18 кг, 25 кг.

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Информация о безопасности указана на упаковке продукта и в паспорте безопасности, доступном на сайтах: www.dolina-nidy.com.pl и www.atlas.com.pl.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Информация о хранении и транспортировке указана на упаковке продукта и в паспорте безопасности, доступном на сайтах: www.dolina-nidy.com.pl и www.atlas.com.pl.

Продукт следует хранить при температуре от +5°C до +35°C. Допускается кратковременное замерзание или перегрев продукта при транспортировке.

Хранение или транспортировка в ненадлежащих условиях может привести к образованию осадка или комков. Возможны незначительные изменения параметров нанесения с сохранением функциональных свойств.

Если продукт замерз в упаковке, оставьте его при комнатной температуре до полного оттаивания, затем тщательно перемешайте ленточным миксером или миксером ATLAS TWIST. Недостаточная однородность массы делает продукт непригодным к использованию.

Продукт нельзя хранить в замороженном виде. Несоблюдение вышеуказанных положений приведет к невозможности подачи гарантийного иска.

Примечание: Штабелирование поддонов запрещено. Укладка поддонов с продукцией друг на друга может привести к потере жесткости упаковки, опрокидыванию поддонов, созданию угрозы здоровью и безопасности находящихся рядом людей и повреждению продукции.

Срок хранения продукта (годности) — 12 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Время высыхания	ок. 6 часов
Температура основания и воздуха во время работ	от +5 °C до +25 °C
Влажность в помещении во время эксплуатации	до 70 %
Максимальная толщина одного слоя	до 3 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Продукт является строительным изделием, технической спецификацией которого является стандарт PN-EN 15824:2017-07 - дисперсионная внутренняя штукатурка, разбавляемая водой (полимерная штукатурка).

OMEGA FINISCH (2023) Декларация Потребительских Свойств № 259/CPR EN 15824:2017	
Применение: для внутренних стен, потолков, колонн и перегородок	
Адгезия	0,30 МПа

Информация, содержащаяся в настоящем техническом паспорте, представляет собой основные рекомендации по использованию продукта и не освобождает пользователя от обязанности выполнять работы в соответствии с надлежащей строительной практикой и правилами охраны труда. С выдачей настоящего технического паспорта все предыдущие технические паспорта теряют силу. Сопроводительная документация к продукту доступна на сайте www.dolina-nidy.com.pl.

Содержание технического паспорта, а также используемые в нем маркировки и торговые наименования являются собственностью компании Atlas sp. z o. o. Их несанкционированное использование будет наказываться.

Дата обновления: 2024-02-28