

DOLINA NIDY GRUNT-TYNK FARBA MOSTKUJĄCO-GRUNTUJĄCA

- wypełnia i mostkuje pęknięcia włoskowate podłoża mineralnych
- ujednolica fakturę i wyrównuje właściwości podłoża
- nie wymaga dodatkowego gruntowania przed malowaniem
- zmniejsza zużycie farby nawierzchniowej


Nakładanie
pędzlem

Czas gotowości
do pracy

Temperatura
stosowania

EKO
technologia


ZASTOSOWANIE

- do wykonywania wypełniających, egalizujących powłok malarskich na spękanych podłożach mineralnych
- zalecana przede wszystkim na tynki cementowo-wapienne i cementowe, ale może być stosowana również na podłoża betonowe, tynki i gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe oraz na nieotynkowane mury z betonu, cegieł, bloczków, pustaków ceramicznych lub silikatowych
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków

WŁAŚCIWOŚCI

- farba produkowana w postaci suchej mieszanki, zawiera kruszywa wapienne, żywice proszkowe oraz dodatki modyfikujące
- ujednolica i wyrównuje właściwości podłoża, wypełniając i mostkując pęknięcia o charakterze włosowatym i skurczowym
- charakteryzuje się wysoką siłą krycia, likwiduje nieestetyczne i utrudniające wykonanie warstw wykończeniowych spękania, a po jej użyciu nie jest konieczne stosowanie dodatkowego gruntowania przed malowaniem
- ujednolica kolorystykę podłoża, co ułatwia późniejsze pomalowanie go farbą nawierzchniową
- zawiera specjalne włókna wzmacniające powłokę, nadające jej elastyczność i zwiększające skuteczność wypełnienia rys
- nie powoduje pogorszenia paroprzepuszczalności podłoża

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być odpowiednio wysezonowane, suche, stabilne i oczyszczone z zanieczyszczeń mogących osłabić przyczepność farby. Szczegółowe zalecenia dotyczące przygotowania podłoża znajdują się w tabeli na końcu niniejsze Karty Technicznej.

PRZYGOTOWANIE FARBY

Farbę przygotowuje się do użycia w dwóch etapach. W pierwszym, suchą mieszankę z worka wysypuje się do wody (proporcje ok. 10,0-12,0 l na 20 kg farby), a następnie miesza do momentu uzyskania jednolitej konsystencji. Po zgęstnieniu przygotowanej w ten sposób farby (po ok. 30 minutach), dolać 8,0-10,0 l wody tak, aby ostateczna proporcja nie przekroczyła 20 litrów na 20 kg suchej mieszanki. Całość dokładnie wymieszać.

Rzadsza konsystencja zalecana jest w przypadku rys widocznych po zmoczeniu powierzchni wodą, gęstsza w przypadku spękań wyraźnie widocznych bez zmoczenia podłoża.

Dopuszczalne jest jednorazowe przygotowanie farby od razu z całą ilością zalecanej wody, pod warunkiem odpowiednio intensywnego i dokładnego wymieszania, tak aby w masie nie było grudek. Tak przygotowana farba powinna być odstawiona na ok. 20-30 minut a następnie ponownie przemieszana bezpośrednio przed użyciem. Pojemnik z farbą powinien być przykryty w przypadku dłuższych przerw w malowaniu.

SPOSÓB UŻYCIA

Farbę nanosić wałkiem lub pędzlem, w postaci cienkiej, równomiernej warstwy. W zależności od chłonności i struktury podłoża malowanie przeprowadzić jedno- lub dwukrotnie. Drugą warstwę nanosić po wyschnięciu pierwszej. Czas wysychania powłoki wynosi ok. 2-6 godzin, zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza. W trakcie prac oraz w okresie wysychania farby, malowaną powierzchnię chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.



ZUŻYCIE

Zużycie ok. 0,15 - 0,20 kg farby na 1 m² przy jednokrotnym malowaniu.

OPAKOWANIA

Worek papierowy 20 kg.

NARZĘDZIA

Wałek malarski lub pędzel, urządzenie do natryskiwania. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE

Informacje o bezpieczeństwie podane są na opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki, dostępnej na stronie internetowej dolina-nidy.com.pl.

Produkt posiada Atest Higieniczny PZH.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Informacje o przechowywaniu i transporcie podane są na opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki, dostępnej na stronie internetowej dolina-nidy.com.pl.

Okres przechowywania produktu (przydatności do użycia) wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

DANE TECHNICZNE

Gęstość po rozrobieniu z wodą	około 1,4 kg/dm ³
Temperatura przygotowania farby oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac	od +5 °C do +25 °C
Proporcje mieszania jednoetapowe	0,9-1,0 l / 1 kg
Proporcje mieszania dwuetapowe:	
- I rozrobienie	0,5-0,6 l / 1 kg
- II rozrobienie	0,4-0,5 l / 1 kg
Czas gotowości do pracy	minimum 24 godziny
Czas wysychania	ok. 2-6 godzin

WYMAGANIA TECHNICZNE

Produkt jest nie jest klasyfikowany jako wyrób budowlany.

Szczegółowe wymagania dotyczące przygotowania podłoża

Rodzaj podłoża	Wymagania	Przygotowanie	Sposób gruntowania
tyniki cementowe i cementowo-wapienne	sezonowane przez okres ok. 3-4 tygodni, wilgotność podłoża mniejsza niż 3% (określona metodą CM),	powierzchnię oczyścić z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów, resztek powłok malarskich itp. Słabo związane części podłoża odkuć, a fragmenty osypliwe oczyścić szczotką drucianą.	gruntowanie nie jest wymagane
tyniki gipsowe	sezonowane przez okres ok. 2 tygodni, wilgotność podłoża mniejsza niż 3% (określona metodą CM)		

UWAGA

Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność.

Dokumenty towarzyszące wyrobowi dostępne są na www.dolina-nidy.com.pl.

Treść karty technicznej oraz użyte w niej oznaczenia i nazwy handlowe są własnością Atlas sp. z o. o. Ich nieuprawnione wykorzystanie będzie sankcjonowane.

Data aktualizacji: 2023-08-03