

DOLINA NIDY GIPS BUDOWLANY

- для виробництва будівельних розчинів і збірних елементів
- для будівельних та ремонтних робіт
- для внутрішніх робіт



Для механічного
Нанесення



Час готовності
до роботи



Температура
застосування



Захищати
від вологи



Екологічний
продукт



ЗАСТОСУВАННЯ

- Дрібні ремонтні роботи на поверхнях стін і стель всередині будівель, наприклад, заповнення порожнин, зашпакльовування штифтів тощо,
- монтажні роботи, наприклад, вбудовування алюмінієвих куточків і сітчастих кутів, наклеювання напрямних планок перед штукатуркою, з'єднання і стабілізація гіпсових елементів,
- монтажні роботи, наприклад, встановлення коробок прихованого монтажу, заповнення пазів електрокабелів тощо,
- Для застосування по неоштукатурених основах з керамічних елементів, силікатної цегли, звичайного та ніздрюватого бетону, а також по цементних, цементно-вапняних і гіпсових штукатурках та деревостружкових плитах,
- для внутрішнього використання,
- для приготування будівельних розчинів і збірних гіпсових виробів.

ВЛАСТИВОСТІ

- мінеральне в'язуче, що отримується шляхом часткового зневоднення природної гіпсової породи (дигідрат сульфату кальцію) з кар'єру по видобутку гіпсу,
- дуже швидке збільшення механічної міцності, скріплені компоненти знерухомлюються і міцно фіксуються за короткий час,
- короткий час затвердіння, дозволяє швидко стабілізувати компонент, що фіксується, без необхідності використання додаткових опор.
- дуже легко наноситься і профілюється.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа повинна бути міцною, очищеною від пилу та інших забруднень, які можуть послабити адгезію гіпсу. Погано приклеєні ділянки слід сколотити або зачистити дріткою. Монтажні борозни слід ретельно очистити від пилу. В межах ділянки, де передбачається нанесення гіпсу, основу слід зволожити водою, безпосередньо перед нанесенням суміші. Всі сталеві компоненти, які можуть безпосередньо контактувати з розчином, повинні бути захищені від корозії. Увага! Будівельний гіпс не застосовується на металевих, дерев'яних і пластмасових основах.

ПРИГОТУВАННЯ МАСИ

Суху суміш слід рівномірно висипати в посудину з відміряною кількістю чистої води, у співвідношенні приблизно 0,60 л води на 1 кг гіпсу, а потім перемішати вручну або механічним способом до отримання однорідної маси без грудок і сипучих інгредієнтів. Перед замішуванням наступної порції матеріалу ємність слід ретельно очистити від залишків зв'язаного розчину, оскільки це може скоротити час схоплювання наступного розчину. Використовуйте розчин приблизно впродовж 10 хвилин.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

Приготовану суміш нанести інструментами з нержавіючої сталі на ділянки, що підлягають заповненню, фіксації компонентів або установці монтажних коробок. Негайно профілювати масу і відрегулювати до бажаного ефекту, наприклад, в рівень з поверхнею стіни.

ВИТРАТА

Залежно від місця призначення.

УПАКОВКИ

Паперові мішки 2 кг, 15 кг, 30 кг.



green line

ІНСТРУМЕНТИ

Низькобортна дріль з прямим міксером, відро з еластичного пластику, штукатурний інструмент з нержавіючої сталі (кельма сталева, шпатель, кельма трапецієподібна). Інструменти необхідно чистити чистою водою одразу після використання.

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ

Інформація про безпеку міститься на упаковці продукту та в Паспорті безпеки, доступному на сайті www.dolina-nidy.com.pl.

ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

Інформація щодо зберігання та транспортування наведена на упаковці продукту та в паспорті безпеки, доступному на сайті www.atlas.com.pl.

Термін зберігання (придатності до застосування) становить 12 місяці з дати виробництва, зазначеної на упаковці.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пропорції змішування вода / суха суміш	прибл. 0,60 л / 1 кг прибл. 1,20 л / 2 кг прибл. 9,00 л / 15 кг прибл. 18,00 л / 30 кг
Вміст сульфату кальцію (CaSO ₄)	> 50 %
Відкритий робочий час	прибл. 10 хвилин
Початок схоплювання	прибл. через 3 хвилин
Розмір зерна	Залишок на ситі 1,0 мм не більше 0,5 %. Залишок на ситі 0,2 мм не більше 15 %.
Температура основи і оточення	від +5°C до +25°C

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Товар є будівельним виробом, для якого технічна специфікація є гармонізованим європейським стандартом PN-EN 13279-1:2009 - Гіпсове в'язуче, для безпосереднього нанесення або подальшої обробки, для внутрішніх робіт.

GIPS BUDOWLANY DOLINA NIDY (2019) Декларація експлуатаційних характеристик № EC 01/1/CPR EN 13279-1:2008 (PN-EN 13279-1:2009)	
Цільове застосування: загальне будівництво	
Реакція на вогонь (при безпосередній дії)	A1

Інформація, що міститься в Технічному паспорті, становить основні інструкції щодо застосування виробу і не звільняє від обов'язку виконувати роботи відповідно до будівельних норм і правил ТБОП (техніки безпеки і охорони праці). З виданням цього технічного паспорта всі попередні видання втрачають силу. Із супровідними документами для виробу можна ознайомитися на сайті www.dolina-nidy.com.pl.

Дата оновлення: 2024-05-27

