

DOLINA NIDY

Y GAMMA

TYNK GIPSOWY RĘCZNY

- Большая производительность
- Оптимальное время обработки на всех этапах работ
- Позволяет получить гладкие поверхности
- Толщина слоя 8-30 мм
- Применяется внутри зданий



Ручное
нанесение



120 ± 15 мин.
Время
обработки
штукатурки



до +25 °C
од +5 °C
Температура
применения



Эко продукт

ПРИМЕНЕНИЕ

- для ручного нанесения однослойных штукатурок внутри помещений в жилищном строительстве, общественных зданиях, гостиницах, больницах и школах,
- может наноситься как на стены, так и на потолки, в помещениях с нормальной влажностью воздуха, в том числе в кухнях и ванных комнатах,
- идеально подходит для ремонтных работ,
- подходит для обработки откосов при монтаже окон, дверей и подоконников,
- для нанесения на основания из керамических элементов, из известково-песчаного кирпича, из обычного или ячеистого бетона.

СВОЙСТВА

- современная смесь, произведенная на основе синтетического гипса, минеральных наполнителей и химических добавок,
- очень эффективна, пластична, проста в обработке,
- отличается хорошей адгезией к основанию,
- время обработки штукатурного раствора подобрано оптимально для ручной технологии нанесения гипсовых штукатурок,
- поверхность готовой штукатурки ровная, гладкая, твердая и представляет собой отличное основание для покраски, оклейки обоями или укладки керамической плитки (весом до 25 кг/м²)
- использование гипсовой штукатурки обеспечивает благоприятный микроклимат в помещениях, положительно влияющий на здоровье и самочувствие человека,
- слой штукатурки характеризуется благоприятными параметрами тепло- и звукоизоляции.



ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть стабильным, сухим, без высветания и очищенным от загрязнений, которые могут ослабить адгезию гипса, особенно от пыли, свободных частиц, жира, остатков лакокрасочных покрытий и антиадгезивных средств. Основание должно быть соответствующим образом выдержано, а его влажность не должна превышать 3%. Основания, обладающие высокой впитывающей способностью и пористостью (ячеистый бетон, известково-песчаный и керамический кирпич), необходимо загрунтовать одним из ГРУНТОВЫХ ПРЕПАРАТОВ EURO-GRUNT. Гладкие или малопоглощающие основания (бетонные) следует загрунтовать ГРУНТОВОЧНЫМ СРЕДСТВОМ INTER-GRUNT. Все стальные элементы, которые могут непосредственно соприкасаться с штукатуркой, должны быть защищены от коррозии. Не следует штукатурить промерзшие основания.

ПОДГОТОВКА СМЕСИ

Сухую смесь следует равномерно высыпать в емкость с отмеренным количеством чистой воды в пропорции примерно 12,8 л воды на 20 кг гипса (один мешок) и оставить на несколько минут до полного насыщения гипса водой. Затем вручную или механически перемешать полученный раствор до получения однородной массы соответствующей консистенции, без комков и нерастворенных компонентов. Раствор сохраняет свои параметры в течение примерно 30 минут. Перед смешиванием следующей партии материала тщательно очистите емкость от остатков затвердевшего раствора, так как он может сократить время схватывания следующего раствора.



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Стены с большой площадью следует разделить на технологические поля с помощью металлических направляющих реек с шагом примерно 1 м. В углах помещения и вдоль краев оконных и дверных проемов следует закрепить металлические угловые сетки. Планки и углы заранее приклеиваются к пластирам из штукатурного раствора и выравниваются по вертикали, пока раствор еще пластичен. Правильное крепление этих элементов облегчает нанесение штукатурки и позволяет контролировать ее толщину. Рекомендуется наносить штукатурку в один слой, кельмой или мастерком, с соблюдением минимальной толщины слоя 8 мм на стенах и потолках и максимальной толщины 15 мм на перекрытии и 30 мм на стенах. Нанесение раствора на потолок начинается со стороны окна, продвигаясь вглубь помещения. На стены штукатурку следует наносить снизу вверх. Нанесенный раствор, как на потолке, так и на стене, следует предварительно выровнять с помощью так называемой «Н»-образной лопатки, а убытки восполнять по мере необходимости с помощью нержавеющей кельмы (шпателя). После частичного затвердевания раствора необходимо тщательно выровнять поверхность штукатурки с помощью длинной шпатели (лопатки) или трапециевидной лопатки. Достаточно затвердевшую штукатурку необходимо сбрызнуть водой в виде тумана и затереть губчатым шпателем, чтобы «вытянуть» молочко, которое после его матирования необходимо равномерно распределить по всей поверхности с помощью длинного шпателя. Внимание: штукатурки, на которые планируется наклеивать керамическую плитку, оставляют «в грубом виде» (не филцуют, не выравнивают поверхность). В остальных случаях благодаря сглаживанию поверхности получается гладкая поверхность. В течение первых суток после нанесения гипсовой штукатурки не следует подвергать ее воздействию сквозняков и прямого солнечного света. По истечении этого времени рекомендуется интенсивно проветривать помещения, что значительно облегчит высыхание штукатурки. Время высыхания зависит от толщины штукатурки, температуры и влажности в помещении. Принимается, что штукатурка толщиной 15 мм в правильно вентилируемом помещении при температуре выше 15 °C высыхает примерно за 14 дней. Перед началом дальнейших отделочных работ поверхность штукатурки должна быть достаточно сухой.

РАСХОД

В среднем расходуется около 0,85 кг на 1 м² при толщине слоя 1 мм.

УПАКОВКИ

Бумажные мешки: 20 кг.

ИНСТРУМЕНТЫ

Эластичная емкость для раствора, низкооборотная дрель с миксером, рейка «Н», трапециевидная рейка, уровень, штукатурные инструменты из нержавеющей стали (большой мастерок, длинная шпатель, стальная лопатка, угловая шпатель), строгальный станок для углов, губчатая лопатка. Инструменты следует очищать чистой водой сразу после использования.

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Informacje o bezpieczeństwie podane są na opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki, dostępnej na www.dolinia-nidy.com.pl.

Tynk posiada Atest Higieniczny.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Информация о хранении и транспортировке указана на упаковке продукта и в паспорте безопасности, доступном на сайте www.dolinia-nidy.com.pl.

Срок хранения продукта (срок годности) составляет 6 месяцев с даты производства, указанной на упаковке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Пропорции смеси	около 12,8 л воды на 20 кг
Производительность	100 кг гипса = ок. 120 л смеси
Время обработки штукатурки	120 ±15 минут (указанное время может изменяться в зависимости от условий хранения материала, типа основания, рабочей консистенции раствора, а также температуры и влажности в помещении)
Условия во время штукатурки	Температура основания и воздуха от +5 °C до 25 °C, Влажность в помещений до 70%
Адгезия к основанию	≥ 0,3 Н/мм ²
Прочность на изгиб	≥ 1,5 Н/мм ²
Прочность на сжатие	≥ 3,0 Н/мм ²
Насыпной вес	ок. 800 кг/м ³
Объемный вес	ок. 950 кг/м ³
Минимальная толщина слоя	8 мм
Максимальная толщина слоя на стене	30 мм
Максимальная толщина слоя на потолке	15 мм



ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ГИПСОВАЯ РУЧНАЯ ШТУКАТУРКА GAMMA DOLINA NIDY (2019) - EN 13279-1 B1/20/2 - гипсовая штукатурка для оштукатуривания стен и потолков внутри зданий. Продукт имеет маркировку CE, подлежит постоянному заводскому контролю производства в соответствии с требованиями EN ISO 9001.

TYNK GIPSOWY RĘCZNY GAMMA DOLINA NIDY (2019) Декларация Потребительских Свойств № EC 25/1/CPR EN 13279-1:2008	
Назначение: общестроительное	
Реакция на огонь (при непосредственном воздействии)	A1

ВНИМАНИЕ

Необходимо строго соблюдать:

- правильное хранение изделия
- грунтование и правильную подготовку оснований
- использования рекомендованной толщины штукатурки
- надлежащей влажности и температуры основания и окружающей среды

- рекомендованного способа ухода за штукатуркой

Производитель не несет ответственности за последствия, возникшие в результате использования изделия не в соответствии с вышеуказанными рекомендациями и правилами строительного искусства.

Информация, содержащаяся в техническом паспорте, представляет собой основные рекомендации по применению изделия и не освобождает от обязанности выполнять работы в соответствии с правилами строительного дела и правилами техники безопасности. С выпуском настоящего технического паспорта все предыдущие теряют силу.

Сопроводительные документы к изделию доступны на сайте www.dolina-nidy.com.pl.

Содержание технического паспорта, а также использованные в нем обозначения и названия han-lowe являются собственностью Atlas sp. z o. o. Их несанкционированное использование будет преследоваться по закону.

Дата обновления: 2025-03-03