



30 PKT 14 kg

FACHOWIEC ATLASA

<https://swiatatlasa.com.pl/>

SCHWARZER BETON

dekorativer Kalkputz

- moderner, roher Kalkputz für den Innenbereich
- Naturprodukt
- gebrauchsfertig



PRODUKT
NATURALNY



DO WNIĘTRZ



APLIKACJA
PACĄ

Naturprodukt
Für den Innenbereich
Auftragen mit Glättkelle

Eigenschaften

Der Dekorputz SCHWARZER BETON ist ein trendiger, künstlerischer Putz, perfekt für die Gestaltung moderner Interieurs in privaten und öffentlichen Gebäuden. Er harmonisiert optimal mit Metall, Glas und Rohholz.

Gebrauchsfertig

Ökologisch – mit natürlichen Pigmenten gefärbt

Schwarz

Zementfrei

Dauerhaftes Finish

Atmungsaktiv

Verwendungszweck

Der Dekorputz SCHWARZER BETON empfiehlt sich besonders für Wohngebäude und öffentliche Gebäude (Büros, Dienstleistungsbetriebe, Einkaufszentren).

GEBÄUDEARTEN	ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN
Wohngebäude	+
öffentliche Gebäude, Bildungseinrichtungen	+
Geschäfts- und Dienstleistungsgebäude	+
Verkehrsinfrastruktur	+

ART DES UNTERGRUNDS	ANWENDBARKEIT
Kalkzement- und Zementputze	+
Betonuntergründe (monolithisch und aus Fertigteilen)	+
Unverputzte Wände aus keramischen Lochziegeln, Silikatziegeln, Vollziegeln oder Porenbeton	+
Gipsputze, Oberputze und Spachtelmassen	+
Polymerputze und -spachtel	+
Gipskartonplatten, OSB	+
Acrylanstriche	+

Technische Daten

Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +30 °C
Anzahl der Schichten	2
Trocknungszeit	handtrocken nach ca. 12 Stunden*
Auftragen der nächsten Schicht	nach Ablauf von 12-24 Stunden* (je nach Dicke der Schicht)

* Die Zeitangaben beziehen sich auf die Verarbeitung bei einer Temperatur von ca. 23°C und einer Luftfeuchtigkeit von 55%; bei niedrigeren Temperaturen und bei höherer Feuchtigkeit können sich diese Zeiten verlängern.

Technische Anforderungen

FOX SCHWARZER BETON (2022) Leistungserklärung Nr. FOX 03-7/CPR EN 15824:2017	
Bestimmungszweck: für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände im Innenbereich.	
Haftfestigkeit	0,3 MPa

Herstellung des Effekts

Erforderliche Beschaffenheit des Untergrunds:

ausreichend tragfähig,

lufttrocken ausgehärtet – für die nachstehenden Untergründe wird (unter Normbedingungen, d. h. ca. 20 °C und 55 % Feuchtigkeit) von den folgenden Trocknungszeiten ausgegangen (unter abweichenden Bedingungen kann sich diese Zeit verlängern):

- Gipsputze, Zement- und Kalkzementputze – mind. 1 Woche pro cm Dicke,
- Betonwände und -decken - mind. 28 Tage,

eben

frei von Verunreinigungen, die die Haftfestigkeit des Putzes beeinträchtigen könnten, wie Staub, Schmutz, Kalk, Öl, Fett, Farbrückstände u. a.

grundiert mit HAFTGRUNDIERUNG – bei Untergründen mit geringer Saugfähigkeit oder glatter Oberfläche.

Besondere Anforderungen in Bezug auf die Vorbereitung des Untergrunds

Art des Untergrunds	Vorgehensweise
frische Kalkzementputze	Anstrich nach dem Aushärten (3-4 Wochen)
frische Betonuntergründe	Anstrich nach Ablauf von ca. 1 Monat ab dem Verlegen
frische Gipsputze	Anstrich nach dem Aushärten (2 Wochen)
alte, gut abgebundene Flächen mit Anstrich aus Acryl- oder Latexfarbe	grundieren, z. B. mit HAFTGRUNDIERUNG
alte Beschichtungen aus Leimfarben und sonstige schwach haftende Beschichtungen	sorgfältig entfernen
alte saugfähige Untergründe	grundieren, z. B. mit PRIMER oder HAFTGRUNDIERUNG
Stellen mit Pilzbefall	reinigen und mit dem Präparat ATLAS MYKOS PLUS oder MYKOS NR 1 imprägnieren

*unter normalen Bedingungen, also ca. 20 °C und 55 % Luftfeuchtigkeit, unter anderen Bedingungen kann sich die Trocknungszeit verlängern.

Vorbereitung des Produkts

Feuchtes, gebrauchsfertiges Produkt. Vor Gebrauch mischen, um eine einheitliche Konsistenz zu erhalten. Es kann eine kleine Menge Wasser hinzugefügt werden, um die gewünschte Konsistenz zu erreichen.

Färbung

Farbdefiniertes Produkt.

Verputzen

Planen Sie vor Beginn der Arbeiten wie und in welcher Reihenfolge Sie die Schichten aufbringen möchten und prüfen Sie den Endeffekt unbedingt an einer kleinen Stelle!

Der Putz muss in zwei Schichten aufgetragen werden. Tragen Sie die erste Schicht mit einer Stahlkelle in Kornstärke glatt auf und lassen Sie sie vollständig trocken werden (12-24 Stunden, je nach den Bedingungen im Raum). Bevor Sie die zweite Schicht auftragen, befeuchten Sie die gesamte zu dekorierende Fläche leicht mit Wasser. Tragen Sie dann die zweite Schicht Putz auf die Fläche auf und ebnen Sie sie. Glätten Sie den Putz während des Trocknens mit dem flach angelegten Kellenrand. Durch das Glätten schließen sich die Poren im Putz und die Oberfläche erhält ihre typische Glätte.

Je nach Art der Verarbeitung (leichtes oder intensives, wiederholtes Polieren mit der Glättkelle) kann eine glatte, matte oder satinierte Oberfläche erzielt werden. Einzelne, verstreute Macken und Löcher verleihen der Betonoberfläche ihren Charme.

Achten Sie bei der Arbeit darauf, dass die Kellenkante immer perfekt sauber ist.

Schutzanstrich

DEKORLACK FOX DEKORATOR SATIN oder HYDROPHOBEN LACK mit einem weichen Pinsel oder Flockapplikator auftragen. Leicht mit kreuzweisen Bewegungen auf der ganzen Fläche verteilen. Schon eine Schicht verstärkt den Dekoranstrich. In Räumen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit muss der Anstrich mit zwei Schichten HYDRPHOBEM LACK geschützt werden. Je nach Anwendungsort und gewünschtem Effekt (z. B., wenn die Dekorschicht sehr rau ist) kann es erforderlich sein, mehrere Schichten Lack aufzutragen.

Der dekorative Effekt ist hauptsächlich von der Phantasie des Dekorateurs, aber auch von der Beschaffenheit des Untergrunds und der Dicke der aufgetragenen Schichten abhängig.

Verbrauch

Der durchschnittliche Verbrauch beträgt ca. 1,3 kg / 1 m² für 1 Schicht Dekorputz. Beachten Sie, dass der Verbrauch von:

- der Struktur und Saugfähigkeit des Untergrunds sowie von seiner Vorbereitung,
- von dem gewünschten Dekoreffekt,
- von der Erfahrung des Malers,
- von der Dicke und Anzahl der Schichten,
- von der gewählten Auftragsmethode abhängig ist.

Um die Ergiebigkeit unter konkreten Bedingungen zu prüfen, können Sie auf dem betreffenden Untergrund eine Probe machen.

Verpackungen

Plastikbehälter 14 kg.

Sicherheitshinweise

Das Produkt besitzt ein Hygienezertifikat des polnischen Hygieneinstituts (PZH).

Die Sicherheitshinweise finden Sie auf der Verpackung und im Sicherheitsdatenblatt des Produkts, welches auf der Website fox-dekorator.pl verfügbar ist.

Lagerung und Transport

Informationen zu Lagerung und Transport finden Sie auf der Verpackung und im Sicherheitsdatenblatt des Produkts, welches auf der Website www.atlas.com.pl verfügbar ist.

Die Haltbarkeit des Produkts (Verwendbarkeit) beträgt 18 Monate ab dem auf der Verpackung angegebenen Herstellungsdatum.

Wichtige zusätzliche Informationen

Der Dekorputz Schwarzer Beton kann einen charakteristischen Geruch haben, der die Qualität des Produkts nicht beeinträchtigt.

Die benutzten Werkzeuge müssen gleich nach Abschluss der Arbeiten mit Wasser abgewaschen werden.

Die im Produktdatenblatt enthaltenen Informationen stellen grundlegende Hinweise bezüglich der Anwendung des Erzeugnisses dar und befreien nicht von der Pflicht, die Arbeiten in Übereinstimmung mit den Regeln der Baukunst und den Arbeitsschutzvorschriften durchzuführen. Mit der Ausgabe dieses Produktdatenblatts verlieren alle vorherigen Datenblätter ihre Gültigkeit. Die Begleitunterlagen des Produkts sind unter www.fox-dekorator.pl verfügbar.

Der Inhalt dieses Datenblatts sowie die hier verwendeten Bezeichnungen und Markennamen sind Eigentum von Atlas Sp. z o. o. Jede unberechtigte Verwendung wird gesetzlich geahndet.

Datum der Aktualisierung: 03.03.2022