



ATLAS SALTA N

Фасадная силиконовая краска

- высокая стойкость на загрязнения
- хорошо кроющая
- сойкая к атмосферным условиям
- без грунтовки
- стойкая к биологическим повреждениям



Свойства

Краска ATLAS SALTA N - это высококачественный продукт на основе силиконовой смолы, полимерной дисперсии, органических и неорганических пигментов, модифицирующих и гидрофобизирующих добавок.

Способность к самоочищению - благодаря силиконовой смоле и силосановым гидрофобизаторам окрашенная поверхность самоочищается под воздействием атмосферных осадков, стекающих по фасаду.

Низкая впитываемость - высокое содержание полимерных связующих и гидрофобные агенты обеспечивают высокую степень защиты от стекающей воды и влаги.

Высокая паропроницаемость - обеспечивает свободный перенос водяных паров и диффузию влаги через основание, на которое нанесена краска.

Отличное нанесение и растекаемость - сочетание загустителей придает краске отличные рабочие свойства, исключает разбрызгивание при нанесении валиком и обеспечивает полное заполнение межплиточных пространств даже груботекстурных штукатурок (уже при первой окраске).

Высокая эластичность - краска способна перекрывать микротрещины, что делает ее идеальной для обновления фасадов; краска не шелушится и не трескается, взаимодействует с основанием и компенсирует тепловые нагрузки на фасад.

Ранняя устойчивость к дождю - оптимально рассчитанное время схватывания ATLAS SALTY N обеспечивает полную устойчивость к дождю уже через 2 часа после нанесения.

Свобода выбора - краска выпускается в 418 цветах (включая 8 оттенков белого) - в соответствии с Цветами штукатурок и красок SAN; возможен заказ отдельных цветов в соответствии с образцом.

Высокая кроющая способность и стойкость цвета - благодаря используемым органическим и неорганическим пигментам (включая титановое белило) с повышенной устойчивостью к УФ-излучению, обеспечивает превосходный и стойкий эффект всего за один слой.

Рекомендуется для свежих штукатурок - можно наносить на свежие минеральные штукатурки уже через 5 дней после нанесения.

Назначение

МЕСТО ПРИМЕНЕНИЯ	
Фасад в системе утепления с полистиролом	+
Фасад в системе утепления с минватой	+
Фасад однослойной стены	+
потолочная сторона	+
Стена внутри здания	применять ATLAS SALTA E

ТИП ОБЪЕКТОВ	
Жилищное строительство	+
общественные, образовательные, офисные и медицинские здания	+
объекты торговли и сферы услуг	+
Промышленное строительство	+
Промышленные склады	+
дорожное строительство	+
Подземные гаражи	+
сельскохозяйственные и животноводческие здания	+
Исторические объекты	+
пассивное строительство	+
энергосберегающее строительство	+

ОКРУЖЕНИЕ ОБЪЕКТА	
городские и урбанизированные районы	+
сельские и сельскохозяйственные районы	+
близость к деревьям и зеленым насаждениям	+
Водно-болотные и влажные территории, окрестности водоемов	+
промышленные, инвестиционные и экономические зоны	+
затенённые участки	+

РТИП ОСНОВАНИЯ	
бетонные основания (монолитные и сборные)	+
армированные слои указанных изоляционных систем	+
традиционные цементные и цементно-известковые штукатурки	+
традиционные известковые и ремонтные штукатурки	применять ATLAS SALTA S
гипсовые штукатурки и шпатлевки	применять ATLAS SALTA E
Тонокослойные штукатурки – минеральные и силикатные	+
Тонкослойные штукатурки - акриловые	применять ATLAS SALTA E
Тонкослойные штукатурки – силиконовые и силикатно-силиконовые	+
Стены из керамических пустотелых блоков, силикатных блоков, кирпича, ячеистого бетона	+
Основания из гипсокартона и плит ОСБ	применять ATLAS SALTA E
лакокрасочные покрытия - силикатные	применять ATLAS SALTA S
лакокрасочные покрытия - силиконовые	+
лакокрасочные покрытия - акриловые	применять ATLAS SALTA E

Технические данные

Густота	1,44 г/см ³
Температура подготовки краски, основания и окружающей среды во время работы	от +5 °C до +30 °C
Относительная влажность воздуха во время нанесения и схватывания	< 80%
Нанесение следующего слоя*	после ок. 6 ч
Время высыхания*	после ок. 6 ч
Глянец	G ₃ - мат
Толщина слоя	100 < E ₃ < 200 µm
Величина зерна	S ₁ – мелкое < 100 µm
Коэффициент проникновения водяного пара	средний < V ₂ < 150 г/м ² d
Водопроницаемость	низкая W ₃ < 0,1 кг/м ² h ^{0,5}
Эквивалентное диффузионное сопротивление S _d для одного слоя	0,14 м – 1,4 м
Мощность покрытия	класс 1 / производительность 6,6 м ²
pH	8
Уровень адгезии (wg PN-80/C-81531)	1
Покрытие царапин	Кат. A2
Устойчивость к стиранию (согласно PN 81913)	мин. 10000 циклов
Коэффициент диффузионного сопротивления µ	700-7000 (1140)
Проницаемость для диоксида углерода C	C1

*для температуры 20°C и влажности 50%)

Технические требования

Краска ATLAS SALTA N входит в состав наборов продуктов для изготовления систем теплоизоляции:

Название системы	Национальная Техническая Оценка
ATLAS ETICS	ITB-KOT-2020/1616 издание 5
ATLAS RENOTER	ITB-KOT-2021/2020 издание 1
ATLAS ROKER	ITB-KOT-2021/1919 издание 3
ATLAS ROKER G	ITB-KOT-2018/0583 издание 2
ATLAS ROKER EPS	ITB-KOT-2020/1188 издание 1

Краска ATLAS SALTA N является компонентом комплексной системы теплоизоляции с нанесением штукатурки:

Название системы	Европейская Техническая Оценка
ATLAS	ETA-06/0081
ATLAS ROKER	ETA-06/0173
ATLAS GRAWIS	ETA-16/0933

Подготовка основания

Основание должно быть сухим, стабильным и несущим, т.е. достаточно прочным и очищенным от слоев, которые могут ухудшить адгезию краски, особенно от пыли, грязи, воска и жира. Старые, некачественные слои краски и другие слои, плохо сцепляющиеся с основанием, следует тщательно удалить, а мелкие повреждения и трещины отремонтировать и заделать, например, раствором ATLAS ZW 330. Грунтование основания не требуется.

Особые рекомендации по времени выдержки оснований перед покраской

тонкослойные минеральные штукатурки	5 дней
тонкослойные дисперсионные штукатурки	7 дней
традиционные минеральные штукатурки	2-4 недели

Покраска

Подготовка краски

Краска поставляется в готовом к использованию виде. Непосредственно перед использованием краску следует тщательно перемешать до однородной консистенции. Лучше всего это делать механически, используя медленный миксер с мешалкой для краски. Краску нельзя смешивать с другими материалами.

Разбавление краски

Для первого нанесения добавьте 5 % чистой воды (0,5 л воды на 10 л емкости с краской). Поддерживайте пропорцию разбавления на всей окрашиваемой поверхности. **Для окончательной окраски и при окраске методом распыления используйте краску в неразбавленном виде.**

Окраска

Нанесить краску тонким и равномерным слоем с помощью валика, кисти или методом распыления (например, Wagner HC 950, форсунка 517 - давление 150-170 бар или форсунка HEA 517 - давление 100-120 бар), один или два раза в зависимости от впитывающей способности и структуры основания. Необходимо заранее предусмотреть перерывы в процессе окрашивания, например, в углах и сгибах здания, под водосточными трубами, в местах сопряжения цветов и т.д. Нанесение краски должно осуществляться непрерывно, без перерывов. Время высыхания краски, в зависимости от основания, температуры и относительной влажности воздуха, составляет 2-6 часов.

Расход

Расход зависит, в частности, от впитывающей способности основания и фактуры окрашиваемой поверхности, поэтому точный расход рекомендуется определять опытным путем. Ориентировочный расход для однослойной штукатурной отделки приведен в таблице

Тип штукатурки	Расход	Расход с 1 литра
Тонкослойные минеральные штукатурки	ок. 0,25 л/м ²	ок. 4,0 м ²
Тонкослойные дисперсионные штукатурки	ок. 0,22 л/м ²	ок. 5,0 м ²
Гипсовые штукатурки	ок. 0,15 л/м ²	ок. 7,0-8,0 м ²

Упаковка

Пластмассовые ведра 10 л.

Информация о безопасности

Информация о безопасности указана на упаковке продукта и в паспорте безопасности, доступном на сайте www.atlas.com.pl.

ATLAS SALTA - кат. А/с/FW - максимальное содержание летучих органических соединений в продукте ≤ 39,9 г/л, допустимое содержание ЛОС 40 г/л.

Хранение и транспортировка

Информация о хранении и транспортировке указана на упаковке продукта и в паспорте безопасности, доступном на сайте www.atlas.com.pl.

Срок годности краски составляет 12 месяцев с даты производства, указанной на упаковке.

Важная дополнительная информация

Во время хранения краски с высоким соотношением связующего и наполнителя подвергаются естественному и желаемому явлению седиментации (расслаивания). Это предохраняет краску в упаковке от высыхания. Перед использованием краску следует механически перемешать.

Краску нельзя наносить при высокой влажности и низких температурах ниже +5 °C. Во время работ и во время высыхания краски защищать окрашиваемую поверхность от солнечного света, ветра и осадков. При неблагоприятных погодных условиях может потребоваться нанесение третьего слоя для выравнивания поверхности.

При окрашивании свежей штукатурки фасад должен быть защищен сетками с момента начала оштукатуривания и до 24 часов после окончания окрашивания. Свежие тонкослойные минеральные штукатурки при благоприятных условиях (температура выше +5 °C, влажность ниже 65 %) затвердевают минимум за 5 дней. При неблагоприятных условиях сушка занимает больше времени.

При окрашивании старых штукатурок необходимо обеспечить минимальное время высыхания - 48 часов после окончания осадков (чем выше влажность, тем дольше должен быть этот период).

Несоблюдение требований производителя по подготовке основания, нанесению и защите фасада может привести к естественному явлению обесцвечивания и солевой эфлоресценции. и солевой эфлоресценции.

Однородность цвета окрашенной поверхности во многом зависит от степени высыхания основания.

Чтобы избежать разницы в оттенках, на одну поверхность следует наносить краску с одинаковой датой изготовления.

Окрашивание естественным образом приводит к небольшому выравниванию текстуры основания. Окрашивание поверхностей, отличающихся по текстуре и техническим свойствам, может привести к получению различных оттенков краски.

Очищать инструменты чистой водой сразу после использования и до высыхания краски.

Информация, содержащаяся в данном техническом паспорте, является основным руководством по применению продукта и не освобождает вас от обязанности выполнять работы в соответствии с правилами строительного искусства и нормами безопасности. С выходом данного Технического паспорта все предыдущие утрачивают силу. Документы, прилагаемые к продукту, доступны на сайте www.atlas.com.pl.

Содержание данного технического паспорта, а также используемые в нем обозначения и торговые наименования являются собственностью компании Atlas sp. z o. o. Их несанкционированное использование будет преследоваться по закону.

Дата актуализации: 2025-11-03