



ATLAS TRO

sanačný prednástreč

- vysoká priľnavosť k podkladu
- zvyšuje prídržnosť sanačných omietok
- aplikácia aj na zasolené murivo
- pre ručnú a strojnú aplikáciu



Vlastnosti

ATLAS TRO je priemyselne pripravená suchá zmes na báze minerálnych spojív najvyššej kvality, modifikačných prísad, trasu a kremenných plnív.

Vysoká priľnavosť k vlhkým podkladom, požadovaná pre omietky ATLAS TRP, ATLAS TR a ATLAS TRB.

Výborne spolupracuje s historickými maltami používanými pri renovácii budov – vďaka špeciálne vybranej receptúre.

Vhodný pre ručnú aplikáciu alebo strojnú aplikáciu pomocou omietacieho zariadenia.

Určenie

Sanačný prednástreč ATLAS TRO je určený na zhotovenie kontaktnej vrstvy pred aplikáciou sanačného omietkového systému ATLAS a ďalších omietok.

Odporúča sa pre renováciu vlhkého a zasoleného muriva v historických budovách a ďalších zariadeniach.

Znižuje korózne javy, umožňuje získať suchý povrch stien budov.

Na použitie v interiéri aj exteriéri.

Technické údaje

Miešací pomer voda / suchá zmes	cca 5,5 l / 25 kg
Aplikačná teplota (malty, podkladu a okolia)	od + 5 °C do + 30 °C
Doba spracovateľnosti	cca 2 hodiny
Poréznosť	> 45 %
Maximálna hrúbka vrstvy	5 mm
Prienik vody	≤ 5 mm

Technické požiadavky

ATLAS TRO spĺňa požiadavky PN-EN 998-1:2016 - sanačná omietková malta so špecifickými vlastnosťami, priemyselne vyrábaná (R), pre ručnú alebo strojovú aplikáciu, pre interiér a exteriér, na steny, stropy, stĺpy a priečky.

ATLAS TRO (2020) Vyhlásenie o parametroch č. 240/CPR EN 998-1:2016	
Zamýšľané použitie: - na vonkajšie steny, stropy a stĺpy - na steny, stropy, stĺpy a priečky	
Reakcia na oheň	A1
Absorpcia vody	W_c 1
Priepustnosť vodnej pary	$\mu \leq 15$
Prídržnosť	0,3 N/mm ² - FP:B

Skladba vrstiev systému

Pred aplikáciou sanačného omietkového systému sa odporúča zistiť stupeň zasolenia podkladu, od ktorého sa odvíja usporiadanie a hrúbka jednotlivých vrstiev – viď tabuľka.

SYSTÉM SANAČNÝCH OMIETOK ATLAS		
Stupeň zasolenia	Odporúčaná skladba vrstiev	Hrúbka vrstvy [mm]
nízky	ATLAS TRO - sanačný prednástrek	≤ 5
	ATLAS TR - sanačná omietka	≥ 20
stredný	ATLAS TRO - sanačný prednástrek	≤ 5
	ATLAS TR - sanačná omietka (1. vrstva)	10 ÷ 20
	ATLAS TR - sanačná omietka (2. vrstva)	10 ÷ 20
vysoký	ATLAS TRO - sanačný prednástrek	≤ 5
	ATLAS TRP – podkladová sanačná omietka	≥ 10
	ATLAS TR - sanačná omietka	≥ 15

Príprava podkladu

Vlhké a zasolené omietky odstráňte do výšky asi 80 cm nad hranicou zasolenia a/alebo vlhkosti. Odstráňte zo škár murovaciu maltu do hĺbky 20 mm. Potom očistite odkrytý povrch steny od prachu, výkvetov solí, zvyškov malty a uvoľnených častíc muriva. Odstráňte odpad zo staveniska a zlikvidujte ho. Vyrezané škáry vyplňte podkladovou sanačnou omietkou ATLAS TRP.

Omietanie

Príprava prednástreku

Obsah vreca nasypťte do nádoby s odmeraným množstvom vody (pomery sú uvedené v odstavci Technické údaje) a rozmiešajte nízkorychlostnou vrtáčkou s miešadlom na maltu, kým nevznikne homogénna konzistencia. Premiešanú maltu odložte na 5 minút a znova premiešajte. Takto pripravená hmota by mala byť spotrebovaná do cca 2 hodín. Maltu je možné tiež pripraviť a nanášať pomocou omietacích zariadení.

Aplikácia prednástreku

Podklad navlhčite vodou. Na matne vlhký podklad naneste sanačný prednástrek vo forme prelamovanej vrstvy s hrúbkou do 5 mm, pokrývajúcou maximálne 50 % povrchu podkladu. Povrch nezarovnáajte ani nezatierajte. Po jeho vytvrdnutí, cca po 24 hodinách, je možné aplikovať vrstvu podkladovej sanačnej omietky ATLAS TRP. Počas vysychania interiérových omietok zaistite riadne vetranie miestností. Fasádne omietky chráňte pred príliš rýchlym vysychaním.

Spotreba

Priemerná spotreba je cca 5 kg na 1 m², pre hrúbku vrstvy 5 mm a 50% pokrytia plochy.

Balenie

Papierové vrecia 25 kg.

Bezpečnostné informácie

Bezpečnostné informácie sú uvedené na obale produktu a v Karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na www.atlas.com.pl.

Skladovanie a preprava

Informácie o skladovaní a preprave sú uvedené na obale produktu a v Karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na www.atlas.com.pl.

Doba skladovateľnosti produktu (použitelnosti) je 12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

Dôležité doplňujúce informácie

Náradie očistite čistou vodou ihneď po použití. Ťažko odstrániteľné zvyšky už stuhnutej malty odstráňte prípravkom ATLAS SZOP.

Informácie uvedené v technickom liste sú iba základnými pokynmi pre použitie výrobku a nezbavujú užívateľa povinnosti vykonávať práce v súlade s pravidlami stavebného remesla a bezpečnostnými predpismi. Vydaním tohto technického listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Sprievodné dokumenty k výrobku sú k dispozícii na www.atlas.com.pl.

Obsah technického listu avšom použité označenia a obchodné názvy sú majetkom spoločnosti Atlas sp. z o. o. Ich neoprávnené použitie bude sankcionované.

Dátum aktualizácie: 2021-11-29