



ГІПС ШПАКЛЮВАЛЬНИЙ БІЛОСНІЖНИЙ

- дружній, яскравий колір
- відмінне зчеплення з поверхнею
- висока міцність
- ідеально підходить для ремонту основи
- відмінні фіксуючі властивості
- природне походження



Час готовності  
до роботи



Екологічний  
продукт



Темп.  
нанесення



## ЗАСТОСУВАННЯ

- для вирівнювання поверхонь стін і стель
- для вирівнювання, ремонту та поповнення поверхонь
- для застосування на мінеральних основах, таких як гіпс, цементна і цементно-вапняна штукатурка, бетон і гіпсокартон (не для застосування на дерев'яних, металевих і пластикових основах)
- для використання всередині будівель

## ВЛАСТИВОСТІ

- GIPS SZPACHLOWY ŚNIEŻNOBIAŁY - суха суміш, що складається з гіпсу, мінеральних наповнювачів та модифікаторів
- рецептура матеріалу розроблена для досягнення найбільш сприятливих робочих параметрів розчину, що сприяють легкому нанесенню, розтіканню і вирівнюванню поверхні
- отримана поверхня має світлий колір, що робить її ідеальною для фарбування та обклеювання шпалерами
- екологічний та безпечний для навколишнього середовища матеріал, що забезпечує сприятливий мікроклімат в приміщеннях, позитивно впливає на здоров'я та самопочуття людини

## ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа під шпаклівку повинна бути рівною, міцною, стійкою, сухою (вологість не більше 3%), не промерзлою і очищеною від залишків старих покриттів та інших забруднень, які можуть погіршити адгезію. Рекомендується ґрунтувати поглинаючі основи з використанням препарату EURO-GRUNT. Гладкі основи, наприклад, бетон, слід заґрунтувати белым препаратом INTER-GRUNT. Наносити ґрунтовку відповідно до рекомендацій на упаковці. Всі сталеві компоненти, які можуть безпосередньо контактувати з розчином, повинні бути захищені від корозії.

## ПРИГОТУВАННЯ МАСИ

Суху суміш рівномірно засипати в посудину з відміряною кількістю чистої води у співвідношенні приблизно 0,4 л води на 1 кг гіпсу, дати відстоятися приблизно 3-5 хвилин, а потім перемішати вручну або механічно до отримання однорідної маси без грудок і сипучих компонентів. При заповненні порожнини консистенція суміші повинна бути гущішою, ніж при вирівнюванні. Маса готова до використання відразу після перемішування і зберігає свої властивості близько 60 хвилин. Невикористана маса після початку схоплювання непридатна для повторного змішування з водою і її треба викинути, оскільки вона скорочує час схоплювання наступного замісу.

## СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

Підготовлену шпаклювальну масу наносять на основу кельмою з нержавіючої сталі, щільно притискаючи її до основи. На стелю масу наносять смугами у напрямку від вікна в кімнату, тягнучи кельму на себе, а на стіни у напрямку від підлоги до стелі. Максимальна товщина одного шару не повинна перевищувати 3 мм. Якщо утворилися нерівності, їх слід повторно зашпаклювати тонким шаром, а після висихання зашліфувати. Час висихання залежить від товщини шару, температури і вологості в приміщенні. Під час сушіння необхідно уникати прямих сонячних променів і протягів, а також забезпечити належну вентиляцію приміщень. Додаткові рекомендації: Підготовка поверхні до фарбування і наклеювання шпалер – перевірити, чи достатньо сухою є поверхня (макс. вологість не повинна перевищувати 1%), і чи очищена вона від пилу. Ґрунтувальний засіб необхідно підібрати відповідно до типу використовуваного покриття. Дотримуватися рекомендацій виробника фарби або шпалер.

## ВИТРАТА

В середньому на виконання накривки йде близько 1 кг на 1 м<sup>2</sup> при товщині шару 1 мм.

## УПАКОВКИ

Поліетиленові мішки 5 кг, 25 кг.



ІНСТРУМЕНТИ

Низькобортна дріль з прямим міксером, відро з еластичного пластику, штукатурний інструмент з нержавкої сталі (сталева терка, шпатель, трапецієвидна кельма), обладнання для механічного шліфування, наждачний папір або абразивна сітка. Інструменти необхідно чистити чистою водою одразу після використання.

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ

Інформація щодо безпеки міститься на упаковці продукту і в Паспорті безпеки, який є на сайті [www.atlas.com.pl](http://www.atlas.com.pl).

ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

Інформація про зберігання і транспортування міститься на упаковці продукту і в Паспорті безпеки, який є на сайті [www.atlas.com.pl](http://www.atlas.com.pl).

Термін зберігання продукту (придатності до застосування) становить 12 місяців з дати виробництва, зазначеної на мішку.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                 |                                                                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пропорції змішування            | прибл. 0,4 л води на 1 кг сухої суміші<br>прибл. 2,0 л води на 5 кг сухої суміші<br>прибл. 10,0 л води на 25 кг сухої суміші |
| Початок схоплювання             | не раніше ніж через 60 хвилин                                                                                                |
| Умови під час роботи            | температура основи і оточення від +5 °C до +25 °C, вологість у приміщенні до 70%.                                            |
| Стійкість до основи             | ≥ 0,1 Н/мм²                                                                                                                  |
| Стійкість до згинання           | ≥ 1,0 Н/мм²                                                                                                                  |
| Стійкість до стискання          | ≥ 2,0 Н/мм²                                                                                                                  |
| Максимальна товщина одного шару | 3 мм                                                                                                                         |
| Максимальна товщина всіх шарів  | 6 мм                                                                                                                         |

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Продукт є будівельним виробом, для якого технічна специфікація відповідає гармонізованому європейському стандарту PN-EN 13279-1:2009 - Тонкошарова гіпсова штукатурка для оштукатурювання стін і стель всередині будівель, за винятком стін, перегородок, стель і облицювань, призначених для захисту конструкцій від пожежі та/або в пожежних відсіках будівель (EN 13279-1 - C6/20/2).

|                                                                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| GIPS SZPACHLOWY ŚNIEŻNOBIAŁY DOLINA NIDY (2019)<br>Декларація експлуатаційних характеристик №<br>D169/1/CPR<br>PN-EN 13279-1:2009 |    |
| Цільове застосування: загальне будівництво                                                                                        |    |
| Реакція на вогонь (при безпосередній дії)                                                                                         | A1 |

ПРИМІТКА

Слід суворо дотримуватись:  
– правил належного зберігання виробу  
– правил ґрунтування і належної підготовки основи  
– рекомендованої товщини шару  
– відповідної вологості і температури основи і оточення  
– рекомендованого способу догляду  
Виробник не несе відповідальності за наслідки, які виникли в результаті використання виробу, невідповідного вищенаведеним рекомендаціям і будівельним нормам.

Інформація, що міститься в Технічному паспорті, становить основні інструкції щодо застосування виробу і не звільняє від обов'язку виконувати роботи відповідно до будівельних норм і правил ТБГП. З виданням цього технічного паспорта всі попередні видання втрачають силу. Із супровідними документами для виробу можна ознайомитися на сайті [www.dolina-nidy.com.pl](http://www.dolina-nidy.com.pl).

Зміст технічного паспорта, а також використані в ньому визначення і торгові назви є власністю Atlas sp. z o. o. Забороняється їх використання без відповідного дозволу.

Дата оновлення: 2024-12-19



#### Детальні рекомендації щодо підготовки основи:

| Тип основи                              | Вимоги                                                                                              | Підготовка                                                                                                                                                                                                            | Спосіб ґрунтування                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| цементні та цементно-вапняні штукатурки | витримуються приблизно 2-4 тижні, вологість основи менше 3% (визначається методом СМ),              | поверхню очистити від пилу, бруду, олив, жиру, залишків лакофарбового покриття тощо. Слабо зчеплені частини основи або кладочці розчини необхідно відділити, а фрагменти, які обсипаються, очистити дротяною щіткою.. | рекомендоване ґрунтування ґрунтувальним засобом EURO-GRUNT. Засіб наносити пензлем, щіткою або малярським валиком. Залиште до повного висихання (приблизно 12 годин, залежно від зовнішніх умов).        |
| гіпсові штукатурки, гіпсові плити       | витримані протягом приблизно 1-2 тижнів, вологість основи менше 3% (визначена методом СМ)           |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |
| бетон і залізобетон                     | монолітні елементи витримані протягом 4-6 місяців, вологість основи менше 3% (визначена методом СМ) | поверхню очистити від пилу, бруду, оливи, жиру, залишків лакофарбових покриттів і антиадгезійних засобів. Слабо зчеплені частини основи необхідно відділити і очистити від пилу                                       | рекомендоване ґрунтування білим ґрунтувальним засобом INTER-GRUNT. Засіб наносити пензлем, щіткою або малярським валиком. Залиште до повного висихання (приблизно 24 годин, залежно від зовнішніх умов). |