



ATLAS ESKIMO G

piedeva dispersijas apmetuma ātrākai sasaistei

- apmetuma darbus iespējams veikt temperatūrā virs 0°C un paaugstināta gaisa mitruma apstākļos (pat virs 80%)
- divas reizes ātrāka apmetuma sasaiste
- trīs reizes ātrāka sākotnējā izturība pret nokrišņiem
- neitrāla citām materiāla īpašībām

Īpašības

Produkts satur polimēra saistvielu sasaistes paātrinātājus ATLAS apmetumos. ATLAS ESKIMO G piedeva veicina polimēra sākotnējo šķērssaisti ūdens iztvaikošanas sākumposmā. Tā rezultātā:

- **paātrinās apmetumu sasaistes process** pazeminātā temperatūrā un augsta relatīvā gaisa mitruma apstākļos,
- **tiek panākta agrīna izturība pret** zemas intensitātes nokrišņiem.

2x ātrāka apmetuma sasaiste, 3x ātrāka sākotnējā izturība pret nokrišņiem - salīdzinājumā ar apmetumiem bez piedevas, kuru sasaiste notiek 2°C temperatūrā un pie relatīvā gaisa mitruma 80%.

Tehniskie parametri šādos siltuma un mitruma apstākļos:

- sasaistes laiks: apm. 16 stundas,
- sākotnējā izturība pret nokrišņiem: pēc 5 stundām

Apmetuma izstrāde iespējama, ja pamatnes un gaisa temperatūra pārsniedz 0°C - temperatūras pazemināšanās zem nulles var notikt pēc apmetuma pilnīgas sasaistes, t.i. ne ātrāk kā 18 stundas pēc izstrādes.

ATLAS ESKIMO G piedeva ir paredzēta sekojošiem ATLAS apmetumiem:

- ATLAS SILIKONA-SILIKĀTA APMETUMS,
- ATLAS SILIKONA APMETUMS,
- ATLAS GEMINI R,
- ATLAS SILKON BA,
- ATLAS GEMINI RS,
- ATLAS GEMINI RSX.

Viegli lietojama - lietošanai gatava, šķidra piedeva, kas pievienojama tieši pirms apmetuma izstrādes.

Neitrāla citām materiāla īpašībām - nesamazina materiāla izturību un nepasliktina ekspluatācijas īpašības pēc sasaistes.

ATLAS ESKIMO G piedeva ir bezkrāsains šķidrums ar viegli sajūtamam amonjaka aromātu.

Pielietojums

Apmetuma izstrāde temperatūrā no 0° C - ieteicams izmantot fasādes darbiem pazeminātās temperatūras (no 0 līdz 10°C) un paaugstināta gaisa mitruma apstākļos (pat virs 80%).

Tehniskie parametri

Relatīvais blīvums	apm., 1,0 g/cm ³
Lietošanas temperatūra	no 0°C līdz +10°C

Piedevas pievienošana

Piedevu pievieno apmetumam tieši pirms izstrādes. Nepieciešams ievērot ATLAS ESKIMO G devas attiecību:

ATLAS SILIKONA-SILIKĀTA APMETUMS	līdz 1 % svara, t.i. līdz 0,25 kg (visa pudele) uz 25 kg apmetuma
ATLAS SILIKONA APMETUMS	
ATLAS SILKON BA	
ATLAS GEMINI R	
ATLAS GEMINI RS	līdz 0,5 % no svara, t.i., līdz 0,125 kg (puse pudeles) uz 25 kg apmetuma
ATLAS GEMINI RSX	

Pēc apmetuma mehāniskās sajaukšanas var sākt izstrādi.

Iepakojums

Plastmasas pudele 0,25 kg.

Drošības norādījumi

Informācija par drošību norādīta uz izstrādājuma iepakojuma un Drošības datu lapā, kas pieejama www.atlas.com.pl.

Uzglabāšana un transports

Informācija par uzglabāšanu un transportēšanu norādīta uz izstrādājuma iepakojuma un Drošības datu lapā, kas pieejama www.atlas.com.pl.

Uzglabāšanas laiks (derīguma termiņš) ir 18 mēneši no ražošanas datuma, kāds norādīts uz iepakojuma.

Svarīga papildinformācija

Nodrošina izstrādi zemā temperatūrā un augsta gaisa mitruma apstākļos. Ārkārtējos gadījumos, ļoti augsta gaisa mitruma (> 80%) vai zemas temperatūras (> 0°C) apstākļos apmetuma sasaistes laiks var būt ilgāks. Līdz produktu virsmas sasaistei, sastatnes ieteicams pārklāt ar pārsegu (tīkls, brezents utt.).

Atkarībā no izstrādes apstākļiem, produkta konsistence var nedaudz mainīties.

Apmetuma pamatne nedrīkst būt sasalusi un tai jābūt bez kondensāta.

Darbarīkus uzreiz pēc lietošanas mazgāt ar tīru ūdeni.

Tehniskā raksturojuma informācija sniedz pamatnorādījumus attiecībā uz produkta lietošanu un neatbrīvo no pienākuma remonta darbus veikt saskaņā ar celtniecības nozares darba drošības un veselības aizsardzības noteikumiem. Līdz ar šīs tehniskās kartes izsniegšanu, visas iepriekšējās zaudē savu derīgumu. Izstrādājuma pavadošā dokumentācija pieejama www.atlas.com.pl.

Tehniskās kartes saturs, izmantotie apzīmējumi un nosaukumi ir Atlas sp. z o. o. īpašums. To jaunprātīga izmantošana tiks sodīta.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 28.11.2025.