



ATLAS ULTRAGRUNT

ātri žūstoša grunts prasīgām pamatnēm

- zem pašizlīdzinošām masām un flīžu līmēm
- uz betona, mozaikbetona, keramiskām flīzēm un OSB plātnēm
- palielina saķeri – satur kvarca pildvielu
- tālāki darbi pēc 4 stundām



Īpašības

ATLAS ULTRAGRUNT ir lietošanai gatava masa, kas tiek izgatavota uz polimēra sveķu bāzes, pievienojot piemeklētu kvarca pildvielu.

Masai raksturīga lieliska saķere ar neabsorbējošām pamatnēm un īpaši gludām pamatnēm – minimālā saķere ar betona pamatnēm 1,0 MPa.

Piemeklēta kvarca pildviela palielina uzklāto slāņu saķeri – radot efektīvu virsmu starp pamatni un ieklājamo materiālu. Veido raupju virsmu pirms nākamo slāņu izstrādes.

Paredzēts izstrādei paaugstinātās temperatūras apstākļos – rekomendēta izstrādei temperatūrā no 5 °C līdz 35 °C, ēku iekšdarbos un āra darbos.

Līdzeklis ir ātri žūstošs - nākamās slāņus iespējams ieklāt jau pēc 4 stundām.

Pielietojums

Ieteicams izmantot pamatnes sagatavošanai pirms keramiskā un akmens flīžu seguma ieklāšanas, kā arī sērijas ATLAS SMS un ATLAS SAM apakšklājiem zem prasīgām pamatnēm.

PAMATNES VEIDS – sarežģītas pamatnes

monolītais betons (tostarp paaugstinātās izturības betona grīdas klājumi)	+
dzelzsbetona konstrukcijas	+
mitri lieti starpstāvu pārsegumi	+
grīdas klājumi un cementa izlīdzinošās kārtas ar grīdas apsildīšanas sistēmu	+
anhidrīta izlīdzinošās kārtas ar grīdas apsildīšanas sistēmu	+
Mozaikbetons	+
esošais keramikas un akmens pārklājums	+
neslīpētas OSB plātnes	+
koksnes plākšņu konstrukcijas	+
stabili koksnes grīdas klājumi	+
ģipškartona plāksnes	+
ģipša šķiedru plāksnes	+
stabili plastmasas segumi	+
tērauda pamatnes	+
plastmasas pamatnes	+
krāsu apšuvums uz šķīdinātāju bāzes	+

Apdares kārtas veids – ieteicams iepazīties ar apdares kārtas materiāla ražotāja norādījumiem attiecībā uz gruntējumu zem tās	
keramiskie un akmens segumi, kas tiek piestiprināti ar cementa līmēm	+
ģipša segumi un lējumi, kas tiek piestiprināti ar ģipša līmēm	+
grīdas cementa klājumi un izlīdzinošās kārtas, anhidrīta izlīdzinošās kārtas	+
cementa, cementa-kaļķa un ģipša apmetumi	+
ģipša un cementa izlīdzinošā špaktele	+

Pielietošanas veids	
ēku iekšdarbos	+
ēku āra darbos	+
uz horizontālām virsmām	+
uz vertikālām virsmām	+

Tehniskie parametri

Masas blīvums	ap 1,5 g/dm³
Pamatnes un apkārtējās vides temperatūra darba laikā	no +5 °C līdz +35 °C
Tālāki darbi pēc gruntēšanas	pēc apm., 4 stundām
Saķere ar mozaīkbetonu	> 1,0 MPa
Saķere ar keramiskām flīzēm	> 1,0 MPa
Saķere ar betonu	> 1,0 MPa
Saķere ar OSB plātnēm	> 0,8 MPa (atraušana notiek OSB plātnes slānī)

Tabulā norādītais laiks tiek rekomendēts izstrādei apm., 20 °C temperatūrā un 50-60 % mitruma apstākļos.

Tehniskās prasības

Grunts nav kvalificēta kā būvizstrādājums.

Gruntēšana

Pamatnes sagatavošana

Pamatnei jābūt sausai, iespēju robežās attīrītai no putekļiem, netīrumiem, eļļām, taukiem un vaska. Visas atlobījušās kārtas bez saķeres ar pamatni, pirms emulsijas uzklāšanas nepieciešams noņemt. Mozaīkbetona veida pamatnes obligāti jāattauko un jānoņem pastu un impregnēšanas līdzekļu kārtas (ja mozaīkbetons ar tām ir pārklāts).

Masas sagatavošana

Izstrādājums tiek piegādāts lietošanai gatavas masas veidā. Apmetumu nedrīkst jaukt ar citiem materiāliem, atšķaidīt vai iebiezināt. Tieši pirms masas izmantošanas ieteicams samaisīt, lai izlīdzinātu konsistenci.

Masas izstrāde

Masu ar rullīti vai otu izstrādāt uz sagatavotās pamatnes (vienmērīgi uz visas virsmas).

Apdares kārtas ieklāšana

Seguma pielīmēšanu un špaktelēšanu drīkst sākt pēc apm. 4 stundām no ATLAS ULTRAGRUNT uzklāšanas. Pašlīmeņojošo segumu liešanu (piem. ATLAS SMS 15 vai SMS 30) uz mozaīkbetona drīkst sākt pēc apm. 24 stundām no ATLAS ULTRAGRUNT uzklāšanas.

Patēriņš

Vidējais patēriņš ir 0,3 kg masas uz 1 m².

Iepakojums

Plastmasas spaiņi 5 kg un 15 kg.

Drošības norādījumi

Informācija par drošību norādīta uz izstrādājuma iepakojuma un Drošības datu lapā, kas pieejama www.atlas.com.pl.

Uzglabāšana un transports

Informācija par uzglabāšanu un transportēšanu norādīta uz izstrādājuma iepakojuma un Drošības datu lapā, kas pieejama www.atlas.com.pl.

Uzglabāšanas laiks (derīguma termiņš) ir 12 mēneši no ražošanas datuma, kāds norādīts uz iepakojuma.

Svarīga papildinformācija

Darbarīkus uzreiz pēc lietošanas mazgāt ar tīru ūdeni.

Gruntējamo virsmu gruntēšanas un apmetuma nožūšanas laikā jāsaugā no tiešiem saules stariem, vēja un nokrišņiem.

Tehniskā raksturojuma informācija sniedz pamatnorādījumus attiecībā uz produkta lietošanu un neatbrīvo no pienākuma remonta darbus veikt saskaņā ar celtniecības nozares darba drošības un veselības aizsardzības noteikumiem. Līdz ar šīs tehniskās kartes izsniegšanu, visas iepriekšējās zaudē savu derīgumu. Izstrādājuma pavadošā dokumentācija pieejama www.atlas.com.pl.

Tehniskās kartes saturs, izmantotie apzīmējumi un nosaukumi ir Atlas sp. z o. o. īpašums. To jaunprātīga izmantošana tiks sodīta.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 12.01.2022.