



ATLAS optiFARBA

біла, латексна, для внутрішніх робіт

- чудове покриття
- змивається
- білосніжна, матова
- мала витрата
- з тиксотропним ефектом



ІДЕАЛЬНЕ
ПОКРИТТЯ



ТИКСОТРОПНИЙ
ЕФЕКТ



ЗМИВАЄТЬСЯ

Властивості

ATLAS optiFARBA виготовляється на основі акрилового в'язучого з додаванням високоякісних наповнювачів і хімікатів.

Це латексна фарба – створює покриття, яке є високостійким до багаторазового миття – набагато міцніше, ніж традиційні інтер'єрні емульсійні фарби.

Вона паропроникна $S_d < 0,03$ м - забезпечує дихання стін.

Після висихання білосніжна.

Вона тиксотропна – легко розподіляється по стінах і стелі, не стікає з інструментів.

Лакофарбове покриття еластичне.

Характеризується дуже хорошою покривною здатністю.

Ідеально підходить для гідродинамічного розпилення.

Призначення

Фарбування поверхонь стін і стелі всередині будівель - декоративні або захисні.

Види фарбованої основи - цементні штукатурки, цементно-вапняні штукатурки, тонкошарові мінеральні штукатурки, гіпсові штукатурки та затирки, полімерні затирки, гіпсокартон, паперові шпалери, неоштукатурені стіни з бетону, цегли, блоків та пустотілої цегли.

Технічні характеристики

Густина	близько 1,45 кг/дм ³
В'язкість:	6000-9000сП Віскозиметр Брукфілда
Значення S_d	< 0,03 м (при дворазовому фарбуванні) відповідно до PN-EN ISO 7783: 2012.
Температура приготування фарби та основи і навколишнього середовища під час роботи і висихання фарби	від +5 °C до +25 °C
Якісне покриття	III (PN-89/C-81536)
Стійкість до чищення (через 28 днів)	Клас 3 (PN-EN 13300:2002)
Зовнішній вигляд покриття	Біле, матове
Час висихання до 3 ступеня (температура 23 °C ± 2 °C, при відносній вологості понад 55±5%)	2 год. PN-C-81519:1979
Нанесення наступного шару	через мінімум 2 год.*

* Залежно від умов температури і вологості, що переважають в приміщенні.

Фарбування

Підготовка основи

Основа повинна бути: повітряно-сухою, без тріщин і без шарів, які можуть послабити адгезію фарби, особливо пил, бруд, віск і жир. Старі покриття з клейовими фарбами та інші шари з поганою адгезією до основи слід усунути. Старі покриття емульсійною фарбою необхідно промити водою з миючими засобами і дати висохнути. Незначні пошкодження (наприклад, тріщини або порожнини) слід відремонтувати та заповнити. Рекомендується використовувати масу ATLAS RAPID, ATLAS GTA lub GIPSAR GO! для поверхневого ремонту основи. Уражені грибком місця очистити та захистити, використовуючи препарат ATLAS MYKOS PLUS. Заґрунтувати основи з сильною поглинальною здатністю та схильні до утворення пилу однією з трьох ґрунтувальних емульсій (у кожному випадку після висихання ґрунтовка повинна утворювати матову поверхню - будьте обережні, щоб поверхня не «глазурилася»).

- ATLAS GRUNT NKP - без розбавлення,
- ATLAS UNI-GRUNT розбавляють водою у ваговому співвідношенні 1:3 (емульсія:вода),
- ATLAS UNI-GRUNT ULTRA розбавляють водою у ваговому співвідношенні 1:8 (емульсія:вода),

Основи з низькою поглинальною здатністю, такі як гіпсокартон або поверхні, вкриті емульсійними фарбами, можна покривати ГРУНТУВАЛЬНОЮ ФАРБОЮ ATLAS без необхідності ґрунтування емульсією.

Перед фарбуванням шпалер необхідно дослідним шляхом перевірити якість з'єднання шпалер з основою. Фарбування шпалер, які погано прилягають до основи, може спричинити утворення пухирів.

Штукатурки можна фарбувати після їх повного висихання, не раніше ніж:

- цементні та цементно-вапняні штукатурки за 3-4 тижні,
- гіпсові штукатурки за 2 тижні.

Підготовка фарби

Фарба поставляється в готовій до використання формі. Її не слід комбінувати з іншими матеріалами. Перед використанням її слід ретельно перемішати за допомогою повільного змішувача з мішалкою для фарби, для однорідності консистенції.

Розведення фарби.

Для нанесення першого шару, т. зв. ґрунтувального, можна розбавити фарбу, додавши максимум 0,5 л води на 10-літрову упаковку фарби. Прийнятих пропорцій розведення слід дотримуватися на всій фарбованій поверхні. Для остаточного фарбування слід використовувати нерозведену фарбу.

Фарбування

Фарбу слід наносити на підготовану та висушену основу тонким рівномірним шаром. Фарбування можна здійснювати за допомогою валика, пензля або методом розпилення. Рекомендується використовувати ролики з мікрофази або поліакрилу з довжиною волокна 11 мм. Фарбування стель слід починати від зони вікна і вести вглиб кімнати. Фарбу слід наносити не менше двох разів. Першим шаром, як замінник, також може бути ГРУНТУВАЛЬНА ФАРБА ATLAS. Другий шар можна нанести після повного висихання попереднього (через мінімум 2 години, залежно від основи, температури та відносної вологості повітря) та дотримуючись одного напрямку нанесення для даного шару фарби. Технологічні перерви під час

фарбування слід планувати заздалегідь, наприклад, в кутах тощо. Фарбу слід наносити постійно, уникаючи перерв у роботі.

Дані для розпилення агрегатом GRACO CED StMax II 595

Форсунк а	Фільтри	Тиск	Підготовка матеріалу
РАА517	60 меш	200 бар	без розведення
РАА521	60 меш	200 бар	без розведення
РАА521	60 меш	200 бар	розведення 5% водою

Витрата

Витрата становить до 14 м² з 1 літра фарби, при одному фарбуванні на гладкій поверхні. Витрата залежить від поглинальної здатності основи.

Упаковка

Пластикові відра 10 літрів.

Інформація щодо безпеки

Продукт має санітарно-гігієнічний сертифікат Державного закладу гігієни. Фарба має рекомендацію Польського товариства алергології. Внутрішня фарба ATLAS optiFARBA: максимальний вміст ЛОС в продукті ≤29,9 г / л, допустимий вміст ЛОС 30 г/л. Інформація про безпечність вказана на пакуванні продукту і в Паспорті безпеки, доступному на www.atlas.com.pl.

Зберігання і транспортування

Інформацію про зберігання і транспортування наведено на пакуванні продукту і в паспорті безпеки, з яким можна ознайомитися на сайті www.atlas.com.pl.

Термін зберігання продукту (придатності до використання) становить

12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на пакуванні.

Важлива додаткова інформація

На одну поверхню накладати фарбу тієї ж дати виробництва.

Під час роботи та після її закінчення провітрювати приміщення, поки не вивітриться характерний запах.

Фарбування поверхонь з різною фактурою може спричинити ефект різних відтінків фарби.

Інструменти слід чистити водою одразу після використання, перш ніж фарба засохне.

Інформація, що міститься в Технічному паспорті, становить основні інструкції щодо застосування виробу і не звільняє від обов'язку виконувати роботи відповідно до будівельних норм і правил безпеки та гігієни праці. З виданням цього технічного паспорта всі попередні видання втрачають силу. Документи, що супроводжують продукт, доступні на сайті www.atlas.com.pl.

Зміст технічного паспорта, а також використані в ньому визначення і торгові назви є власністю Atlas sp. z o. o. Забороняється їх використання без відповідного дозволу.

Дата оновлення: 04.01.2024