



ATLAS ULTRAGRUNT

greitai džūstantis gruntas kritiniams pagrindams

- po savaime išsilyginančiomis masėmis, po keraminių ir akmens dangų klijais
- betonui, mozaikiniam cementui, keraminėms plytelėms, OSB plokštėms
- gerina sukibimą, sudėtyje yra kvarcinio priedo
- darbus galima tęsti po 4 valandų



SAVYBĖS

ATLAS ULTRAGRUNT – paruošta naudoti masė, gaminama polimerinių dervų pagrindu su atrinktais kvarciniais priedais.

Pasižymi puikiu sukibimu su nesugieriančiais ir labai lygaus paviršiaus pagrindais – sukibimas su betono pagrindu ne mažiau nei 1,0 MPa.

Atrinkti kvarciniai priedai pagerina klojamų sluoksnių sukibimą – sukuria veiksmingą paviršių tarp pagrindo ir klojamos medžiagos. Sudaro šiurkštų paviršių, ant kurio galima kloti kitus sluoksnius.

Skirtas naudoti aukštesnėje temperatūroje – rekomenduojamas naudoti nuo 5 C iki 35 C, statinių viduje ir lauke.

Greitai džūstantis preparatas – kitus sluoksnius galima kloti jau po 4 valandų.

NAUDOJIMO PASKIRTIS

Rekomenduojamas ruošiant pagrindą, ant kurio klijuojamos keraminės ir akmens dangos, po ATLAS SMS ir ATLAS SAM serijų ant kritinių pagrindų klojamomis juodgrindėmis.

Pagrindų rūšis – sudėtingi	
monolitinis betonas (įskaitant kietintas betono grindis)	+
gelžbetonio konstrukcijos	+
drėgnuoju būdu liejamos perdangos	+
cementinės grindys ir juodgrindės su grindiniu šildymu	+
anhidritinės juodgrindės su grindiniu šildymu	+
mozaikinis cementas	+

esamos keraminės ir akmens dangos	+
nešlifotos OSB plokštės	+
medienos imitacijos konstrukcinės plokštės	+
stabilios medinės grindys	+
gipso kartono plokštės	+
pluošto gipsinės plokštės	+
stabilios plastikinės dangos	+
plieniniai pagrindai	+
plastikiniai pagrindai	+
tirpiklinių dažų sienų dangos	+

Apdailos sluoksnio rūšis – būtina susipažinti su medžiagos gamintojų nurodymais dėl apdailos sluoksnio įrengimo ir grunto

cementiniais klijais tvirtinamos keraminės ir akmens dangos	+
gipsiniais klijais tvirtinamos dangos ir gipso lipdiniai	+
cementinės grindys ir juodgrindės, anhidritinės juodgrindės	+
cementinis, cementinis kalkių ir gipsinis tinkas	+
gipsiniai, cementiniai išlyginamieji glaistai	+

Naudojimo sritis	
pastatų viduje	+
pastatų išorėje	+
horizontalūs paviršiai	+
vertikalūs paviršiai	+

TECHNINIAI DUOMENYS

Masės tankis	apie 1,5 g/cm ³
Pagrindo ir aplinkos temperatūra darbo metu	nuo +5 °C iki +35 °C
Po gruntavimo kitus darbus galima pradėti	po maždaug 4 valandų
Sukibimas su mozaikiniu cementu	> 1,0 MPa
Sukibimas su keraminėmis plytelėmis	> 1,0 MPa
Sukibimas su betonu	> 1,0 MPa
Sukibimas su OSB plokštėmis	> 0,8 MPa (plyšimas atsiranda OSB plokštės sluoksnyje)

Lentelėje pateikiami laikai rekomenduojami, jeigu naudojama esant maždaug 20 °C temperatūrai ir 50–60 % drėgniui.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Gruntas nėra priskiriamas statybiniams produktams.

GRUNTAVIMAS

Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti sausas, kiek įmanoma nuvalyti dulkes, nešvarumus, aliejų, riebalus ir vašką. Visus atšokusius, tinkamai su pagrindu nesukibusius sluoksnius būtina pašalinti prieš naudojant emulsiją. Nuo mozaikinio cemento pagrindų būtina pašalinti riebalus bei pastos ir impregnantų sluoksnius (jeigu mozaikinis cementas buvo jais padengtas).

Masės paruošimas

Produktas tiekiamas paruoštas naudoti. Negalima jo maišyti su kitomis medžiagomis, skiesti ar tirštinti. Prieš pat naudojant masę išmaišyti konsistencijai suvienodinti.

Masės klojimas

Masę paskleisti ant paruošto pagrindo (tolygiai per visą paviršių) voleliu arba teptuku.

Apdailos sluoksnio klojimas

Dangas klijuoti, glaistyti galima pradėti po maždaug 4 valandų, kai užtepamas ATLAS ULTRAGRUNT. Savaimė išsilyginančias juodgrindes (pvz., ATLAS SMS 15 arba SMS 30) ant mozaikinio cemento galima pradėti lieti po maždaug 24 valandų, kai užtepamas ATLAS ULTRAGRUNT.

SĄNAUDOS

Vidutiniškai 1 m² sunaudojama 0,3 kg masės.

PAKUOTĖS

5 kg ir 15 kg plastikiniai kibirai.

INFORMACIJA APIE SAUGĄ

Saugos duomenys pateikiami ant produkto pakuotės ir saugos duomenų lape, kuris skelbiamas www.atlas.com.pl.

LAIKYMAS IR GABENIMAS

Informacija apie laikymą ir gabenimą pateikiama ant produkto pakuotės ir saugos duomenų lape, kuris skelbiamas www.atlas.com.pl.

Produkto laikymo trukmė (produktas tinkamas naudoti) – 12 mėnesiai nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės.

SVARBI PAPILDOMA INFORMACIJA

Įrankius valyti švariu vandeniu, iš karto baigus darbą.

Gruntuojamą paviršių saugoti ir darbo metu, ir džiūstant tinkui nuo tiesioginių saulės spindulių, vėjo bei kritulių.

Techninių duomenų lape pateikiama informacija yra pagrindiniai nurodymai, kaip naudoti produktą, ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir DSS reikalavimų. Išleidus šį techninių duomenų lapą, visi ankstesni netenka galios. Susiję produkto dokumentai pateikiami www.atlas.com.pl.

Techninių duomenų lapo turinys ir jame vartojami prekių ženklai ir pavadinimai yra „Atlas sp. z o. o.“ nuosavybė. Už jų neteisėtą naudojimą taikomos sankcijos.

Atnaujinta: 2022-01-12