



ATLAS SALTA E

фасадна акрилова фарба

- ідеально покриває та економна у використанні
- багата кольорова гама
- самоочищення



WYSOKA
ELASTYCZNOŚĆ



STĄTKI
KOLORU



NANIESIENIE
PĘZLEM



NANOSI SIĘ
WAŁKIEM



WAŁKIEM
ROZPILIWACZEM

Властивості

Фарба ATLAS SALTA E виготовляється на основі акрилового в'язучого з додаванням високоякісних пігментів, наповнювачів та хімічних засобів.

Ефект самоочищення – шар фарби надзвичайно компактний, мікроскопічно гладкий, завдяки чому осідаючи на ньому частинки бруду та спори грибків легко втрачають з ним контакт і видаляються природним шляхом разом з дощем та вітром.

Свобода аранжування – палітра з 418 (включаючи 8 відтінків білого) модних кольорів, відповідно до Кольорів штукатурок і фарб SAN.

Стійкі кольори – завдяки використанню пігментів останнього покоління фарба ATLAS SALTA E має високу стійкість до УФ-променів, що забезпечує тривалу стійкість кольору на фасаді.

Не вимагає ґрунтування – перший шар фарби ґрунтує основу (відноситься до свіжоприготовлених тонкошарових штукатурок).

Має низьку абсорбцію - захищає пофарбовану основу від проникнення вологи ззовні.

Має відмінні експлуатаційні параметри - стійка до атмосферних впливів, опадів і всіляких агресивних компонентів, що містяться як в основі, так і в природному середовищі.

Створює гладке і матове покриття - без зморшок, тріщин і блиску.

Призначення

МІСЦЕ ВИКОРИСТАННЯ	
фасад в системі теплоізоляції пінополістиролом	+
фасад одношарової стіни	+
перекриття з боку стелі	+
стіна всередині будівлі	+

ВИДИ ОБ'ЄКТІВ	
житлове будівництво	+
комунальні, навчальні, офісні та медичні об'єкти	+
торгові та сервісні об'єкти	+
промислове будівництво	+
промислові склади	+
транспортне будівництво	+
підземні гаражі	+
господарські будівлі та приміщення для тваринництва	+
історичні будівлі	рекомендована ATLAS SALTA S
пасивне будівництво	+
енергозберігаюче будівництво	+



ОКОЛИЦЯ	
міські та урбанізовані зони	+
сільські та сільськогосподарські зони	+
близькість до лісових насаджень та зелених зон	рекомендована ATLAS SALTA S, ATLAS SALTA N
заболочена місцевість, зони навколо водойм	рекомендована ATLAS SALTA S, ATLAS SALTA N
промислові, інвестиційні райони та економічні зони	+
затінені місця	рекомендована ATLAS SALTA N

ВИД ОСНОВИ	
бетонні основи (монолітні та збірні)	+
армовані шари зазначених теплоізоляційних систем	+
традиційні штукатурки - цементні та цементно-вапняні штукатурки	+
традиційні штукатурки - вапняні та реноваційні	рекомендована ATLAS SALTA S
гіпсові штукатурки, затирка та шпаклівка	+
мінеральні та силікатні тонкошарові штукатурки	+
тонкошарові штукатурки	+
силіконові та силікатно-силіконові тонкошарові штукатурки	рекомендована ATLAS SALTA ATLAS SALTA N
нештукатурені стіни з кераміки, силікатних блоків, цегли, стільникового бетону	+
основи з гіпсокартонних плит, плит ОСБ	+
покриття фарбами - силікатні	рекомендована ATLAS SALTA S
покриття фарбами - силіконові	рекомендована ATLAS SALTA ATLAS SALTA N
покриття фарбами - акрилові	+

Технічні характеристики

Густина	1,53 г/см ³
Температура приготування фарби та основи і навколишнього середовища в ході роботи	від +5 °C до +30 °C
Відносна вологість повітря під час нанесення та зв'язування	< 80 %
Нанесення наступного шару*	прибл. через 6 год.
Час висихання*	близько 2 годин
Блиск	Г ₃ - мат
Товщина покриття	100 < E ₃ < 200 мкм
Розмір зерна	S ₁ – дрібнозернистий < 100 мкм
Коефіцієнт паропроникності	середній 15 < V ₂ < 150 г/м ² д
Водопроникність	мала W ₃ < 0,1 [кг/м ² год ^{0,5}]
Еквівалентний опір дифузії S _d (за один шар)	0,14 м – 1,4 м
Покривна здатність	клас 2/витрата 8 м ²
pH	8
Ступінь адгезії (за PN-80/C-81531)	1

*дані для температури 20°C і вологості 50%)

Технічні вимоги

Фарба ATLAS SALTA E є складовою комплектів виробів для виготовлення систем теплоізоляції:

Назва системи	Національна технічна оцінка
ATLAS ETICS	ITB-KOT 2020/1616 видання 5
ATLAS RENOTER	ITB-KOT 2021/202 видання 1

ATLAS SALTA E є складовою комплексної теплоізоляційної системи зі штукатурками:

Назва системи	Європейська технічна оцінка
ATLAS	ETA-06/0081
ATLAS GRAWIS	ETA-16/0933



Підготовка основи

Підготовка основи

Основа має бути сухою, стабільною та надійною, тобто достатньо міцною, очищеною від шарів, які можуть послабити адгезію фарби, зокрема, від пилу, бруду, воску та жирів. Старе, неякісне лакофарбове покриття та інші шари з поганою адгезією до основи слід ретельно видалити, а дрібні пошкодження та тріщини затерти та заповнити, наприклад, розчином ATLAS ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCO-NAPRAWCZA ZW 330. Ґрунтування основи не вимагається.

Детальні рекомендації щодо часу витримки основи перед фарбуванням

тонкошарові мінеральні штукатурки	28 дні
тонкошарові дисперсійні штукатурки	7 дні
тонкошарові мінеральні штукатурки	28 дні

Фарбування

Підготовка фарби

Фарба поставляється в готовій до використання формі. Перед використанням її необхідно ретельно перемішати до однорідності консистенції. Найкраще виконувати цю операцію механічним способом, використовуючи малооборотний змішувач для фарб. Фарба не повинна поєднуватися з іншими матеріалами.

Розведення фарби.

Для першого фарбування додати 5% чистої води (0,5 л води на 10 л відро фарби). Прийнятих пропорцій розведення слід дотримуватися на всій фарбованій поверхні. **Для остаточного фарбування слід використовувати нерозведену фарбу.**

Фарбування

Фарбу слід наносити тонким рівномірним шаром валиком, пензлем або методом розпилення. Для нанесення першого шару, т.зв. ґрунтовки на структурних штукатурках рекомендується використовувати фарбу, розведену в пропорціях, описаних вище. Наступний шар (без розведення) нанести впоперек на попередній через не менше ніж 6 год. Технологічні перерви під час фарбування слід планувати заздалегідь, наприклад, в кутах і вигинах будівлі, під водостічними трубами, на стиках кольорів і т. д. Фарбу слід наносити безперервно, не допускаючи перерв у роботі. Час висихання фарби в залежності від основи, температури і відносної вологості повітря становить від від 2 до -6 годин.

Витрата

Витрата залежить, зокрема, від вбираючої здатності основи та текстури пофарбованої поверхні, тому точну витрату рекомендується визначати на основі тесту. Приблизні норми витрати штукатурки в один шар наведені в таблиці.

Вид штукатурки	Витрата	Вихід з 1 л
тонкошарові мінеральні штукатурки	прибл. 0,25 л/м²	прибл. 4,0 м²
тонкошарові дисперсійні штукатурки	прибл. 0,22 л/м²	прибл. 5,0 м²
гладкі штукатурки	прибл. 0,15 л/м²	прибл. 7,0-8,0 м²

Упаковка

Пластикові відра 10л

Інформація щодо безпеки

Максимальний вміст ЛОС в продукті нижче 39,9 г / л, допустимий вміст ЛОС 40 г/л. Кат. А/с/FW.

Інформація про безпеку вказана на упаковці продукту

і в Паспорті безпеки, доступному на www.atlas.com.pl.

Зберігання і транспортування

Інформація про зберігання і транспортування міститься на упаковці продукту і в паспорті безпеки, який є на сайті www.atlas.com.pl.

Термін зберігання продукту (придатності до використання) складає

12 місяців з дня виготовлення, зазначеного на упаковці.



Важлива додаткова інформація

Під час зберігання фарби з високим вмістом в'язучи по відношенню до наповнювачів піддаються природному і бажаному явищу седиментації (розшарування). Завдяки йому фарба в упаковці захищена від висихання. Перед застосуванням фарбу перемішати механічним способом.

Малярні роботи **не можна** проводити в умовах високої вологості та низьких температур, нижче +5 °С. Загрунтовану поверхню необхідно захищати від прямих сонячних променів, вітру та опадів, як під час робіт, так і при висиханні штукатурки. За несприятливих погодних умов може знадобитися нанесення третього шару для уніфікації поверхні.

Фасад необхідно захистити сітками від початку фарбування до 24 годин після завершення фарбування.

При фарбуванні старих штукатурок необхідно забезпечити висихання не менше 48 годин після закінчення випадання опадів (чим вище вологість повітря, тим довше повинен бути цей період).

Недотримання вимог виробника щодо підготовки основи, способу використання та захисту фасаду може призвести до природного явища зміни кольору та висолу солі.

Рівномірність кольору пофарбованої поверхні значною мірою залежить від рівня вологості основи.

Щоб уникнути відмінностей у відтінках, фарбу з однаковою датою виробництва слід наносити на одну поверхню.

В результаті фарбування природним чином відбувається легке згладжування фактури поверхні. Фарбування поверхонь з різною фактурою може спричинити ефект різних відтінків фарби.

Інструменти слід чистити водою одразу після використання, перш ніж фарба засохне.

Інформація, що міститься в Технічному паспорті, становить основні інструкції щодо застосування виробу і не звільняє від обов'язку виконувати роботи відповідно до будівельних норм і правил безпеки та гігієни праці. З виданням цього технічного паспорта всі попередні видання втрачають силу. Товаросупровідні документи доступні на сайті www.atlas.com.pl.

Зміст технічного паспорта, а також використані в ньому символи та торгові назви є власністю Atlas sp. z o. o. Їхнє використання без відповідного дозволу карається накладенням відповідних санкцій.

Дата оновлення: 2025.11.04

