



- для производства смеси и сборных элементов
- для строительных и ремонтных работ
- применяется внутри зданий



ПРИМЕНЕНИЕ

- мелкие ремонтные работы на внутренних поверхностях стен и потолков, например, заполнение пустот, заделка отверстий и т.д.
- монтажные работы, например, установка алюминиевых уголков и сетчатых уголков, приклеивание направляющих планок перед нанесением штукатурки, соединение и стабилизация гипсовых элементов
- монтажные работы, например, установка коробок скрытого монтажа, заполнение канавок для электропроводов и т.д.
- для использования на неоштукатуренных основаниях из керамических элементов, известково-песчаного кирпича, обычного и ячеистого бетона, а также цементных, цементно-известковых и гипсовых штукатурок и цементно-стружечных плит
- применяется внутри зданий
- do sporządzania zapraw i prefabrykatów gipsowych

СВОЙСТВА

- минеральное вяжущее, полученное путем частичного обезвоживания природной гипсовой породы (дигидрата сульфата кальция) из гипсового рудника открытого типа
- очень быстрое увеличение механической прочности, скрепленные детали быстро и прочно фиксируются
- короткое время отверждения, позволяет быстро стабилизировать заготовку без необходимости использования дополнительных опор
- очень легко наносится и профилируется



ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть стабильным, очищенным от пыли и других загрязнений, которые могут ослабить адгезию гипса. Плохо приклеенные участки следует сколоть или очистить проволоочной щеткой. Монтажные борозды следует тщательно пропылесосить. В зоне нанесения гипса основание должно быть смочено водой непосредственно перед нанесением состава. Все стальные детали, которые могут непосредственно соприкасаться с раствором, должны быть защищены от коррозии. Внимание: GIPSU BUDOWLANEGO не следует использовать на металлических, деревянных и пластиковых основаниях.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАССЫ

Сухую смесь следует равномерно высыпать в емкость с отмеренным количеством чистой воды в соотношении примерно 0,60 л воды на 1 кг гипса, а затем перемешать вручную или механически до получения однородной массы без комков и сыпучих компонентов. Перед смешиванием следующей порции материала необходимо тщательно очистить емкость от остатков связанного раствора, так как они могут сократить время схватывания следующей затирки.

Использовать раствор в течение примерно 10 минут.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Нанесите приготовленную пасту с помощью инструментов из нержавеющей стали, в местах, где необходимо заполнить пустоты, закрепить элементы или установить монтажные коробки. Сразу же профилировать состав и подгонять его до желаемого эффекта, например, уровень с поверхностью стены.

РАСХОД

В зависимости от применения.

УПАКОВКИ

Бумажные мешки 2 кг, 15 кг, 30 кг.



ИНСТРУМЕНТЫ

Медленная дрель с миксером, гибкое пластиковое ведро, штукатурные инструменты из нержавеющей стали (стальная кельма, шпатель, трапециевидная кельма). Сразу после использования очищать инструменты чистой водой.

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Информация о безопасности приведена на упаковке продукта и в паспорте безопасности, который можно найти на сайте dolina-nidy.com.pl.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Информация о хранении и транспортировке указана на упаковке продукта и в паспорте безопасности, который можно найти на сайте dolina-nidy.com.pl.

Срок хранения (срок годности) продукта составляет 12 месяцев с даты производства, указанной на пакете.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Соотношение смешивания вода/сухая смесь	ок. 0,60 л / 1 кг ок. 1,20 л / 2 кг ок. 9,00 л / 15 кг ок. 18,00 л / 30 кг
Содержание сульфата кальция (CaSO4)	> 50 %
Время готовности к работе	ок. 10 минут
Начало схватывания	Через примерно 3 минуты
Зерно	остаток на сите 1,0 мм не более 0,5 % остаток на сите 0,2 мм не более 15 %
Температура основания и воздуха	от +5 °C до +25 °C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Продукт представляет собой строительный продукт, техническая спецификация которого соответствует гармонизированному европейскому стандарту PN-EN 13279-1:2009 - Гипсовое вяжущее, для прямого применения или дальнейшей обработки, для внутреннего использования.

GIPS BUDOWLANY DOLINA NIDY (2019) Декларация Потребительских Свойств № EC 01/1/CPR EN 13279-1:2008	
Применение: общестроительное	
Реакция на огонь	A1

Информация, содержащаяся в данном техническом паспорте, является основным руководством по использованию продукта и не освобождает от обязанности выполнять работы в соответствии с правилами торговли и с соблюдением норм охраны труда и техники безопасности. С выходом данного технического паспорта все предыдущие утрачивают силу. Документы, сопровождающие продукт, доступны на сайте www.dolina-nidy.com.pl.

Дата актуализации: 2024-05-27

