



ATLAS LENGVAS AKRILAS

lengvas momentinis akrilas

- momentinis dažymas
- išlaiko dažų spalvas
- aukštas sukibimas
- be susitraukimo, be įtrūkimų
- praktiškai be nusėdimo



MOMENTINIS
DAŽYMAS



IŠLAIKO
DAŽŲ SPALVĄ



AUKŠTAS
SUKIBIMAS



BE SUSITRAUKIMO
BE ĮTRŪKIMŲ

Savybės

Beveik nėra nusėdimo – kampai gali būti užpildomi "iš karto", o plombos ir restauracijos gali būti užpildomos "iš karto" arba "per kelis kartus", priklausomai nuo užpildomos vietos gylio.

Galima dažyti iš karto (šlapias ant šlapio, vos 1 minutei po užtepimo iki 5 mm pločio jungčiai) – ypač rekomenduojama dažymo darbams (sumažina įtrūkimų ir dažų spalvos pakitimo riziką).

Prieinamas baltos spalvos – akrilo paviršius gali būti nudažytas tipiniais interjero dažais.

Jis yra nuolat plastiškas ir lankstus – išlaiko aukštą elastingumą per visą naudojimo laiką.

Jis atsparus įtrūkimams ir susitraukimui.

Galima jį šlifuoti – po sukibimo naudojant 120 grūdėtumo švitrinį popierių.

Pasižymi labai geru sukibimu – prie porėto ir šiek tiek drėgno pagrindo.

Chemiškai neutralus – nerūdija metalų, plastiko, faneros ir kt..

Beveik bekvapis

Paskirtis

Skirtas greitam tarpų užpildymui, siūlių, jungčių, kampų, įtrūkimų, defektų, skylių sienose ir lubose užtaisymui

Skirtas sandarinti:

- sausų konstrukcijų siūles iš gipso kartono plokščių,
- apdailos lentjuostes,
- įmontuotas spintas,
- palanges,

- laiptų konstrukcijas,
- žaliuzes,
- langų ir durų rėmus,
- cokolius,
- atbrailas,
- lipdinius,
- kasas,
- rozetes.

Naudoti patalpose – išskyrus patalpas, kuriose nuolat veikia vanduo ar drėgmė, vietose, kuriose nėra efektyvaus vėdinimo.

Pagrindų tipai - betonas, tinkas, gipsas, glaistas, mediena, MDF, HDF, medžio drožlių plokštės, keramika, plienas, PVC ir panašių rūšių plastikai.

Techniniai duomenys

ATLAS LENGVAS AKRILAS tai vienkomponentis akrilinis sandariklis, kurio pagrindą sudaro sintetinės dervos dispersija ir lengvi užpildai, kietėjantis fizikinės reakcijos būdu.

Kietėjimo sistema	fizikinės reakcijos rezultatuose
Tankis	apie 0,71 g/ml
Naudojimo temperatūra	nuo +5 °C iki +40 °C
Siūlių plotis	iki 25 mm
Plėvelės susidarymas/ sujungimas su sąnariu	iki 5 min
Visas kietėjimo laikas	1 mm/24 valandos
Šiluminis atsparumas naudojimui metu	nuo - 20 °C iki +75 °C

Lentelėje pateikiami laikai rekomenduojami, jeigu naudojama esant +23 °C temperatūrai ir 50 % drėgniui.

Techniniai reikalavimai

Produktas atitinka EN 15651-1:2012 reikalavimus.

ATLAS LENGVAS AKRILAS (2023) Ekspluatacinių savybių deklaracija Nr. 284/CPR	
EN 15651-1:2012 Glaistai vidaus darbams	
Degumas	E Klasė
Nelaidumas vandeniui ir dujoms: - atsparumas takumui - apimties sumažinimas - mechaninės savybės - prailginimas nutraukus (23 °C)	≤ 3 mm ≤ 45 % ≥ 25 %

Klojimas

Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti sausas, švarus ir kruopščiai nuriebalintas. Porėti ir sugeriantys pagrindai neturi būti visiškai išdžiuę.

Substratai, kuriuos reikia gruntuoti su ATLAS GRUNT NKP arba ATLAS UNI-GRUNT:

- labai porėtos, pvz., akytasis betonas, smiltainis ir pan.
- absorbuojantys, pavyzdžiui, kalkinis cementinis ir gipsinis tinkas, gipso kartono plokštės ir jų nupjautos briaunos ir t. t..
- Gilius tarpus pirmiausia reikia užpildyti putplasčio plėtimosi laidu, įdėjus jį reikiamame gylyje. Jei plyšiai yra negilūs, uždenkite plyšio apačią PE juosta.
- Pritvirtinkite angų kraštus maskavimo juosta, kad išvengtumėte nešvarumų. Užtepus ir suformavus akrilo masę iš karto nuimkite juostą.

Naudojimo būdas

Prieš naudodami akrilą, nuimkite aplikatorių ir nupjaukite kasetės vamzdelio galą. Tada vėl įstatykite aplikatorių ir nupjaukite jį, pageidautina kampu, iki pločio, atitinkančio jungties dydį. Įdėkite paruoštą kasetę į akrilo ekstruzijos pistoletą. Akrilo masę tepkite lėtai, tolygiai, švelniai spausdami prie paviršiaus. Kruopščiai užpildykite visą tarpo skerspjūvį, nepalikdami jame oro. Mentele arba pirštu suformuokite paviršių (įmerkdami į vandenį) per 5 minutes nuo užtepimo. Masės stingimo laikas priklauso nuo aplinkos temperatūros, oro drėgmės ir siūlės skerspjūvio. Užtikrinkite veiksmingą patalpos vėdinimą, kol skiedinys visiškai sukietės sandariklis. Sandūros paviršiaus neturi tiesiogiai veikti vanduo.

Dažymas

Akrilinį paviršių galima nudažyti jau po 1 minutės įprastais vidaus dažais:

lateksiniai	+
akriliniai	+
keraminiai	+

Galima dažyti:

- iki 5 mm pločio siūlės - po 1 minutės,
- didesnėms nei 5 mm siūlėms - rekomenduojama palaukti dar 10-20 minučių.
- Kadangi dažų technologija nuolat tobulinama, prieš dažant rekomenduojama išbandyti ir patikrinti dažų suderinamumą su sandarikliu.

Įrankiai

Rankinis arba elektrinis pistoletas.

Veikimas

Išleiga iš vienos pakuotės: apie 10 m, siūlės plotis 5 mm (sąnaudos: apie 100 ml / 4 m). Pateiktos vertės yra apytikslios ir priklauso nuo nuostolių susijusių su apdorojimu.

Pakuotės

Plastikinės tūtos: 300 ml.

Informacija apie saugą

Informacija apie saugą pateikiama ant gaminio pakuotės ir saugos duomenų lape, kuris skelbiamas www.atlas.com.pl.

Laikymas ir gabenimas

Informacija apie laikymą ir gabenimą pateikiama ant produkto pakuotės ir saugos duomenų lape, kuris skelbiamas www.atlas.com.pl.

Gaminio laikymo trukmė (tinkamas naudoti) 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės.

Svarbi papildoma informacija

Nenaudokite tokioms medžiagoms kaip: PE, PP, PC, PMMA, PTFE, neoprenas, veidrodžiai, akvariumai, bituminiai paviršiai, natūralus akmuo

ir minkštas plastikas. Nežinomos sudėties medžiagų, konglomeratų, laminatų atveju atlikti sukibimo testą nepastebimoje vietoje ir įvertinti gaminio panaudojimo galimybę.

Nenaudokite lauke arba vietose, kurios nuolat veikiamos vandens.

Prieš naudojant akrilą, rekomenduojama atlikti sukibimo su pagrindu testą.

Akrilo sandarikliai stingdami išleidžia vandenį, todėl susitraukia mažai. Dėl to dažų danga gali įtrūkti dėl per greito dengimo.

Šviežius nešvarumus ant skiedinio nuvalykite vandeniu. Sukietėjusį skiedinį galima pašalinti tik mechaniškai.

Techninių duomenų lape pateikiama informacija yra pagrindiniai nurodymai, kaip naudoti gaminį, ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir DSS reikalavimų. Išleidus šį techninių duomenų lapą, visi ankstesni netenka galios. Susiję produkto dokumentai pateikiami www.atlas.com.pl.

Techninių duomenų lapo turinys ir jame vartojami prekių ženklai ir pavadinimai yra „Atlas sp. z o. o.“ nuosavybė. Už jų neteisėtą naudojimą taikomos sankcijos.

Atnaujinta: 2023-10-16