



MAGNETICKÁ FARBA

špeciálna farba na stenu

- umožňuje pripevniť magnety na stenu
- čierna farba
- veľmi vydatná



VLASTNOSTI

Vytvára na povrchu steny povlak s magnetickými vlastnosťami – umožňuje pripevnenie malých magnetov, na ktorých je možné zavesiť plagáty, fotografie, obrázky, cestovné suveníry, informačné karty a pod.

Umožňuje sa vyhnúť použitiu spojovacích prostriedkov, ktoré poškodzujú alebo znečisťujú povrch – napr. samolepiace pásky, špendlíky, pripínače, hřebíky.

Povrch zhotovený magnetickou farbou je možné natrieť vrchnými kryciami farbami napr. latexovou farbou COLOR MATT.

Umožňuje vytvoriť originálny a funkčný interiér.

Čierna farba.

URČENIE

MAGNETICKÁ FARBA sa používa na maľovanie stien miestností v interiéroch budov.

Efekt školskej tabule – MAGNETICKÁ FARBA a TABUĽOVÁ FARBA sú výrobky, vďaka ktorým je možné získať efekt školskej tabule. Na povrchu zhotovenom z týchto dvoch farieb môžete kresliť kriedou a používať malé magnety. Je to vynikajúce riešenie najmä pre tieto interiérové priestory:

- detské izby, školské, predškolské a družinové miestnosti,
- kancelárske, konferenčné a školiace miestnosti, kuchyne,
- reštaurácie.

DRUHY OBJEKTOV	MOŽNOSŤ POUŽITIA
bytová výstavba	+
budovy občianskej vybavenosti, kancelárie, zdravotníctvo, školy	+
priemyselná výstavba	+
poľnohospodárske budovy	+
obchody a služby	+
cestné staviteľstvo	+

DRUHY PODKLADOV	MOŽNOSŤ POUŽITIA
vápennocementové omietky, cementové omietky	+
betónové podklady (monolitické alebo prefabrikované)	+
neomietnuté murivo, z keramických, silikátových alebo pórobetónových tvárnic, z tehál	+
sadrové omietky a stierky	+
polymérové stierky	+
podklady zo sadrokartónových dosiek, OSB dosiek	+
papierové, vinylové tapety, tapety zo skleneného vlákna	+
akrylátové maliarske nátery	+

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hustota	2,2-2,5 g/cm ³
Viskozita, mPas	20000-25000
Obsah suchej hmoty	79-82 %
Teplota prípravy farby a podkladu a okolitá teplota v priebehu aplikácie a schnutia	od +5 °C do +30 °C
Relatívna vlhkosť v priebehu práce a schnutia farby	pod 80 %
Doba schnutia (teplota 23 °C ± 2 °C, pri relatívnej vlhkosti vzduchu 55±5%)	cca 30 minút
Dotyková suchosť	cca 30 minút
Nanášanie ďalšej vrstvy	po 2 hod.*

* Uvedené doby platia pre aplikačné teploty cca 23 °C a 55 % vlhkosti; pri nižšej teplote a zvýšenej vlhkosti sa uvedené doby predlžujú.

MAĽOVANIE

Príprava podkladu

Podklad by mal byť:

- stabilný,
- vzdušno-suchý,
- čistý, tzn. neprašný a zbavený starých maliarskych náterov a iných vrstiev, ktoré môžu znížiť príľnavosť farby, hlavne prachu, špiny, vosku a tukov,
- rovný, bez trhlín,
- nerovnosti opraviť pred maľovaním. Savé podklady ošetriť prípravkom PRIMER.

Detailné požiadavky na prípravu podkladu

Druh podkladu	Pracovný postup
čerstvé vápennocementové omietky	maľovať po vyzretí (1 týždeň na každý 1 cm hrúbky omietky)*
Čerstvé betónové podklady	maľovať po uplynutí cca 1 mesiaca od zhotovenia
staré, dobre priľnuté povrchy s vrstvou emulznej farby, sadrokartónové dosky	odmastiť vodou s detergentom a nechať uschnúť, napenetrovať farbou INITIUM
staré savé alebo prašné podklady	napenetrovať prípravkom PRIMER alebo základným náterom INITIUM
staré kľihové nátery a iné vrstvy so slabou príľnavosťou k podkladu	dôkladne odstrániť
zaplesnené miesta	vyčistiť a ošetriť prípravkom ATLAS MYKOS PLUS alebo ATLAS MYKOS č. 1

* Uvedené doby platia pre aplikačné teploty cca 23 °C a 55 % vlhkosti; pri nižšej teplote a zvýšenej vlhkosti sa uvedené doby predlžujú.

Príprava farby

Farba sa dodáva pripravená na použitie. Nesmie sa kombinovať s inými materiálmi. Pred použitím je potrebné ju dôkladne premiešať, aby sa vyrovnala konzistencia.

Maľovanie

Farbu nanášame na pripravený a vyzretý podklad v tenkej a rovnomernej vrstve. Maľujeme valčekom alebo štetcom. Druhú vrstvu aplikujeme až po úplnom zaschnutí prvej vrstvy (po minimálne 2 hodinách, v závislosti od podkladu, teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu) a zachováme jeden smer aplikácie pre danú vrstvu farby. Farbu nanášame v minimálne 3 vrstvách. Čím viac nanesených vrstiev, tým lepšie držia magnety na povrchu. Viac vrstiev (4-5) sa odporúča, ak chceme zavesiť (pomocou magnetov) papier vyššej gramáže alebo ak chceme magnetickú farbu prekryť novými nátermi.

Technologické prestávky musíme vopred naplánovať napr. v rohoch miestnosti a pod. Farbu nanášame nepretržitým spôsobom, vyhýbame sa pracovným prestávkam.

Po minimálne 6 hodinách môžeme na povrch MAGNETICKEJ FARBY naniesť vrchnú akrylátovú alebo latexovú farbu alebo TABUĽOVÚ FARBU.

SPOTREBA

Spotreba farby je: do 3,4 – 3,75 m²/0,75 l farby na jednu vrstvu farby na hladkom povrchu. Spotreba závisí od:

- štruktúry a savosti podkladu,
- spôsobu prípravy podkladu,
- skúsenosti realizátora,
- počtu vrstiev,
- aplikačnej metódy.

BALENIE

Plastové nádoby: 0,75 l.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Bezpečnostné informácie sú uvedené na obale výrobku a v Karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na www.atlas.com.pl.

Farba má Hygienický atest.

MAGNETICKÁ FARBA: maximálny obsah LZO (VOC) vo výrobku 139,9 g/l, prípustný obsah LZO (VOC) 140 g/l.

Skladovanie a preprava

Informácie o skladovaní a preprave sú uvedené na obale výrobku a v Karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na fox-dekurator.pl.

Doba skladovateľnosti výrobku (použiteľnosti) je 24 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

DÔLEŽITÉ DODATOČNÉ INFORMÁCIE

Na jeden povrch nanášajte farbu s rovnakým dátumom výroby.

Miestnosť, v ktorej bol výrobok použitý, je možné prevádzkovať po vyvetraní a zániku charakteristického zápachu farby.

Maľovanie povrchov s rôznou štruktúrou môže spôsobiť efekt rôznych odtieňov farby.

Aby ste získali dokonale hladký povrch, poslednú nanesenú vrstvu vyhladte benátskym hladítkom alebo povrch po uschnutí poslednej vrstvy vyhladte jemným brúsnym papierom.

Náradie očistite čistou vodou, ihneď po použití, skôr ako farba uschne.

Pred použitím vrchného náteru urobteskúšobný náter na malom, menej exponovanom povrchu. Účelom testu je zistiť, či zvolená vrchná farba neobmedzuje priťažlivosť magnetov.

Príliš ťažké magnety alebo príliš tenká vrstva farby môžu spôsobiť, že upínacia sila bude príliš slabá.

Informácie uvedené v Technickom liste sú iba základnými pokynmi pre používanie výrobku a nezavádzajú užívateľa povinnosti vykonávať práce v súlade s pravidlami správnej stavebnej praxe a bezpečnostnými predpismi. Vydaním tohto technického listu sa všetky predchádzajúce technické listy stávajú neplatnými. Aktuálna technická dokumentácia k výrobku je k dispozícii na www.fox-dekurator.pl

Dátum aktualizácie: 2022-03-23