


DOLINA NIDY EURO-GRUNT® 500

PREPARAT GRUNTUJĄCY KONCENTRAT PLUS

- Грунтовка на впитываемые поверхности
- Макс. разбавление 1:5
- Для внутренних и наружных работ
- укрепляет и унифицирует основание
- увеличивает адгезию слоев
- большая производительность
- идеально подходит для гипсовых, цементных, цементно-известковых, гибридных штукатурок, шпатлевок и клеев



ПРИМЕНЕНИЕ

- для грунтования сильно впитывающих и пористых поверхностей, например, газобетона, керамики, силикатов
- рекомендуется для подготовки основания, особенно перед нанесением гипсовых штукатурок (как ручного, так и машинного нанесения, гибридных, цементных, цементно-известковых, шпатлевок, гипсовых клеев и клеевых растворов)

СВОЙСТВА

- грунтовка на основе акриловых смол, производится в желтом цвете
- внимание! - концентрированный препарат – использовать после соответствующего разбавления в зависимости от типа и/или свойств грунтуемого основания
- высокая проникающая способность, препарат глубоко проникает даже в очень старые и сухие основания, укрепляя их и выравнивая параметры всей поверхности
- регулирует процесс впитывания основания, улучшает условия связывания и повышает адгезию слоев, наносимых на грунтованные поверхности
- благодаря использованию препарата нанесенные слои схватываются и высыхают равномерно, достигают заданных прочностных показателей и не подвергаются обжиганию.
- после высыхания образует покрытие, позволяющее легко оценить равномерность покрытия поверхности грунтовкой,
- паропроницаемый



ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть прочным и очищенным от загрязнений, которые могут ослабить адгезию грунтовки, особенно от пыли, грязи, масел, жиров, остатков краски и разделительных составов. Неплотно прилегающие поверхности следует очистить скалкой, а неплотно прилегающие участки – металлической щеткой. Основание, на которое будет наноситься EURO-GRUNT 300, должно быть полностью выдержанным, а его влажность не должна превышать 3%.

ПОДГОТОВКА ПРЕПАРАТА

Продукт выпускается в концентрированном виде. Перед применением его следует разбавить чистой водой в зависимости от впитывающей способности грунтуемого основания.

Рекомендуемые пропорции разбавления:

Для керамических оснований	1:5 (15 кг концентрата смеси с 75 л воды)
сильно впитывающих для оснований – таких как газобетон	1:2 или 1:3 (15 кг концентрата смеси с 30 л / 45 л воды)

Концентрат следует размешать с водой с помощью дрели с насадкой-миксером до получения однородной консистенции. Не смешивать с другими материалами..



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Разбавленную грунтовку наносят на основание валиком, кистью или распылителем тонким, равномерным слоем. Последующие слои следует наносить после высыхания загрунтованной поверхности, примерно через 4–12 часов после нанесения. Повторное пыление основания проблематично.

РАСХОД

В среднем на 1 м² удельная мощность составляет примерно 0,1 ÷ 0,3 кг препарата (при разведении 1:3). О практической стороне основания понятия подобия.

УПАКОВКИ

Пластмассовые емкости 15 кг.

ИНСТРУМЕНТЫ

Дрель с миксером, валик или кисть, распылитель. Инструменты необходимо промыть чистой водой сразу после использования.

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Продукт имеет Гигиенический Сертификат.

Максимальное содержание ЛОС (VOC) в продукте 2,30 г/л, допустимое содержание ЛОС (VOC) 30 г/л.

Информация о безопасности представлена на упаковке продукта и в паспорте безопасности, доступном на сайте dolina-nidy.com.pl.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Информация о хранении и транспортировке указана на упаковке продукта и в Паспорте безопасности, доступном на сайте dolina-nidy.com.pl.

Срок годности продукта (применения) — 12 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Содержание сухого вещества при темп. 105°C	12–16 %
Сцепляемость между слоями (минеральное основание + грунтовочный препарат + гипсовая штукатурка)	≥ 0,1 МПа
Сцепляемость между слоями (гипсокартонная плита + грунтовочный препарат + шпаклевочная масса)	≥ 0,25 МПа
Относительное сопротивление диффузии, S _d	≤ 0,3 м
Время высыхания	ок. 4-12 часов
Температура основания и температура окружающей среды	от +5 °C до +25 °C

ДОКУМЕНТЫ СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ПРОДУКТ

Изделие не классифицируется как строительная продукция в соответствии с действующими правилами, регулирующими допуск продукции к продаже. На изделие распространяется действие Технической рекомендации ITB № RT-ITB-1293/2025 (ДЕКЛАРАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ О СООТВЕТСТВИИ № 073).

Информация, изложенная в техническом паспорте изделия, представляет собой основные рекомендации, касающиеся применения продукта, и не освобождает от обязанности выполнения работ в соответствии со строительными нормами и правилами техники безопасности. В момент издания настоящего технического паспорта все предыдущие теряют силу. Актуальная документация продукта доступна на www.dolina-nidy.com.pl.

Содержание технического паспорта, а также используемые в нем маркировки и торговые наименования являются собственностью компании Atlas sp. z o. o. Их несанкционированное использование будет наказываться.

Дата обновления: 2025-06-03