



ATLAS GRUNTO-PLAST

adhezní můstek na problematické podklady

- zvyšuje přilnavost a zpevňuje podklad
- na staré obklady a dlažby a beton
- připravený k použití



Vlastnosti

ATLAS GRUNTO-PLAST je hmota připravená k použití, vyrobená na bázi polymerních pryskyřic a křemenných mouček.

Zvyšuje přídržnost - silně přilne k podkladu (beton min. 1,0 MPa) i k nově naneseným na něj vrstvám.

Obsahuje křemenné kamenivo - zvyšuje přídržnost díky vytvoření účinného povrchu mezi vrstvami (vytváří drsný povrch).

Zpevňuje povrch penetrovaných minerálních podkladů - proniká do struktury materiálu, zpevňuje ho a zlepšuje jeho nosnost.

Je základním nátěrem na problematické podklady - umožňuje aplikaci lepidel, hydroizolací a dalších materiálů tím, že zvyšuje přilnavost i na náročných podkladech, jako jsou OSB desky, staré keramické obklady a pod.

Usnadňuje aplikaci další vrstvy - drsný povrch snižuje "skluz" nanášeného materiálu.

Produkt je určen pro aplikaci při zvýšených teplotách - doporučuje se pro použití v rozsahu teplot od 5°C do 30°C, v interiéru i exteriéru.

Snižuje nasákavost podkladu - zabraňuje "odčerpávání" nadměrného množství vody z výrobku aplikovaného na napenetrované podklady: cementové podklady s podlahovým vytápěním nebo bez něj, různé druhy omítek a pod.

Zvyšuje vydatnost stěrek a lepidel - utěsněním struktury napenetrovaného podkladu snižuje spotřebu materiálů použitých pro zhotovení další vrstvy.

Vyrovňuje savost podkladu - díky použití ATLAS GRUNTO-PLAST má výrobek nanesený v další vrstvě stejné podmínky tuhnutí na celém povrchu, včetně míst, kde byly provedeny lokální opravy.

Chrání novou vrstvu před nepříznivými vlivy podkladu – omezuje vzájemné působení jedné vrstvy na druhou.

Základní nátěr má bílou barvu – omezuje prosvítání barvy podkladu a tvorbu zabarvení na povrchu finální stěrkové vrstvy.

Chrání dřevěné podklady před nadměrnou vlhkostí - vyplývající z kontaktu s nově nanesenou mokrou vrstvou.

Určení

Druh podkladu - standardní	
cementové podklady a potěry	+
anhydritové podklady	+
cementové a vápenocementové omítky a stěrky	+
sádrové omítky a stěrky	+
zdivo z pórobetonu	+
zdivo ze silikátových cihel nebo tvárnic	+
zdivo z keramických cihel nebo tvárnic	+
zdivo ze sádrových bloků	+

Druh podkladu - problematický	
cementové potěry a podklady s podlahovým vytápěním	+
anhydritové podklady s podlahovým vytápěním	+
asfaltové podklady	+
hořčíkové podklady	+
monolitický beton	+
železobeton	+
stávající keramické a kameninové obklady a dlažby	+
teracco	+
OSB desky	+
SDK desky	+
stabilní linoleum , PCV	+
laky na beton	+
Interiérové malířské nátěry (akrylátové a latexové)	+
olejové malířské nátěry	+

Typ konečné povrchové úpravy - viz doporučení výrobce materiálu pro finální vrstvu, ohledně základního nátěru pod ní	
obkladové prvky lepené cementovým nebo sádrovým lepidlem	+
cementové podklady a potěry, anhydritové podklady	+
cementové, vápenocementové, sádrové omítky	+
sádrové, cementové stěrky a tmely	+
interiérové malířské nátěry (akrylátové a latexové)	používat ATLAS UNI-GRUNT
tapety	používat ATLAS UNI-GRUNT

Oblast použití	
interiér	+
exteriér	+
vodorovné plochy	+
svíslé plochy	+

Technické údaje

Hustota hmoty	cca 1,5 g/cm ³
Přidržnost k betonu	> 1,0 MPa
Aplikační teplota (podkladu a okolí)	od +5 °C do +30 °C
Zahájení dalších prací po penetraci	po cca 24 hodinách

Doba uvedená v tabulce je doporučena pro aplikační podmínky při cca 20 °C a 50-60% vlhkosti.

Technické požadavky

Adhezní můstek není klasifikován jako stavební výrobek.

Penetrace

Příprava podkladu

Podklad by měl být suchý, zbavený prachu, nečistot, olejů, tuků a vosku. Všechny uvolněné vrstvy, které nejsou řádně spojeny s podkladem, je třeba před aplikací emulze odstranit.

Příprava hmoty

Produkt se dodává připravený k použití. Nesmí se míchat s jinými materiály, ředit ani zahušťovat. Bezprostředně před použitím je třeba hmotu promíchat, aby se vyrovnala konzistence.

Nanášení hmoty

Hmotu nanášejte na připravený podklad válečkem nebo štětcem v tenké a rovnoměrné vrstvě.

Konečná povrchová úprava

Lepení obkladu nebo dlažby, stěrkování lze začít po celkovém zaschnutí hmoty, cca 4 hodiny po její aplikaci.

Spotřeba

Průměrná spotřeba je 0,3 kg hmoty na 1 m².

Balení

Plastové kbelíky 2 kg i 5 kg.

Bezpečnostní informace

Bezpečnostní informace jsou uvedeny na obalu produktu a v bezpečnostním listu, který je k dispozici na www.atlas.com.pl.

Skladování a přeprava

Informace o skladování a přepravě jsou uvedeny na obalu produktu a v bezpečnostním listu, který je k dispozici na www.atlas.com.pl.

Doba skladovatelnosti produktu (použitelnosti) je 12 měsíců od data výroby uvedeného na obalu,

Důležité doplňující informace

Nářadí očistěte čistou vodou ihned po použití.

Penetrovaný povrch chraňte jak během aplikace, tak během schnutí omítky před přímým slunečním zářením, větrem a srážkami.

Informace uvedené v technickém listu jsou základními pokyny pro použití výrobku a nezavazují uživatele povinnosti provádět práce v souladu s pravidly stavebního řemesla a bezpečnostními předpisy. Vydáním tohoto technického listu pozbývají všechny předchozí platnost. Průvodní dokumenty k produktu jsou k dispozici na www.atlas.com.pl.

Obsah technického listu a v něm použitá označení a obchodní názvy jsou majetkem společnosti Atlas sp. z o.o. Jejich neoprávněné použití bude sankcionováno.

Datum aktualizace: 2022-07-13