



ATLAS TAŚMA USZCZELNIAJĄCA

Уплотняющие ленты и уголки

- Уплотнение кромок и деформационных швов
- Высокая эластичность
- Элемент комплектов продуктов для выполнения гидроизоляции типа WODER



Свойства

Имеют большую прочность — сетка изготовлена из белого полиэфирного трикотажа; уплотнительный слой изготовлен из высокопрочного термопластичного эластомера.

Эластичные — имеют способность поперечной деформации — сохраняют водонепроницаемость даже при значительных деформациях, что делает их идеальными для герметизации соединений между двумя строительными элементами, которые находятся в контакте, но работают по-разному, например, края стены и пола.

Назначение

Защищает основания от проникновения воды и влаги — совместно с гидроизоляцией под плиткой ATLAS WODER.

Предназначены для герметизации особых мест. (затоплены в массе ATLAS SZYBKOSCHNĄCA FOLIA W PŁYNIE WODER E, ATLAS FOLIA W PŁYNIE WODER W)

- УПЛОТНЯЮЩАЯ ЛЕНТА — лента шириной 120 мм (средняя полоса — 70 мм, перфорированные боковые полосы — 25 мм) и толщиной 0,65 мм - для крив стен и стяжек пола, а также для деформационных швов,
- УПЛОТНЯЮЩИЕ УГОЛКИ — элементы созданы из УПЛОТНЯЮЩЕЙ ЛЕНТЫ — для внутренних и наружных углов помещений.

Защищают основания от влаги, образующейся внутри зданий — штукатурки и стяжки во влажных помещениях (ванные комнаты, бани, душевые, кухни, автомойки), особенно во влажных зонах этих помещений — вокруг душевых кабин, умывальников, ванн, моек и т. д.

Рекомендуются для защиты элементов, особенно подверженных повреждениям от контакта с влагой - гипсовых изделий (плит и штукатурок) и ангидридных изделий, газобетона.

Виды герметизируемых оснований — минеральные, цементные, цементно-известковые и гипсовые штукатурки, цементные и ангидридные стяжки полов, бетонные, железобетонные и каменные элементы из кирпича, пустотелых блоков, блоков, гипсокартонных листов и т. д.

Технические данные

Вес	37,5 г/п.м.
Максимальное давление	3,30 бар
Стойкость на действие озона (DIN 53509 часть 1, ISO 1434-1)	стойкая
Стойкость на давление воды 1,5 бара (15 метров столба воды)	стойкая
Стойкость к радиации UV (200 ч)	стойкая
Температурная стойкость	от -30 °C до +90 °C

Технические требования

TAŚMA USZCZELNIAJĄCA ATLAS (2024) ITB-KOT-2024/2669 издание 1 Польская Декларация Потребительских Свойств №г K9745-2/2024	
Ширина части покрытой	≥ 30
Ширина общая, мм	≥ 80
Толщина общая, мм	0,61÷ 0,90
Поверхностная масса, г/м²	≥ 490
Механические свойства при растяжению: - максимальное растягивающее напряжение, МПа - относительное удлинение при максимальном растягивающим напряжению, %	 ≥ 3,8 ≥ 110

Taśma uszczelniająca ATLAS jest składnikiem zestawów wyrobów do wykonywania izolacji wodochronnych:

ATLAS WODER E ITB-KOT-2018/0491 издание 2
ATLAS WODER W ITB-KOT-2018/0492 издание 2

Монтаж ленты

Подготовка основания

Основание под гидроизоляцию типа ATLAS WODER должно быть подготовлено согласно в соответствии с рекомендациями, содержащимися в технической карте. Оно должно быть чистым, без пыли, известкового налета и других загрязнений.

Уплотнение

Места, предназначенные для установки аксессуаров, должны быть покрыты одним из следующих гидроизоляционных материалов:

- ATLAS FOLIA W PŁYNIE WODER W,
- ATLAS SZYBKOSCHNĄCA FOLIA W PŁYNIE WODER E,

Аксессуары следует установить сразу после ее нанесения. После закрепления всех критических участков всю герметизируемую поверхность, а также поверхность уплотнительных лент и аксессуаров на впускных отверстиях, линейных водостоках и канализационных решетках следует покрыть той же гидроизоляционной массой, которая использовалась для изготовления первого слоя. В других случаях рекомендуется покрывать изоляционным материалом только края ленты. Не обязательно покрывать ленту по всей ее ширине.

Упаковки

Ширина ленты	Длина ролика
120 мм	50 м и 10 м

Важная дополнительная информация

Информация, содержащаяся в техническом паспорте, представляет собой основные указания по использованию продукта и не освобождает от обязанности выполнять работы в соответствии с принципами строительного искусства и правилами охраны труда и техники безопасности. С выпуском настоящего Технического паспорта все предыдущие становятся недействительными. Содержание Технического паспорта, а также используемые в нем маркировки и торговые наименования являются собственностью Atlas sp. z o. o. Их несанкционированное использование будет наказываться.

Дата актуализации: 2024-12-19