



- просте нанесення
- дуже висока адгезія
- міцна і гладка поверхня без бульбашок
- мінімізоване пилоутворення під час обробки
- подовжений відкритий час
- короткий час висихання
- зміна кольору під час висихання, що дає можливість контролювати кожен етап виконання робіт
- можливість нанесення «мокрим по мокрому»
- можливість багаторазового використання



Для
механічного
Нанесення



Для
механічного
нанесення



Темп.
нанесення



Екологічний
продукт



Час
висихання



ЗАСТОСУВАННЯ

- остаточне вирівнювання поверхні стін і стель,
- відновлення основи, заповнення невеликих порожнин, тріщин,
- маскування головок шурупів, якими кріпляться плити,
- для використання всередині будівель,
- для нанесення вручну або механічним розпиленням, для використання на типових сухих мінеральних основах, таких як гіпсові, цементні, цементно-вапняні штукатурки, бетонні стіни і гіпсокартонні плити.

ВЛАСТИВОСТІ

- **готова до використання** — не потребує вибору пропорції вода/зв'язувальний засіб
- **зручна в нанесенні та шліфуванні** — консистенція маси забезпечує комфортну роботу при використанні традиційних інструментів, валика і агрегату
- **тривалий відкритий час** — гарантує комфортну роботу без поспіху і побоювання швидкого тужавіння
- **обмежене пилоутворення** — кількість пилу, що утворюється під час шліфування, зведена до мінімуму
- **ідеально гладка** — без пухирів або кратерів
- **передбачувана** — змінює колір під час шліфування і висихання, завдяки чому можна контролювати кожен етап виконання робіт
- **висока адгезія до основи**
- **короткий час висихання**

- **багаторазове використання** — невикористаний і незабруднений матеріал можна залишити в щільно закритому оригінальній упаковці та використати пізніше



ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа повинна бути сухою, стабільною, очищеною від забруднень, які можуть ослабити адгезію шпаклювальної маси, зокрема, пилу, бруду, олив, жирів, залишків лакофарбових покриттів і антиадгезійних засобів. Слабо зчеплені частини основи необхідно відділити, а фрагменти, які обсыпаються, додатково очистити дротяною щіткою.

Основи з високим поглинанням заґрунтувати ґрунтувальним засобом EURO-GRUNT – безбарвною емульсією для зміцнення їх поверхні та зменшення поглинальної здатності..

Основи з низькою поглинальною здатністю, які потребують покращення адгезії, необхідно заґрунтувати препаратом INTER-GRUNT Білий ґрунтувальний препарат з вмістом кварцового піску.

ПРИГОТУВАННЯ МАСИ

OMEGA FINISH випускається у вигляді готової до застосування однорідної маси. Після відкриття упаковки перемішати, використовуючи мішалки, які не призводять до аерації.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

ТОВЩИНА ШАРУ - максимальна товщина нанесеної маси не повинна перевищувати 3 мм.

РУЧНЕ НАНЕСЕННЯ – наносити масу рівномірно за допомогою шпателя з нержавкої сталі, притискаючи його до основи.

НАНЕСЕННЯ ВАЛИКОМ – рекомендується використовувати спеціальні валики для нанесення шпаклівки (з ворсом типу scotch brite). Перед початком роботи масу ретельно перемішати. У разі потреби розбавити чистою водою в кількості не більш ніж 2%. Наносити рівномірним шаром за допомогою валика, а потім розгладити довгим шпателем з нержавкої сталі.

МЕХАНІЧНЕ НАНЕСЕННЯ - для механічного нанесення рекомендуються інструменти, перелічені в таблиці нижче (необхідно демонтувати основний фільтр обладнання). У разі потреби шпаклівку розбавити чистою водою в кількості не більш ніж 2%.

Агрегат	Насадка	Тиск
WAGNER PS 3.39	531, 533, 535	Максимальний робочий тиск
WAGNER HC 950	531, 533, 535	
GRACO T-MAX 506	541, 551	
GRACO MARK VII	531, 533	
GRACO MARK X	531, 533	

Відразу після закінчення робіт інструменти промити чистою водою. При використанні шпаклювального агрегату дотримуватися рекомендацій виробника обладнання.

НАНЕСЕННЯ ЧЕРГОВИХ ШАРІВ

«мокрим по мокрому» – черговий шар можна наносити на попередній затужавілий шар – поверхня повинна бути матовою і сухою на дотик, що зазвичай буває приблизно через 1-2 години після нанесення (при температурі 20 °C і вологості 55%).

«мокрим по сухому» – якщо черговий шар буде наноситися після затвердіння і висихання попереднього шару, поверхню рекомендується змочити водою.

ШЛІФУВАННЯ

Шліфування проводити після повного висихання шпаклівки. Рекомендуються використовувати папір із зернистістю 150-220. Шпаклівка призначена як для ручного, так і для механічного шліфування - за допомогою шліфувальних агрегатів для шпаклівки, т.зв. «жираф».

ДОГЛЯД

Під час висихання шпаклювальної маси необхідно уникати прямих сонячних променів і протягів, а також забезпечити належну вентиляцію приміщень. Під час нанесення і висихання засобу необхідно провітрювати приміщення до зникнення характерного запаху. Після цього приміщення готове до використання. Остаточне вирівнювання поверхні необхідно виконати за допомогою дрібнозернистого наждачного паперу або абразивної сітки

Згладжені таким чином поверхні, після очищення від пилу і порошу можна фарбувати будь-якими дисперсійними фарбами (після попереднього ґрунтування, відповідно до рекомендацій виробника фарб).Невикористаний матеріал, що залишився в упаковці, слід захистити плівкою і щільно закрити упаковку.

ВАЖЛИВА ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Розшарування маси в упаковці (виділення рідини) при її зберіганні є природним явищем. Перед використанням ретельно перемішати до однорідної консистенції.

Під час роботи слід стежити за тим, щоб не забруднити матеріал, що залишився в упаковці, оскільки це може погіршити його властивості. Невикористаний матеріал, що залишився в упаковці, слід захистити плівкою, а упаковку щільно закрити. Використати до закінчення терміну придатності.

Фінішний шар шпаклівки не можна виконувати на основах, які наражаються на безпосередній вплив вологи.

Не рекомендується наносити шпаклівку в приміщеннях, відносна вологість повітря в яких протягом тривалого часу була вище ніж 70%.

ВИТРАТА

У середньому витрачається 1,0 кг/м²/мм.

ПАКУВАННЯ

Пластикові ємності: 18 кг, 25 кг.

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ

Інформація щодо безпеки міститься на упаковці продукту і в паспорті безпеки, який є на сайті www.atlas.com.pl.

ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

Інформація про зберігання та транспортування вказана на упаковці продукту та в Картці характеристик, доступній на www.atlas.com.ua

Продукт слід зберігати в діапазоні температур від +5°C до +35°C. Допускається короточасне заморожування або перегрів продукту під час транспортування.



Зберігання або транспортування в невідповідних умовах може спричинити осадження або утворення грудок. Можна розраховувати на незначні зміни параметрів застосування, зі збереженням його корисних властивостей.

У разі замерзання продукту в упаковці, залишити його при кімнатній температурі до повного розморожування, а потім інтенсивно перемішати стрічковою мішалкою або мішалкою ATLAS TWIST. Неможливість отримання однорідної маси означає непридатність продукту до використання.

Зберігання продукту в замороженому стані є неприпустимим. У разі недотримання вищезазначених положень будь-які претензії на гарантію не будуть враховані.

Увага: Стосування палет заборонено. Укладання палет з продуктом одна на одну загрожує втратою жорсткості упаковок, перекиданням палет, що загрожує здоров'ю та життю людей, що перебувають поблизу, а також знищенням товару.

Термін зберігання (придатності до використання) становить 12 місяців з дати виробництва, зазначеної на упаковці..

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Час висихання	близько 6 годин
Температура основи та оточення	від +5 °C до +25 °C
Вологість у приміщенні під час використання	не більше 70%
Максимальна товщина одного шару	не більше 3 мм

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Продукт є будівельним виробом, для якого технічна специфікація відповідає стандарту PN-EN 15824:2017-07 – внутрішня дисперсійна штукатурка, що розбавляється водою (полімерна шпаклівка).

OMEGA FINISCH (2023) Декларація експлуатаційних характеристик № 259/CPR EN 15824:2017	
Цільове застосування: для внутрішніх стін, перекриттів, колон та перегородок.	
Адгезія	0,30 МПа

Інформація, що міститься в Технічному паспорті, становить основні інструкції щодо застосування виробу і не звільняє від обов'язку виконувати роботи відповідно до будівельних норм і правил ТБГП. Після видання цього технічного паспорта всі попередні видання втрачають силу. Із супровідними документами для виробу можна ознайомитися на сайті www.dolina-nidy.com.pl.

Зміст технічного паспорта, а також використані в ньому визначення і торгові назви є власністю Atlas sp. z o. o. Забороняється їх використання без відповідного дозволу.

Дата оновлення: 2024-02-28