



ATLAS UNIVERSĀLS ELASTĪGAIS AKRILS

elastīgs akrila hermētiķis

- lieliska saķere
- viegla izstrāde un profilēšana
- krāsošana jau pēc 30 minūtēm*
- paaugstināta rukuma un plaisu izturība
- balta krāsa



LIELISKA
SAĶERE



VIEGLA IZSTRĀDE
UN PROFILĒŠANA



KRĀSOŠANA
JAU PĒC 30 MIN



PAAUGSTINĀTA
IZTURĪBA

Īpašības

UNIVERSĀLS ELASTĪGAIS AKRILS ATLAS ir plastisks un elastīgs akrila hermētiķis, kas pieejams baltā krāsā.

Piemīt ļoti laba saķere ar daudziem materiāliem bez gruntēšanas, pat ja pamatne ir mitra.

Akrila virsmu iespējams pārklāt ar tradicionālām interjera krāsām.

Krāsas uzklāšana – apm. 30 minūtēm * (5 mm platām šuvēm).

Samazināta plaisu un skrumbu rašanās.

Zems rukums.

Augsta noturība pret temperatūrām no -25 °C līdz 80 °C.

Augsts baltuma līmenis.

Pielietojums

Ātrai šuvju, savienojumu, stūru, plaisu aizpildīšanai sienās un griestos.

Pamatnes veids: betons, apmetums, ģipsis, izlīdzinošā špaktele, špaktele, koksne, MDF, HDF, skaidu plāksnes, keramika, tērauds, PVC un līdzīga tipa plastmasa.

Savienojumu hermetizācijai sausajā apdarē no ģipškartona plāksnēm, apdares līstēm, iebūvējamiem skapjiem, palodzēm, kāpņu konstrukcijām, ruļļu slēgiem, logu un durvju rāmjiem, cokoliem, dzegām, apmetuma ģipšiem, kelsoniem, rozetēm.

Izmantošanai iekšējās uz horizontālām un vertikālām virsmām.

Tehniskie parametri

UNIVERSĀLS ELASTĪGAIS AKRILS ATLAS ir ātri žūstošs, plastisks un elastīgs akrila hermētiķis bez gruntēšanas nepieciešamības. .

Sacietēšanas sistēma	ūdens iztvaikošanas ietekmē
Blīvums	1,65 g/cm³
Izstrādes temperatūra	no +5 °C līdz +40 °C
Šuves platums	līdz 10 mm
Viršējās kārtas veidošanās/šuvju savienošana	līdz 15 minūtēm
Pilns sacietēšanas laiks	1 mm/24 stundas
Termiskā pretestība ekspluatācijas laikā	no -25 °C līdz +80 °C

Tabulā norādītais laiks tiek rekomendēts izstrādei apm. +23 °C temperatūrā un 50 % mitruma apstākļos.

Tehniskās prasības

Izstrādājums atbilst standarta EN 15651-1:2012 prasībām.

UNIVERSĀLS ELASTĪGAIS AKRILS ATLAS (2023) Ekspluatācijas īpašību deklarācija 283/CPR	
EN 15651-1:2012 Tepes izmantošanai iekšdarbiem	
Ugunsreakcijas klase	E
Ūdens necaurlaidība un gāzes necaurlaidība: - noturība pret noteci - apjoma zudums - mehāniskās īpašības – pārraušanas relatīvais pagarinājums (23 °C)	≤ 3 mm ≤ 25 % ≥ 100 %

Izstrāde

Pamatnes sagatavošana

Pamatnei jābūt sausai, tīrai un rūpīgi attaukotai. Porainām un absorbējošām pamatnēm nav jābūt pilnībā sausām. Substrāti, kurus nepieciešams gruntēt ar ATLAS GRUNT NKP vai ATLAS UNI-GRUNT: - ļoti poraini, piemēram, porains betons, smilšakmens u. c. - absorbējoši, piemēram, kaļķocementa un ģipša apmetums, ģipškartona plāksnes un to grieztās malas utt. Ja rodas šaubas par sašeri, ieteicams veikt testu, uzklājot akrilu uz neliela laukuma un mēģinot atraut pēc sacietēšanas. Dziļas spraugas vispirms jāaizpilda ar putu dilatācijas auklu, ievietojot to vajadzīgajā dziļumā. Seklu spraugu gadījumā spraugas apakšdaļu nosegt ar PE lenti. Spraugu malas nostiprināt ar maskējošu lenti, lai izvairītos no netīrumiem. Lenti noplēst tūlīt pēc akrila masas uzklāšanas un profilēšanas.

Šuves izmērs

Akrilu ieteicams izmantot 5 mm platām spraugām. Par 5 mm platākām šuvēm, pēc pirmā slāņa sasaistes, var rasties nepieciešamība aizpildīt laukumu "divas vai vairākas reizes". Par 10 mm platākām šuvēm šuves dziļums nedrīkst pārsniegt 5 mm.

Izstrāde

Pirms akrila izmantošanas noņemt aplikatoru un nogriezt kārtidža tūbas galu. Uzlikt atpakaļ aplikatoru un nospiegt to, vēlams slīpā leņķī, atbilstoši šuves platumam. Sagatavoto kārtidžu ievietot akrila pistolē. Akrila masu uzklāt vienmērīgi, viegli iestrādājot šuvē. Akrila virsmu profilēt pirms sacietēšanas - 7 minūšu laikā no izstrādes. Akrilu izlīdzina ar špakteļlāpstiņu vai pirkstu, iemērcot to vieglā ziepjūdenī). Maskēšanas lenti noplēst tūlīt pēc akrila masas uzklāšanas un profilēšanas. Savienojuma virsmu nedrīkst tieši ietekmēt ūdens.

Krāsošana

Akrila virsmu iespējams krāsot ar krāsām:

lateksa	+
akrila	+
keramiskajām	+

Var krāsot:

- līdz 5 mm platām šuvēm - pēc 1 minūtes,
 - šuvēm virs 5 mm - ieteicams nogaidīt vēl 10-20 minūtes.
- Ņemot vērā nepārtrauktu krāsu ražošanas tehnoloģijas attīstību, pirms krāsošanas ieteicams veikt testu un pārbaudīt krāsas un hermētiķa saderību.

Rīki

Manuālā vai elektriskais pistole.

Patēriņš

Darba ražīgums vienam iepakojumam ir aptuveni 7 m, ievērojot šuves platumu 5 mm. Norādītās vērtības ir aptuvenas, kas saistītas iztrūkumiem un zudumiem apstrādes laikā.

Iepakojums

Plastmasas tūbas: 280 ml.

Drošības norādījumi

Informācija par drošību norādīta uz izstrādājuma iepakojuma un Drošības datu lapā, kas pieejama www.atlas.com.pl.

Uzglabāšana un transports

Informācija par uzglabāšanu un transportēšanu norādīta uz izstrādājuma iepakojuma un Drošības datu lapā, kas pieejama www.atlas.com.pl.

Uzglabāšanas laiks (derīguma termiņš) ir 24 mēneši no ražošanas datuma, kāds norādīts uz iepakojuma.

Svarīga papildinformācija

Nelietot tādiem materiāliem kā: dabīgais akmens un marmors, PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mīksta plastmasa un pamatnes, kas satur darvu vai bitumenu.

Nelietot ārpus telpām vai vietās, kas pastāvīgi pakļautas ūdens iedarbībai.

Pirms akrila lietošanas ieteicams veikt saķeres testu ar pamatni.

Akrila hermētiķis sasaistes laikā izdala ūdeni, kas rada zemu rukumu. Tas var izraisīt pārāk ātri uzklāta krāsas pārklājuma plaisāšanu. Izmantojot krāsainas dispersijas krāsas, var rasties krāsas toņa izmaiņas.

Svaigus netīrumus uz šuves masas tīrīt ar ūdeni. Sacietējušu šuvju masu iespējams noņemt tikai mehāniski.

Tehniskā raksturojuma informācija sniedz pamatnorādījumus attiecībā uz produkta lietošanu un neatbrīvo no pienākuma remonta darbus veikt saskaņā ar celtniecības nozares darba drošības un veselības aizsardzības noteikumiem. Līdz ar šīs tehniskās kartes izsniegšanu, visas iepriekšējās zaudē savu derīgumu. Izstrādājuma pavadošā dokumentācija pieejama www.atlas.com.pl.

Tehniskās kartes saturs, izmantotie apzīmējumi un nosaukumi ir Atlas sp. z o. o. īpašums. To ļaunprātīga izmantošana tiks sodīta.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 2023.10.16