



KLASICKÝ ŠTUK

ušlechtilá tenkovrstvá omítka

- vysoký lesk s optickou prostorovou hloubkou
- aplikace hladítkem nebo špachtlí
- polotransparentní
- efekt leštěného mramoru



SNADNÁ
APLIKACE



PRO
INTERIÉRY



APLIKACE
HLADÍTKEM



POLOTRANSP
ARENTNÍ

Vlastnosti

KLASICKÝ ŠTUK je poloprůhledná strukturální omítka pro zhotovení tenkovrstvých dekorací – vytváří exkluzivní dekorativní vrstvu, která napodobuje starodávné dekorativní techniky. Zhotovený povrch se vyznačuje vysokým leskem s optickou prostorovou hloubkou.

KLASICKÝ ŠTUK je vodou ředitelná akrylátová omítka na bázi vysoce kvalitní disperze s příměsí vhodně vybraných plniv.

Je trvanlivou povrchovou úpravou.

Odolává mytí za mokra.

Vzhled leštěného mramoru.

Určení

KLASICKÝ ŠTUK se doporučuje pro zhotovení tenkovrstvých omítek v interiérech jako např. pokoje, salóny, chodby v bytové výstavbě, a také restaurační nebo konferenční místnosti, hotelové haly a chodby.

DRUHY OBJEKTŮ	MOŽNOST POUŽITÍ
bytová výstavba	+
veřejná, vzdělávací, zdravotnická zařízení	+
obchodní a servisní zařízení	+
dopravní stavby	+

DRUHY PODKLADŮ	MOŽNOST POUŽITÍ
vápenocementové omítky, cementové omítky	+
betonové podklady (monolitické a z prefabrikovaných prvků)	+
sádrové omítky, stěrky, a tmely	+
polymerní stěrky a tmely	+
sádrokartonové desky, OSB desky	+
silikonové, silikátové a akrylátové malířské nátěry	+

Technické údaje

Hustota	cca 1,6 kg/dm ³
Aplikační teplota	od +5 °C do +30 °C
Počet vrstev	1 - 3
Doba schnutí	suchý na dotek po cca 2 hodinách*
Aplikace další vrstvy	po 6 hodinách*
Ředidlo	voda; v případě potřeby naředit vodou v množství 5 – 10 %

* časy doporučené pro aplikační podmínky při teplotě cca 23 °C a 55% vlhkosti; při nižších teplotách a vyšší vlhkosti mohou být časy delší

Technické požadavky

KLASICKÝ ŠTUK FOX DEKORATOR vyhovuje požadavkům PN-EN 15824:2017-07 - dekorační omítka vodou ředitelná, pro použití na vnitřní stěny, sloupky a příčky

KLASICKÝ ŠTUK(2022) Prohlášení o vlastnostech č. FOX 01-3/CPR EN 15824:2017	
Zamýšlené použití: na vnitřní stěny, stropy, sloupky a příčky	
Přidrznost	0,3 MPa

Provedení efektu

Podklad by měl být:

dostatečně nosný,

vyzralý do vzdušně suchého stavu - – předpokládá se, že doba zrání podkladů je (za běžných podmínek, tzn. cca teplota 20 °C a 55 % vlhkosti, za jiných podmínek doba schnutí může být delší):

- pro sádrové, cementové a vápenocementové omítky – min. 1 týden na každý cm tloušťky,

- pro betonové stěny a stropy - nejméně 28 dní,

očištěný – zbavený vrstev, které mohou snížit přilnavost výrobku, hlavně prachu, špíny, vápna, olejů, tuků, zbytků barev a jiných látek.

rovinatý,

ošetřený základním nátěrem - když je podklad nerovnoměrný (je vícebarevný, barvy jsou velmi intenzivní nebo jsou viditelné opravy povrchu), na vyrovnání podkladu použijte základní nátěr v barevném provedení podobném nanášené omítkové hmotě KLASICKÝ ŠTUK.

Detailní požadavky na přípravu podkladu

Druh podkladu	Pracovní postup
čerstvé vápenocementové omítky	omítat po vyzrání (3-4 týdny*)
čerstvé betonové podklady	omítat cca 1 měsíc po zhotovení
čerstvé sádrové omítky	omítat po vyzrání (2 týdny)
staré, dobře přilnuté povrchy s vrstvou akrylátové nebo latexové barvy	bez penetrace – barvu odmastit vodou se saponátem a nechat uschnout.
staré křehké nátěry a jiné vrstvy se slabou přilnavostí k podkladu	důkladně odstranit
staré savé podklady	napenetrovat např. přípravkem PRIMER.
Zaplesněná místa	očistit a ošetřit přípravkem ATLAS MYKOS PLUS nebo ATLAS MYKOS č. 1

* za běžných podmínek, tzn. cca teplota 20 °C a 55 % vlhkosti (za jiných podmínek doba schnutí může být delší)

Příprava produktu

Produkt je připravený k použití. Před aplikací je nutné balení pečlivě promíchat aby se vyrovnala konzistence.

Barvení

Výrobek lze tónovat při použití pigmentů z tubového tónovacího systému FOX DEKORATOR.

Aplikace

Před aplikací se doporučuje naplánovat pořadí a způsob nanášení jednotlivých vrstev a ověřit finální efekt na malém vzorku!

KLASICKÝ ŠTUK naneste ve třech vrstvách pomocí nerezového hladítka. Při nanášení první vrstvy vytvořte „vzor“, který se projeví jako efekt při leštění finální vrstvy. Další vrstvu materiálu aplikujte po úplném zaschnutí předchozí vrstvy. Tímto způsobem pracujte na celém povrchu.

Po nanesení třetí vrstvy, během jejího vysychání je třeba ŠTUK vyleštit přetažením ostré hrany hladítka přes dekorovaný povrch.

Chcete-li získat dekorativní efekty pomocí dekorativních šablon, musíte je aplikovat před zhotovením první nebo druhé vrstvy. Efekt se projeví jako dekorativní zabarvení při leštění finální vrstvy.

Ochrana voskem

Pro ochranu lze použít DEKORAČNÍ VOSK FOX DEKORATOR (nanáš se hladítkem) nebo VOSKOVÝ IMPREGNÁT (nanáš se hadříkem). Tyto ochranné výrobky aplikujte na plochu 0,5 do 0,7 m² a rovnoměrně rozetřete, aby vytvořily tenkou vrstvu. Nakonec povrch vyleštěte.

Spotřeba

Průměrná spotřeba je 0,5 - 0,6 kg/m² (1 kg výrobku na cca 2 m² dekorace). Vydátost záleží na:

- struktuře a savosti podkladu,
- způsobu jeho přípravy,
- zamýšleném dekorativním efektu,
- zkušenosti zhotovitele,
- tloušťce vrstvy,
- zvoleném způsobu aplikace

Balení

Plastové nádoby 1 kg, 4 kg, 8 kg.

Bezpečnostní informace

Produkt má Hygienický certifikát PZH.

Bezpečnostní informace jsou uvedeny na obalu produktu a v Bezpečnostním listu, který je k dispozici na fox-dekurator.pl.

Skladování a přeprava

Informace o skladování a přepravě jsou uvedeny na obalu produktu a v Bezpečnostním listu, který je k dispozici na fox-dekurator.pl.

Doba skladovatelnosti produktu (použitelnosti) je 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu

Důležité dodatečné informace

Nekvalitní benátská hladítka mohou zanechat viditelná tmavší místa. Nářadí umyjte vodou ihned po použití.

Informace uvedené v Technickém listu jsou pouze základními pokyny pro používání výrobku a nezavazují uživatele povinnosti provádět práce v souladu s pravidly stavebního řemesla a bezpečnostními předpisy. Vydáním tohoto technického listu pozbývají všechny předchozí platnost. Průvodní dokumenty k produktu jsou k dispozici na www.fox-dekurator.pl.

Obsah technického listu a v něm použitá označení a obchodní názvy jsou majetkem společnosti Atlas sp. z o. Jejich neoprávněné použití bude sankcionováno.

Datum aktualizace: 2022-07-07