



## ATLAS GRUNT NKP

**erősen behatol és megerősíti az aljzatot**

- kolloid formula
- minden aljzathoz alkalmazkodik
- felhasználásra kész
- mélyen behatoló
- megfolyás nélkül
- nem fényesíti ki a felületet



### SMART 5.0 TECHNOLOGIA

**KOLLOID FORMULA** – Az ATLAS GRUNT NKP különböző típusú és méretű polimerrészecskék intelligens kolloid kombinációja, amely felismeri azt az aljzatot, amelyre felhordják.

Az igényektől függően:

- mélyen behatol az aljzat porózus szerkezetébe és megerősíti azt,
- felületi hatással hatékonyan csökkenti az aljzat vízfelvételét, és előkészíti a következő rétegek felhordására.

**MINDEN ALJZATHOZ ALKALMAZKODIK** – Az alapozó intelligens kolloid szerkezete, amely különböző méretű diszpergált polimerrészecskéknek köszönhető, lehetővé teszi az alapozó hígítás nélküli használatát minden nedvszívó aljzaton és mindenféle befejező réteg alatt.

**ERŐSEN BEHATOL ÉS MEGERŐSÍTI AZ ALJZATOT** – A megnövelt viszkozitású, gél állagú alapozó közvetlenül a felhordás után több tíz  $\mu\text{m}$  vastag réteget képez a felületen. A felületen felhalmozódott alapozó fokozatosan és mélyen behatol az ásványi aljzat szerkezetébe, megerősíti azt, és növeli a következő rétegek adhézióját.

**NEM FÉNYESÍTI KI A FELÜLETET** – A különböző részecskeméretű polimerdiszperziók kolloid kombinációja miatt a felület nem fényesedik ki, és száradás után szatén-matt lesz. Az alapozó nem hagy a felületen rugalmas filmet, amely megnehezíthetné a következő rétegek felhordását.

**NEM KÉPEZ MEGFOLYÁSOKAT** – A termék gél állaga lehetővé teszi az ideális elosztatást hengerrel, ecsettel vagy gépi szórással, megfolyások kialakulása nélkül.

### Tulajdonságok

**Nem csöpög felhordás közben** – gél állagú, vízzel történő hígítás nélkül felhasználásra kész termék. Hígítatlan formában lehetővé teszi a kellemetlen csöpögés és fröcskölés nélküli felhordást, ami különösen fontos falak vagy mennyezetek alapozásakor.

**A polimer gyanták kolloid kombinációja és a speciálisan kiválasztott sűrítők lehetővé teszik:**

- a szerszáma kétszer több termék felvételét, mint hagyományos alapozók esetén, így egyszerre kétszer nagyobb felület alapozható,
- a gyorsabb felhordást, mivel ritkábban kell a terméket a szerszáma felvinni,
- a tisztább munkát, a felületek alapozóval történő szennyeződése és fröcskölése elleni külön védelem nélkül (az alapozó gél állaga jelentősen csökkenti a fröcskölést, mennyezetek alapozásakor is).

**Gyors hatású – a következő munkák megkezdhetők:**

- 15 perc után – burkolólapok ragasztása cementkötésű aljzatokon,
- 30 perc után – por alakú vagy diszperziós glettanyagok, vakolatbevonatok, valamint burkolólapok ragasztása anhidrit aljzatokon,
- 60 perc után – festés, tapétaragasztók, vízzel hígítható szőnyegpadló-ragasztók, diszperziós vízszigetelések,
- 90 perc után – fal előkészítése ETICS rendszerekhez,
- 120 perc után – padlóaljzatok és padlók készítése.

**Növeli a festékek kiadósságát** – az alapozott aljzat nedvszívásának kiegyenlítésével növeli a festékbevonatok kiadósságát.

**Megkönnyíti a következő rétegek felhordását** – festékbevonatok, ragasztók, glettanyagok és simítóanyagok, önterülő aljzatkiegyenlítők és padlók, szőnyegpadló-ragasztók, tapétaragasztók, hőszigetelő ragasztók stb. esetén.

**FELHASZNÁLÁSRA KÉSZ ALAPOZÓ – CSÖPÖGÉS ÉS FRÖCSKÖLÉS NÉLKÜL**

A hígítatlan alapozó kényelmesen felhordható:  
- minden felületre, különösen falakra és mennyezetre,  
- minden típusú befejező réteg alá.

**Megköti az aljzat felületén lévő laza részecskéket** – a felület portalanítása után hatékonyan megköti a laza por-, pizsok- és egyéb részecskéket.

**Emelt hőmérsékleten is alkalmazható** – +5 °C és +35 °C közötti hőmérsékleten ajánlott.

Oldószermentes.

Hengerrel, ecsettel vagy szórással történő felhordásra.

**Rendeltetés**

Nedvszívó felületekre, beltéri és kültéri alkalmazásra.

| Aljzattípusok – standard                              |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| cementkötésű padlók és aljzatok                       | + |
| anhidrit aljzatok                                     | + |
| cement- és cement-mész vakolatok és glettanyagok      | + |
| gipszvakolatok és gipszes glettanyagok                | + |
| pórusbeton falazat                                    | + |
| szilikát téglából vagy blokkból készült falazat       | + |
| kerámia téglából vagy üreges téglából készült falazat | + |
| gipszblokkból készült falazat                         | + |

| Aljzattípusok – problémás                                                               |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|
| padlófűtéses cementkötésű padlók és aljzatok                                            | + |
| padlófűtéses anhidrit aljzatok                                                          | + |
| monolit beton                                                                           | + |
| vasbeton                                                                                | + |
| gipszkarton lapok                                                                       | + |
| beltéri akril- és latexfesték-bevonatok (csiszolópapírral megcsiszolva és portalanítva) | + |

| Befejező réteg típusa<br>(FIGYELEM: alapozás előtt meg kell ismerni a következő réteget képező anyag gyártója által megadott alapozási ajánlásokat) |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| cementkötésű ragasztóval rögzített lapburkolatok                                                                                                    | + |
| diszperziós vízszigetelések                                                                                                                         | + |
| cementkötésű padlók és padlóaljzatok, anhidrit aljzatok                                                                                             | + |
| cement-, cement-mész és gipszvakolatok                                                                                                              | + |
| gipszes, cementes és polimer glettanyagok, pl. ATLAS GTA, ATLAS RAPID, GIPSAR GO!, ATLAS GO!                                                        | + |
| beltéri akril- és latexfesték-bevonatok                                                                                                             | + |
| tapéták                                                                                                                                             | + |

| Alkalmazási terület    |   |
|------------------------|---|
| beltérben              | + |
| kültérben              | + |
| vízszintes felületekre | + |
| függőleges felületekre | + |

### Műszaki adatok

|                                                                                                                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Az emulzió sűrűsége                                                                                                                                 | kb. 1,0 g/cm³       |
| Az aljzat és a környezet hőmérséklete munkavégzés közben                                                                                            | +5 °C-tól +35 °C-ig |
| Következő réteg készítése                                                                                                                           |                     |
| - burkolatok ragasztása cementkötésű ragasztókkal cementkötésű aljzatokon                                                                           | kb. 15 perc után    |
| - falak vakolása kerámia, szilikát üreges téglákon és pórusbeton blokkokon<br>- burkolatok ragasztása cementkötésű ragasztókkal anhidrit aljzatokon | kb. 30 perc után    |
| - por alakú és diszperziós glettanyagok felhordása                                                                                                  | kb. 30 perc után    |
| - festés,<br>- tapétázás,<br>- szőnyegpadlók,<br>- diszperziós vízszigetelések                                                                      | kb. 60 perc után    |
| - fal előkészítése ETICS rendszerekhez                                                                                                              | kb. 90 perc után    |
| - önterülő padlók készítése                                                                                                                         | kb. 120 perc után   |

### Műszaki követelmények

Az alapozó nem minősül építési terméknek.

### Alapozás

#### Az aljzat előkészítése

Az aljzat legyen száraz, portól, szennyeződéstől, olajtól, zsírtól és viasztól megtisztított. Az emulzió alkalmazása előtt minden laza, az aljzathoz nem megfelelően kötődő réteget el kell távolítani. A festékbevonatokat durva csiszolópapírral meg kell csiszolni, majd meg kell tisztítani és alaposan portalánítani.

#### A termék előkészítése

Az ATLAS GRUNT NKP felhasználásra kész termék. A legjobb hatás –**fröcskölés és csöpögés nélkül**– az alapozó hígítása nélkül érhető el. Használat előtt a terméket össze kell keverni.

#### Alapozás

Az ATLAS GRUNT NKP-t legjobb egyszer, hengerrel vagy ecsettel felhordani az aljzatra. Kivételes formulájának köszönhetően (nem csöpög és nem fröcsköl) az alapozó kiválóan beválik falra és mennyezetre történő felhordáskor. A gél állagú ATLAS GRUNT NKP sikeresen felhordható szórással is, vékony és egyenletes rétegben (hidrodinamikus berendezések: 619, 517 fúvóka, 80–100 bar nyomás). Az NKP ideálisan együttműködik minden típusú glettanyaggal, mind diszperziós, mind por alakú termékekkel. Különösen ajánlott kész glettanyagokhoz: ATLAS GTA, GIPSAR GO!, ATLAS RAPID. Az alapozó megszáradása után ajánlott ellenőrizni az elvégzett alapozás hatékonyságát az aljzat vízzel történő benedvesítésével és a víz beszívódási sebességének megítélésével.

### Anyagszükséglet

Átlagosan 0,05–0,2 kg emulzió szükséges 1 m² felületre (1 kg alapozó 5–20 m² aljzatfelület alapozására elegendő). A gyakorlatban az anyagszükséglet az aljzat nedvszívó képességétől és szerkezetétől függ.

### Kiszerelés

Kannák: 5 kg és 10 kg.  
Vödör: 10 kg.

### Biztonsági információk

A biztonsági információk a termék csomagolásán és a [www.atlas.com.pl](http://www.atlas.com.pl) oldalon elérhető Biztonsági Adatlapon található.

ATLAS GRUNT NKP – Kat. A/h/FW: a termék maximális VOC-tartalma 1 g/l, megengedett VOC-tartalom 30 g/l.

### Tárolás és szállítás

A tárolásra és szállításra vonatkozó információk a termék csomagolásán és a [www.atlas.com.pl](http://www.atlas.com.pl) oldalon elérhető Biztonsági Adatlapon található.

A termék tárolhatósági ideje (felhasználhatósága) a csomagoláson feltüntetett gyártási dátumtól számított 18 hónap.

### Fontos kiegészítő információk

Festés előtt az aljzatokat a festék gyártójának ajánlásai szerint kell alapozni.

A szerszámokat közvetlenül használat után tiszta vízzel kell megtisztítani.

Az emulzió okozta esetleges szennyeződések ATLAS SZOP 2000 készítménnyel távolíthatók el.

A Műszaki Adatlapban szereplő infor-mációk a termék alkal-mazására vo-natkozó alapvető irány-elveket képezik, és nem mentesí-tenek a szakszerű, az építő-ipari szabá-lyoknak és a munka-védelmi előírá-soknak meg-felelő munka-végzés kötele-zettsége alól. Jelen műszaki adatlap kiadá-sával vala-mennyi korábbi adatlap érvényét veszti. A kapcso-lódó doku-mentumok a [www.atlas.com.pl](http://www.atlas.com.pl) oldalon ér-hetők el.

A Műszaki Adatlap tar-talma, jelö-lései és kereske-delmi nevei az Atlas sp. z o.o. tulaj-donát képezik. Jogo-sulatlan felhasz-nálásuk szankció-kat von maga után.

Frissítés dátuma: 2025-01-09