



ATLAS ULTRAGRUNT

gyorsszáradású alapozó kritikus aljzatokra

- önterülő aljzatkiegyenlítő és csemperasztók alá
- betonra, terrazzóra, kerámiaburkolatokra, OSB lapokra
- növeli a tapadást – kvarchomokot tartalmaz
- további munkák 4 óra után



Tulajdonságok

Az ATLAS ULTRAGRUNT felhasználásra kész massa, amely polimer gyanták bázisán, válogatott kvarchomok hozzáadásával készül.

Kiváló tapadással jellemezhető a nem nedvszívó és nagyon sima felületű aljzatokhoz – beton aljzat esetén a tapadás legalább 1,0 MPa.

A válogatott kvarchomok hozzáadása növeli a felhordott rétegek tapadását – az aljzat és a felhordandó anyag közötti hatékony felület növelésével. Érdes felületet képez a következő réteg felhordásához.

Emelt hőmérsékleten is alkalmazható – +5 °C és +35 °C közötti hőmérsékleten ajánlott, beltérben és kültérben.

Gyorsszáradású alapozó – a következő réteg már 4 óra után felhordható.

Rendeltetés

Kritikus aljzatokon kerámia- és kőburkolatok ragasztása, valamint ATLAS SMS és ATLAS SAM termékcsaládba tartozó padlóaljzatok készítése előtti aljzat-előkészítéshez ajánlott.

ALJZATTÍPUSOK – problémás

monolit beton (beleértve az edzett betonpadlókat)	+
vasbeton szerkezetek	+
helyszínen öntött födémek	+
padlófűtéses cementkötésű padlók és aljzatok	+
padlófűtéses anhidrit aljzatok	+
Terrazzo	+
meglévő kerámia- és kőburkolatok	+
csiszolatlan OSB lapok	+
szerkezeti faalapú lapok	+
stabil fapadlók	+
gipszkarton lapok	+
gipszrost lapok	+
stabil műanyag padlóburkolatok	+
acél aljzatok	+
műanyag aljzatok	+
oldószeres festékekből készült lábazati festékbevonatok	+

Befejező réteg típusa – be kell tartani a befejező réteg anyagának gyártói alapozási ajánlásait	
cementkötésű ragasztókkal rögzített kerámia- és kőburkolatok	+
gipszes ragasztókkal rögzített gipszburkolatok és gipsztukkók	+
cementkötésű padlók és padlóaljzatok, anhidrit aljzatok	+
cement-, cement-mész és gipszvakolatok	+
gipszes és cementes glettanyagok	+

Alkalmazási terület	
beltérben	+
kültérben	+
vízszintes felületekre	+
függőleges felületekre	+

Műszaki adatok

A massa sűrűsége	ok. 1,5 g/cm ³
Az aljzat és a környezet hőmérséklete munkavégzés közben	+5 °C-tól +35 °C-ig
További munkák megkezdése alapozás után	kb. 4 óra után
Tapadás terrazzóhoz	> 1,0 MPa
Tapadás kerámiaburkolatokhoz	> 1,0 MPa
Tapadás betonhoz	> 1,0 MPa
Tapadás OSB lapokhoz	> 0,8 MPa (a szakadás az OSB lap rétegében következik be)

A táblázatban megadott idő kb. 20 °C hőmérséklet és 50–60% páratartalom melletti alkalmazási körülményekre vonatkozik.

Műszaki követelmények

Az alapozó nem minősül építési terméknek.

Alapozás

Az aljzat előkészítése

Az aljzat legyen száraz, lehetőség szerint portól, szennyeződéstől, olajtól, zsírtól és viasztól megtisztított. A massa alkalmazása előtt minden laza, az aljzathoz nem megfelelően kötődő réteget el kell távolítani. A terrazzo típusú aljzatokat feltétlenül zsírtalanítani kell, valamint el kell távolítani a paszta- és impregnálórégeket (ha a terrazzo ilyenekkel volt kezelve).

A massa előkészítése

A termék felhasználásra kész massa formájában kerül forgalomba. Más anyagokkal nem szabad összekeverni, hígítani vagy sűríteni. Közvetlenül használat előtt a masszát a konzisztencia egységesítése érdekében át kell keverni.

A massa felhordása

A masszát az előkészített aljzaton (egyenletesen a teljes felületen) hengerrel vagy ecsettel kell elosztatni.

A befejező réteg felhordása

Burkolatok ragasztása és glettelés az ATLAS ULTRAGRUNT felhordásától számított kb. 4 óra elteltével kezdhető meg. Önterülő aljzatkiegyenlítők (pl. ATLAS SMS 15 vagy SMS 30) terrazzóra történő kiöntése az ATLAS ULTRAGRUNT felhordásától számított kb. 24 óra elteltével kezdhető meg.

Anyagszükséglet

Átlagosan 0,3 kg massa szükséges 1 m² felületre.

Kiszerelés

Műanyag vödrök: 5 kg és 15 kg.

Biztonsági információk

A biztonsági információk a termék csomagolásán és a www.atlas.com.pl oldalon elérhető Biztonsági Adatlapon található.

Tárolás és szállítás

A tárolásra és szállításra vonatkozó információk a termék csomagolásán és a www.atlas.com.pl oldalon elérhető Biztonsági Adatlapon találhatók.

A termék tárolhatósági ideje (felhasználhatósága) a csomagoláson feltüntetett gyártási dátumtól számított 12 hónap.

Fontos kiegészítő információk

A szerszámokat közvetlenül használat után tiszta vízzel kell megtisztítani.

Az alapozott felületet mind a munkavégzés során, mind a vakolat száradási ideje alatt védeni kell a közvetlen napsugárzástól, a szél hatásától és a csapadéktól.

A Műszaki Adatlapban szereplő információk a termék alkalmazására vonatkozó alapvető irányelveket képezik, és nem mentesítenek a szakszerű, az építőipari szabályoknak és a munkavédelmi előírásoknak megfelelő munkavégzés kötelezettsége alól. Jelen műszaki adatlap kiadásával valamennyi korábbi adatlap érvényét veszti. A kapcsolódó dokumentumok a www.atlas.com.pl oldalon érhetők el.

A Műszaki Adatlap tartalma, jelölései és kereskedelmi nevei az Atlas sp. z o.o. tulajdonát képezik. Jogosulatlan felhasználásuk szankciókat von maga után.

Frissítés dátuma: 2022-01-12