



ATLAS proFARBA

fehér akrilfesték

- kiváló fedőképesség
- súrolás- és mosásálló
- tixotróp hatás – megkönnyíti a festést
- falakra és mennyezetekre



Tulajdonságok

Az ATLAS proFARBA akril kötőanyag, kiváló minőségű töltőanyagok és vegyi adalékok felhasználásával készül.

Latexfesték – többszöri mosással szemben nagy ellenállású bevonatot képez, amely lényegesen tartósabb a hagyományos beltéri emulziós festékeknél.

Kiemelkedően ellenáll a száraz dörzsölésnek.

Páraáteresztő, $S_d < 0,03$ m – biztosítja a falak lélegzését.

Száradás után hófehér.

Tixotróp – könnyen elosztható falakon és mennyezeteken, ugyanakkor nem csepeg le a szerszámokról.

A festékbevonat rugalmas.

Kiváló fedőképesség jellemzi.

Ideális airless szórásos festéshez.

Rendeltetés

Épületeken belüli fal- és mennyezetfelületek festése – dekorációs vagy védelmi célra.

Festhető aljak típusai – cementvakolatok, cement-mész vakolatok, vékony rétegű ásványi vakolatok, gipszvakolatok és gipszglettanyagok, polimer glettanyagok, gipszkarton lapok, papírtapéták, vakolatlan betonból, téglából, falazóelemekből és üreges téglából készült falazatok.

Műszaki adatok

Sűrűség	kb. 1,45 kg/dm ³
Viszkózitás	13000–16000 cP Brookfield viszkoziméter
S_d -érték	< 0,03 m (két rétegű festésnél) PN-EN ISO 7783:2012 szerint
A festék előkészítésének, valamint az aljzat és a környezet hőmérséklete a munkavégzés és a festék száradása során	+5 °C-tól +25 °C-ig
Minőségi fedőképesség	II (PN-89/C-81536)
Súrolásállóság (28 nap után)	2. osztály (PN-EN 13300:2002)
Bevonat megjelenése	Fehér, matt
Száradási idő 3. fokozatig (hőm. 23 °C ± 2 °C, relatív páratart. 55±5%)	2 óra PN-C-81519:1979
Következő réteg felhordása	minimum 2 óra után*

A táblázatban megadott idők kb. 20 °C hőmérséklet és 50–60% páratartalom melletti alkalmazási körülményekre ajánlottak.

Festés

Az aljzat előkészítése

Az aljzat legyen légszáras, repedésmentes és megtisztítva minden olyan rétegtől, amely gyengítheti a festék tapadását, különösen portól, szennyeződéstől, viasztól és zsíroktól. A régi enyvesfesték-bevonatokat és az aljzathoz gyengén tapadó egyéb rétegeket gondosan el kell távolítani. A régi emulziós festékbevonatokat mosószeres vízzel le kell mosni, majd meg kell várni a száradást. A kisebb sérüléseket (pl. repedéseket vagy hiányokat) ki kell javítani és glettelni kell. Az aljzat felületi javításához ATLAS RAPID, GIPSAR GO! vagy ATLAS GTA használata ajánlott. A penészes helyeket meg kell tisztítani és ATLAS MYKOS PLUS készítménnyel védeni kell. A nagy vízfelvételű és nedvszívó vagy porló aljzatokat a három alapozóemulzió egyikével kell alapozni (az alapozónak száradás után minden esetben matt felületet kell képeznie):

- ATLAS GRUNT NKP – hígítás nélkül,
- ATLAS UNI-GRUNT vízzel 1:3 tömegarányban hígítva (emulzió:víz),
- ATLAS UNI-GRUNT ULTRA vízzel 1:8 tömegarányban hígítva (emulzió:víz),

Nem nedvszívó aljzatokra, például gipszkarton lapokra vagy emulziós festékekkel bevont felületekre ATLAS ALAPOZÓ FESTÉK hordható fel alapozóemulzió alkalmazása nélkül.

Tapéták festése előtt próbaszerűen ellenőrizni kell a tapéta és az aljzat közötti kötés minőségét. A gyengén tapadó tapéták festése hólyagosodást okozhat.

A vakolatbevonatok teljes kiszáradásuk után festhetők, legkorábban:

- cement- és cement-mész vakolatok 3–4 hét után,
- gipszvakolatok 2 hét után.

A festék előkészítése

A festéket felhasználásra kész formában szállítjuk. Más anyagokkal nem szabad keverni. Használat előtt alacsony fordulatszámu, festékkeverő szárral ellátott keverőgéppel alaposan át kell keverni az állag egységesítése érdekében.

A festék hígítása

Az első, ún. alapozó réteg felhordásához a festék hígítható, legfeljebb 0,5 liter víz hozzáadásával 10 literes festékkiszerezéshez. A megválasztott hígítási arányokat a teljes festendő felületen azonosan kell tartani. A végső festéshez a festéket hígítatlan formában kell alkalmazni.

Festés

A festéket az előkészített és megfelelően érlelt aljzatra vékony, egyenletes rétegben kell felhordani. A festés hengerrel, ecsettel vagy szórással végezhető. 11 mm szálhosszúságú mikroszálas vagy poliakril hengerek használata ajánlott. A mennyezet festését az ablak melletti zónától kell kezdeni, és a helyiség belseje felé kell haladni. Az első réteget helyettesítheti ATLAS ALAPOZÓ FESTÉK. A második réteg az előző teljes száradása után (minimum 2 óra elteltével, az aljzattól, a hőmérséklettől és a levegő relatív páratartalmától függően) hordható fel, az adott festékrétegnél azonos felhordási irány megtartásával. A festés közbeni technológiai megszakításokat előre meg kell tervezni, pl. sarkokban stb. A festék felhordását folyamatosan, munkamegszakítások elkerülésével kell végezni.

GRACO CED StMax II 595 berendezéssel végzett szóráshoz szükséges adatok

Fúvóka	Szűrők	Nyomás	Anyag előkészítése
PAA521	60 mesh	220 bar	hígítás nélkül vagy 5% vízzel hígítva

Kiadósság

Akár 14 m² / 1 l festék egy rétegben, sima felületen. Az anyagszükséglet az aljzat nedvszívó képességétől függ.

Kiszerezés

Műanyag vödör: 10 liter.

Biztonsági információk

Higiéniai tanúsítvánnyal rendelkezik. ATLAS proFARBA beltéri festék – Kat. A/a/FW: a termék maximális VOC-tartalma 29,9 g/l, megengedett VOC-tartalom 30 g/l.

A biztonsági információk a termék csomagolásán és a www.atlas.com.pl oldalon elérhető Biztonsági Adatlapon találhatók.

Tárolás és szállítás

A tárolási és szállítási információk a termék csomagolásán és a www.atlas.com.pl oldalon elérhető Biztonsági Adatlapon találhatók.

A termék tárolhatósági ideje (felhasználhatósága) a csomagoláson feltüntetett gyártási dátumtól számított 24 hónap.

Fontos kiegészítő információk

Festőszalagok használata esetén ajánlott azokat óvatosan eltávolítani és betartani a gyártó ajánlásait. Gipszletréből készült aljzatokon a festőszalag felragasztása előtt alapozás szükséges.

Egy felületre azonos gyártási dátumú festéket kell felhordani.

A helyiség, amelyben a terméket alkalmazták, kiszellőztetés és a szag megszűnése után használatba vehető.

Eltérő struktúrájú felületek festése a festék eltérő árnyalatának hatását keltheti.

A szerszámokat közvetlenül használat után, a festék megszáradása előtt, tiszta vízzel kell megtisztítani.

A Műszaki Adatlapban szereplő információk a termék alkalmazására vonatkozó alapvető irányelvek, és nem mentesítenek a szakszerű, az építőipari szabályoknak és munkavédelmi előírásoknak megfelelő munkavégzés kötelezettsége alól. Jelen Műszaki Adatlap kiadásával valamennyi korábbi adatlap érvényét veszti. A termékhez kapcsolódó dokumentumok a www.atlas.com.pl oldalon érhetők el.

A Műszaki Adatlap tartalma, valamint az abban használt jelölések és kereskedelmi nevek az Atlas sp. z o.o. tulajdonát képezik. Jogosulatlan felhasználásuk szankciókat von maga után.

Frissítés dátuma: 2023-01-04