



ATLAS GRUNTO-PLAST

tapadóhíd réteg problémás aljzatokra

- növeli a tapadást és erősíti az aljzatot
- terrazzóra, lábazati festékbevonatokra, OSB lapokra és betonra
- felhasználásra kész



Tulajdonságok

Az ATLAS GRUNTO-PLAST felhasználásra kész massa, amely polimer gyanták és kvarcliszt bázisán készül.

Növeli a tapadást – erősen tapad az aljzathoz (betonhoz min. 1,0 MPa), valamint az arra újonnan felhordott rétegekhez.

Kvarchomokot tartalmaz – a rétegek közötti hatékony felület jelentős növelésével javítja a tapadást (érdes felületet képez).

Felületileg erősíti az alapozott ásványi aljzatokat – behatol az anyag szerkezetébe, megerősíti azt és javítja teherbírását.

Tapadóhíd réteggént szolgál problémás aljzatokra – lehetővé teszi ragasztók, vízszigetelések és más anyagok felhordását úgy, hogy megfelelő tapadás legyen elérhető még olyan igényes aljzatokon is, mint az OSB lapok, régi kerámiaburkolatok stb.

Megkönnyíti a következő réteg felhordását – az érdes felület csökkenti a felhordott anyag „csúszását”.

Emelt hőmérsékleten is alkalmazható – +5 °C és +30 °C közötti hőmérsékleten ajánlott, beltérben és kültérben.

Csökkenti az aljzat nedvsvívását – megakadályozza, hogy az alapozott aljzatok, például beton, cementkötésű padlók és aljzatok, padlófűtési aljzatok, különféle vakolatok stb. túl sok vizet vonjanak el a felhordott termékből.

Növeli a glettanyagok és ragasztók kiadósságát – az alapozott aljzat szerkezetének lezárásával csökkenti a következő réteg elkészítéséhez felhasznált anyagok mennyiségét.

Kiegyenlíti az aljzat nedvsvívását – az ATLAS GRUNTO-PLAST használatának köszönhetően a következő réteggént felhordott termék a teljes felületen azonos kötési feltételeket kap, beleértve a helyi javítások helyeit is.

Védi az új réteget az aljzat kedvezőtlen hatásától – korlátozza a rétegek egymásra gyakorolt kölcsönhatását.

Fehér színű alapozó – csökkenti az aljzat színének átütését és az elszíneződések kialakulását a glettanyagból készült befejező réteg felületén.

Védi a faalapú aljzatokat a túlzott nedvesedéstől, amely az újonnan felhordott nedves réteggel való érintkezésből ered.

Rendeltetés

Aljzattípusok – standard	
cementkötésű padlók és aljzatok	+
anhidrit aljzatok	+
cement- és cement-mész vakolatok és glettanyagok	+
gipszvakolatok és gipszes glettanyagok	+
pórusbeton falazat	+
szilikát téglából vagy blokkból készült falazat	+
kerámia téglából vagy üreges téglából készült falazat	+
gipszblokkból készült falazat	+

Aljzattípusok – problémás	
padlófűtési cementkötésű padlók és aljzatok	+
padlófűtési anhidrit aljzatok	+
aszfalt aljzatok	+
magnezit aljzatok	+
monolit beton	+
vasbeton	+
terrazzo	+
OSB lapok	+
gipszkarton lapok	+
stabil linóleum, PVC	+
betonlakkok	+
beltéri akril- és latexfesték-bevonatok	+
olajfesték-bevonatok	+

Befejező réteg típusa – be kell tartani a befejező réteg anyagának gyártói alapozási ajánlásait	
cement- vagy gipszalapú ragasztóval rögzített lapburkolatok	+
cementkötésű padlók és padlóaljzatok, anhidrit aljzatok	+
cement-, cement-mész és gipszvakolatok	+
gipszes és cementes glettanyagok	+
beltéri akril- és latexfesték-bevonatok	ATLAS UNI-GRUNT alkalmazandó
tapéták	ATLAS UNI-GRUNT alkalmazandó

Alkalmazási terület	
beltérben	+
kültérben	+
vízszintes felületekre	+
függőleges felületekre	+

Műszaki adatok

A massa sűrűsége	kb. 1,5 g/cm ³
Tapadás betonhoz	> 1,0 MPa
Az aljzat és a környezet hőmérséklete munkavégzés közben	+5 °C-tól +30 °C-ig
További munkák megkezdése alapozás után	kb. 24 óra után

A táblázatban megadott idő kb. 20 °C hőmérséklet és 50–60% páratartalom melletti alkalmazási körülményekre vonatkozik.

Műszaki követelmények

A tapadóhíd réteg nem minősül építési terméknek.

Alapozás

Az aljzat előkészítése

Az aljzat legyen száraz, lehetőség szerint portól, szennyeződéstől, olajtól, zsírtól és viasztól megtisztított. A massa alkalmazása előtt minden laza, az aljzathoz nem megfelelően kötődő réteget el kell távolítani.

A massa előkészítése

A termék felhasználásra kész massa formájában kerül forgalomba. Más anyagokkal nem szabad összekeverni, hígítani vagy sűríteni. Közvetlenül használat előtt és használat közben a masszát a konzisztencia egységesítése érdekében át kell keverni.

A massa felhordása

A masszát az előkészített aljzaton (egyenletesen a teljes felületen) hengerrel vagy ecsettel kell eloszlatni.

A befejező réteg felhordása

Burkolatok ragasztása és glettelés a massa teljes megszáradása után, azaz a felhordásától számított kb. 24 óra elteltével kezdhető meg.

Anyagszükséglet

Átlagosan 0,3 kg massa szükséges 1 m² felületre.

Kiszerezés

Műanyag vödörök: 2 kg és 5 kg.

Biztonsági információk

A biztonsági információk a termék csomagolásán és a www.atlas.com.pl oldalon elérhető Biztonsági Adatlapon találhatók.

Tárolás és szállítás

A tárolásra és szállításra vonatkozó információk a termék csomagolásán és a www.atlas.com.pl oldalon elérhető Biztonsági Adatlapon találhatók.

A termék tárolhatósági ideje (felhasználhatósága) a csomagoláson feltüntetett gyártási dátumtól számított 12 hónap.

Fontos kiegészítő információk

A szerszámokat közvetlenül használat után tiszta vízzel kell megtisztítani.

Az alapozott felületet mind a munkavégzés során, mind a vakolat száradási ideje alatt védeni kell a közvetlen napsugárzástól, a szél hatásától és a csapadéktól.

A Műszaki Adatlapban szereplő információk a termék alkalmazására vonatkozó alapvető irányelveket képezik, és nem mentesítenek a szakszerű, az építőipari szabályoknak és a munkavédelmi előírásoknak megfelelő munkavégzés kötelezettsége alól. Jelen műszaki adatlap kiadásával valamennyi korábbi adatlap érvényét veszti. A kapcsolódó dokumentumok a www.atlas.com.pl oldalon érhetők el.

A Műszaki Adatlap tartalma, jelölései és kereskedelmi nevei az Atlas sp. z o.o. tulajdonát képezik. Jogosulatlan felhasználásuk szankciókat von maga után.

Frissítés dátuma: 2025-09-29