



ATLAS UNI-GRUNT

mélyen behatoló alapozó

- maximális aljzaterősítő hatás
- gyorsszáradású
- csökkenti és kiegyenlíti a nedvszívást
- növeli a tapadást
- beltéri és kültéri használatra
- felhordás ecsettel, hengerrel vagy szóróberendezéssel
- glettanyagok, festékek, ragasztók, vakolatok, padlók és önterülő kiegyenlítők alá



Tulajdonságok

Az ATLAS UNI-GRUNT mélyen behatoló alapozó, amely kiváló minőségű, vizes polimerdiszperzió alapú termék.

Gyorsszáradású – nagyon rövid száradási idő; a hőmérséklettől és a páratartalomtól függően az új rétegek felhordása az alapozott aljzatra már az alábbi idő elteltével lehetséges:

- kb. 15 perc után – ATLAS ragasztóhabarcsok esetén,
- kb. 2 óra után – önterülő padlók és aljzatkiegyenlítők, tapéták, valamint cement-mész vakolatokon, szilikát falazóelemeken és pórusbeton blokkokon készülő festékbevonatok esetén.

Maximális aljzaterősítő hatás – behatol az anyag szerkezetébe, és a nagyon magas polimerdiszperziótartalomnak köszönhetően a behatolási zónában megerősíti és megszilárdítja azt.

Kiadós – 1:3 arányú hígítás esetén egy kanna ATLAS UNI-GRUNT ugyanakkora felület alapozására elegendő, mint négy kanna hagyományos, FELHASZNÁLÁSRA KÉSZ alapozó.

Növeli a festékek, glettanyagok és ragasztók kiadósságát – az alapozott aljzat szerkezetének lezárásával csökkenti a következő réteg anyagfelhasználását.

Megkönnyíti a következő rétegek felhordását – festékbevonatok, ragasztók, glett- és simítóanyagok, önterülő aljzatok és padlók, szőnyegragasztók, tapétaragasztók, hőszigetelő rendszerek ragasztói stb. esetén.

Csökkenti az aljzat nedvszívását – megakadályozza, hogy az alapozott aljzatok, például padlófűtéssel ellátott vagy anélküli cementkötésű aljzatok, különféle vakolatok stb. túl sok vizet vonjanak el a felhordott termékből.

Kiegyenlíti az aljzat nedvszívását – a következő réteggént felhordott termék a teljes felületen azonos kötési feltételeket kap, a helyi javításoknál is.

Növeli az aljzathoz való tapadást – az aljzat nedvességfelvételének kiküszöbölésével biztosítja a felhordott termék maximális paramétereinek (pl. szilárdság, adhézió, keménység) elérését.

Megköti a laza por- és szennyeződésrészecskéket, valamint a csiszolás és portalanítás után visszamaradt port.

Emelt hőmérsékleten is alkalmazható – +5 °C és +30 °C között ajánlott, beltéren és kültéren.

Nagyon alacsony VOC-tartalom – az illékony szerves vegyületek tartalma a követelményekhez képest 15-szörösen csökkentett.

Színtelen, oldószermentes és vízzel hígítható – száradás után színtelen, nem okoz elszíneződést az aljzaton.

Hengerrel, ecsettel vagy szórással hordható fel.

Rendeltetés

Aljzattípusok – standard	
cementkötésű esztrichék és aljzatok	+
anhidrit aljzatok	+
cement- és cement-mész vakolatok, glettanyagok	+
gipszvakolatok és gipszes glettanyagok	+
pórusbeton falazat	+
szilikát téglából vagy blokkból készült falazat	+
kerámia téglából vagy üreges téglából készült falazat	+
gipszblokkból készült falazat	+

Aljzattípusok – problémás	
padlófűtéses cementkötésű esztrichék és aljzatok	+
padlófűtéses anhidrit aljzatok	+
monolit beton	+
vasbeton	+
meglévő kerámia- és kőburkolatok	alkalmazandó ATLAS GRUNTO-PLAST* vagy ATLAS ULTRAGRUNT*
terrazzo	alkalmazandó ATLAS ULTRAGRUNT*
OSB lapok	Alkalmazandó ATLAS ULTRAGRUNT*
gipszkarton lapok	+
stabil linóleum, PVC	alkalmazandó ATLAS ULTRAGRUNT*
betonlakkok	alkalmazandó ATLAS ULTRAGRUNT*
beltéri akril- és latexfesték-bevonatok	+
olajfesték-bevonatok	alkalmazandó ATLAS ULTRAGRUNT*

*az alábbi táblázatban felsorolt minden befejező rétegre vonatkozik, a festékbevonatok kivételével (az ATLAS GRUNTO-PLAST vagy ATLAS ULTRAGRUNT által létrehozott érdes felület miatt).

Befejező réteg típusa – be kell tartani a befejező réteg anyagának gyártói alapozási ajánlásait

cement- vagy gipszalapú ragasztóval rögzített lapburkolatok	+
ásványi vízszigetelések (szigetelőiszapok)	+
cementkötésű padlók és aljzatok, anhidrit aljzatok	+
cement-, cement-mész és gipszvakolatok	+
gipszes és cementes glettanyagok	+
beltéri akril- és latexfesték-bevonatok	
tapéták	+

Alkalmazási terület

beltérben	+
kültérben	+
vízszintes felületekre	+
függőleges felületekre	+

Műszaki adatok

Az emulzió sűrűsége	kb. 1,0 g/cm ³
Az aljzat és a környezet hőmérséklete munkavégzés közben	+5 °C-tól +30 °C-ig
További munkák megkezdése alapozás után (aljzattól függően)	- kb. 15 perc után – ATLAS ragasztóhabarcsok esetén, - kb. 2 óra után – önterülő padlók és aljzatkiegyenlítők, tapéták, valamint cement-mész vakolatokon, szilikát falazóelemeken és pórusbeton blokkokon készülő festékbevonatok esetén.

Műszaki követelmények

Az alapozó nem minősül építési terméknek.

Alapozás

Az aljzat előkészítése

Az aljzat legyen száraz, portól, szennyeződéstől, olajtól, zsírtól és viasztól megtisztított. Az emulzió használata előtt minden laza, az aljzathoz nem megfelelően kötődő réteget el kell távolítani.

Az alapozó előkészítése

Az aljzat állapotától és a következő réteg típusától függően az alapozót hígítva vagy hígítás nélkül kell alkalmazni az alábbi táblázat szerint.

Aljzat állapota	Gyenge és erősen nedvszívó aljzatok pl. cement-mész vakolatok, pórusbeton, szilikát téгла, mixokret technológiával készült aljzatok	Normál nedvszívású és teherbírású aljzatok	
Következő réteg típusa	padlók vakolatok glettanyagok festékek vízszigetelések csemperagasztók hőszigetelő-ragasztók	padlók vakolatok	glettanyagok festékek vízszigetelések csemperagasztók hőszigetelő-ragasztók
Oldat tömegaránya emulzió: víz	hígítás nélkül vagy 2 rétegben („nedves a nedvesre”) 1:1 hígítással	1:1	1:3
kiadósság 1 kg-ból	20 m²-ig	40 m²-ig	80 m²-ig
kiadósság 5 kg-ból	100 m²-ig	200 m²-ig	400 m²-ig
kiadósság 10 kg-ból	200 m²-ig	400 m²-ig	800 m²-ig
kiadósság 20 kg-ból	400 m²-ig	800 m²-ig	1600 m²-ig

Alapozás

Az alapozót az aljzatra egyszer, hengerrel, ecsettel vagy szórással, vékony és egyenletes rétegben kell felhordani. Az alapozót az aljzat telítéséig kell felvinni úgy, hogy az alapozott felületen ne alakuljanak ki tócsák vagy megfolyások. Az alapozó megszáradása után ajánlott ellenőrizni az elvégzett alapozás hatékonyságát az aljzat vízzel történő benedvesítésével és a víz beszívódási sebességének megítélésével. Szükség esetén az alapozást meg kell ismételni.

A felület használata

Az alapozó kb. 2 óra alatt szárad meg. Festést, tapétázást stb. az emulzió megszáradása után lehet megkezdeni. Kerámialapok ragasztása száraz cement- és cement-mész aljzatokon már az alapozást követő 15 perc után megkezdhető. Száradás után az alapozónak matt felületet kell képeznie.

Anyagszükséglet

Átlagosan 0,05–0,2 kg alapozó szükséges 1 m² felületre. A gyakorlatban az anyagszükséglet az aljzat nedvszívásától függ – lásd az „Az alapozó előkészítése” szakasz táblázatát.

Kiszerezés

Műanyag kannák: 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg.

Biztonsági információk

A biztonsági információk a csomagoláson és a www.atlas.com.pl oldalon elérhető Biztonsági Adatlapon találhatók.

ATLAS UNI-GRUNT – Kat. A/h/FW: a termék maximális VOC-tartalma 1,92 g/l, megengedett VOC-tartalom 30 g/l

Tárolás és szállítás

A tárolási és szállítási információk a csomagoláson és a www.atlas.com.pl oldalon elérhető Biztonsági Adatlapon található.

A termék tárolhatósági ideje a csomagoláson feltüntetett gyártási dátumtól számított 12 hónap.

Fontos kiegészítő információk

A gipsz aljzatokat festés előtt a festék gyártójának ajánlása szerint kell alapozni.

A szerszámokat használat után azonnal tiszta vízzel kell megtisztítani.

Az emulzió okozta esetleges szennyeződések ATLAS SZOP 2000 készítménnyel távolíthatók el.

A Műszaki Adatlapban szereplő információk a termék alkalmazására vonatkozó alapvető irányelvek, és nem mentesítenek a szakszerű, az építőipari szabályoknak és munkavédelmi előírásoknak megfelelő munkavégzés kötelezettsége alól. Jelen műszaki adatlap kiadásával valamennyi korábbi adatlap érvényét veszti. A kapcsolódó dokumentumok a www.atlas.com.pl oldalon érhetők el.

A Műszaki Adatlap tartalma, jelölései és kereskedelmi nevei az Atlas sp. z o.o. tulajdonát képezik. Jogosulatlan felhasználásuk szankciókat von maga után.

Frissítés dátuma: 2025-06-17