



ATLAS CERPLAST

univerzális vakolatalapozó

- nagy tapadószilárdságot biztosít a vakolat és az aljzat között
- kiegyenlíti a nedvszívó képességet és erősíti az aljzatot
- megkönnyíti a felhordást és a struktúráképzést
- nagy szilárdság és fedőképesség
- beltéri és kültéri használatra



Tulajdonságok

Az ATLAS CERPLAST akrilgyanták és kvarcliszt alapú, felhasználásra kész massa.

Nagy kiadósság és fedőképesség.

Növeli a tapadást – erősen kötődik az aljzathoz és a felhordott vakolatokhoz.

Adalékanyagot tartalmaz – érdes felületet képez, így jelentősen megnöveli a rétegek közötti tényleges érintkezési felületet, és javítja a tapadást.

Védi az aljzatot az új réteg kedvezőtlen hatásaitól – kémiai védőréteget képez az aljzat és a vakolat között, mérsékelve azok kölcsönhatását. Csökkenti az aljzat színének átütését és a foltok kialakulását a vakolat felületén.

Nagy tapadószilárdságú – betonhoz legalább 1,0 MPa.

Csökkenti az aljzat nedvszívó képességét – megakadályozza, hogy az aljzat túl gyorsan elszívja a vizet a frissen felhordott vakolatból.

Megkönnyíti a következő réteg felhordását – az érdes felület csökkenti a felhordott vakolat megcsúszását.

Színezhetőség:

Az alapozó a SAH vakolat- és festékszínskála szerinti 418 színben, valamint az ATLAS DEKO M vakolatokhoz ajánlott 7 színben színezhető:

- fehér,
- barna,
- klinker,
- grafit,
- homokszín,
- szürke,
- kávészínű.

Az ATLAS DEKO M vakolatok alá ajánlott ATLAS CERPLAST színek az adott vakolatok Műszaki Adatlapjaiban találhatók.

Rendeltetés

Aljzatok alapozására szolgál ATLAS vékonyvakolatok – ásványi, akril-, szilikon- és DEKO M mozaikvakolatok – alá. A felhasználásra vonatkozó részletes információk az említett vakolatok Műszaki Adatlapjaiban találhatók.

Műszaki adatok

A késztermék sűrűsége	kb. 1,5 g/cm ³
Tapadószilárdság betonhoz	> 1,0 MPa
A massa előkészítésének, valamint az aljzat és a környezet hőmérséklete a munkavégzés során	+5 °C-tól +30 °C-ig
Száradási idő	4–6 óra

Műszaki követelmények

Az ATLAS CERPLAST az alábbi hőszigetelő rendszerek készítésére szolgáló termékkészletek alkotóeleme:

A rendszer neve	Nemzeti Műszaki Értékelés
ATLAS ETICS	ITB-KOT-2020/1616, 5. kiadás
ATLAS RENOTER	ITB-KOT-2021/2020, 1. kiadás
ATLAS ROKER G	ITB-KOT-2018/0583, 2. kiadás
ATLAS ROKER	ITB-KOT-2021/1919, 2. kiadás
ATLAS ROKER EPS	ITB-KOT-2020/1188, 1. kiadás
ATLAS GRIP	ICIMB-KOT-2022/0180, 3. kiadás

Az ATLAS CERPLAST az alábbi vakolattal ellátott összetett hőszigetelő rendszerek alkotóeleme:

A rendszer neve	Európai Műszaki Értékelés
ATLAS	ETA-06/0081
ATLAS GRAWIS	ETA-16/0933
ATLAS ROKER	ETA-06/0173
ATLAS XPS	ETA 07/0316

Alapozás

Az aljzat előkészítése

Az aljzat legyen:

stabil – kellően merev és megfelelő ideig érlelt,

légszáraz,

egyenletes – az egyenetlenségeket és hiányokat például az alábbi habarcsokkal kell kitölteni:

- ATLAS ZW 330,

- ATLAS VAKOLÓHABARCS.

Javítás előtt az aljzatot az alábbi alapozók egyikével kell kezelni:

- ATLAS UNI-GRUNT,

- ATLAS UNI-GRUNT ULTRA,

- ATLAS GRUNT NKP (felhasználásra kész – hígítás nélkül),

megtisztított – a vakolat tapadását gyengítő rétegektől, különösen portól, szennyeződéstől, mésztől, olajtól, zsíroktól, viasztól, olaj- és emulziós festékmарadványoktól. Az aljzaton lévő biológiai szennyeződések (gombák, algák stb.) ATLAS MYKOS PLUS készítménnyel el kell távolítani.

Az aljzatokra vonatkozó részletes követelmények

Az aljzat típusa	Érlelési követelmények
ATLAS ragasztóhabarcsokból készített erősítőrétegek hőszigetelő rendszerekben	Részletek az erősítőréteg készítéséhez használt ragasztó Műszaki Adatlapjában.
ATLAS kész vakolóhabarcsokból készített új cementvakolatok, hagyományos cement- és cement-mész vakolatok	min. 7 nap* nedvességtartalom ≤ 4%*
beton aljzatok	min. 28 nap* szerkezeti nedvességtartalom < 4%*
az aljzathoz jól tapadó festékbevonatok beltéri alkalmazás esetén	nincsenek követelmények

*) Megjegyzés: az alábbi kötési körülményekre vonatkozik: T = +20 °C, a levegő páratartalma 50%.

A massa előkészítése

A terméket felhasználásra kész masszaként szállítjuk. Más anyagokkal nem keverhető, nem hígítható és nem sűrítendő. Közvetlenül felhasználás előtt és munka közben a masszát át kell keverni az egyenletes állag biztosításához.

A massa felhordása

A masszát az előkészített aljzaton, a teljes felületen egyenletesen kell eloszlatni hengerrel, ecsettel vagy gépi úton.

Vakolás

A felület vakolása vagy a burkolatok ragasztása a massa teljes megszáradása után, azaz a felhordásától számított 4–6 óra elteltével kezdhető meg.

Anyagszükséglet

Az átlagos anyagszükséglet 0,3 kg massa 1 m² felületre.

Kiszerelés

Műanyag vödrök: 5 kg, 10 kg, 15 kg, 25 kg.

Biztonsági információk

A biztonsági információk a termék csomagolásán és a www.atlas.com.pl oldalon elérhető Biztonsági Adatlapon található.

Tárolás és szállítás

A tárolási és szállítási információk a termék csomagolásán és a www.atlas.com.pl oldalon elérhető Biztonsági Adatlapon található.

A termék tárolhatósági ideje (felhasználhatósága) a csomagoláson feltüntetett gyártási dátumtól számított 12 hónap.

Fontos kiegészítő információk

Az alapozott felületet a munkavégzés és a vakolat száradása során egyaránt védeni kell a közvetlen napsugárzástól, szélről és csapadéktól.

Ha az időjárás vége és a tartósan kedvezőtlen időjárási körülmények miatt a további munkák nem végezhetők el, az erősítőréteg csak alapozóval védve is maradhat mindaddig, amíg a körülmények lehetővé nem teszik a vakolat elkészítését.

A szerszámokat közvetlenül használat után tiszta vízzel kell megtisztítani. A szennyeződéseket ATLAS SZOP 2000 készítménnyel kell eltávolítani.

A Műszaki Adatlapban szereplő információk a termék alkalmazására vonatkozó alapvető irányelveket képezik, és nem mentesítenek a munkák szakszerű, az építőipari szabályoknak és a munkavédelmi előírásoknak megfelelő elvégzésének kötelezettsége alól. Jelen Műszaki Adatlap kiadásával valamennyi korábbi adatlap érvényét veszti. A termékhez kapcsolódó dokumentumok a www.atlas.com.pl oldalon érhetők el.

A Műszaki Adatlap tartalma, valamint az abban használt jelölések és kereskedelmi nevek az Atlas sp. z o. o. tulajdonát képezik. Jogosulatlan felhasználásuk szankciókat von maga után.

Frissítés dátuma: 2025-05-....