



ATLAS SALTA

szilikon homlokzatfesték

- kiváló fedőképesség
- külön alapozás nélkül alkalmazható
- szennyeződésálló
- ellenáll a kedvezőtlen időjárási hatásoknak
- tartós színek



Tulajdonságok

Az ATLAS SALTA festék speciálisan válogatott polimerdiszperzió, valamint kiváló minőségű töltőanyagok és pigmentek felhasználásával készül.

Az algák megtelepedésének ellenálló bevonatot képez.

A szennyeződések megtapadásának ellenálló felületet képez – a festékbevonat rendkívül tömör és sima, ezért a rajta lerakódó szennyeződésszempcsék és gombaspórák könnyen leválnak róla, és az eső, illetve a szél természetes úton eltávolítja őket.

Nagy páraáteresztő képesség – a festékbevonat mikropórusos, úgynevezett „lélegző” szerkezetet alkot, amely biztosítja a vízpára szabad áthaladását a festett térelhatároló szerkezeten.

Ellenáll a káros időjárási hatásoknak – a festék egyesíti a szilikát- és diszperziós festékek előnyeit: a nagy rugalmasságot, a kiváló páraáteresztő képességet, a kis vízfelvételt és a kopásállóságot. Ennek köszönhetően kiemelkedően ellenáll az időjárás okozta mállásnak, a változó időjárási körülményeknek, valamint az aljzat és a környezet agresszív összetevőinek.

Szabad tervezés – 418 divatos színből álló paletta (köztük 8 fehér árnyalattal), a SAH vakolat- és festékszínskála szerint.

Tartós színek – a legújabb generációs pigmenteknek köszönhetően az ATLAS SALTA festék nagy UV-állósággal rendelkezik, így a homlokzat színe hosszú éveken át tartós marad.

Friss vakolatokra ajánlott – az ásványi vékonyvakolatok már az elkészítésük után 5 nappal átfesthetők vele.

Nem igényel külön alapozót – az első festékréteg alapozza az aljzatot.

Rendeltetés

FELHASZNÁLÁS HELYE	
homlokzat polisztirol hő-szi-ge-te-lő rendszerben	+
homlokzat ásványgyapot hő-szi-ge-te-lő rendszerben	+
egyrétegű fal homlokzata	+
födém alsó, mennyezeti oldala	+
épületen belüli fal	ATLAS SALTA E alkalmazandó

ÉPÜLETTÍPUSOK	
lakóépületek	+
középületek, oktatási, iroda- és egészségügyi létesítmények	+
kereskedelmi és szolgáltató épületek	+
ipari épületek	+
ipari raktárak	+
közülekedési létesítmények	+
mélygarázsok	+
gazdasági és állattartó épületek	+
műemlék épületek	ajánlott: ATLAS SALTA S
passzívházak	+
energiatakarékos épületek	+

AZ ÉPÜLET KÖRNYEZETE	
városi és városias területek	+
vidéki és mezőgazdasági területek	+
fás és zöldterületek közvetlen környezete	ajánlott: ATLAS SALTA S
vizenyős és nedves területek, víztestek környezete	ajánlott: ATLAS SALTA N
ipari és beruházási területek, gazdasági övezetek	+
árnyékos helyek	+

AZ ALJZAT TÍPUSA	
beton aljzatok (monolit és előregyártott)	+
a megadott hő-szi-ge-te-lő rendszerek erő-sí-tő-ré-te-gei	+
hagyományos cement- és cement-mész vakolatok	+
hagyományos mész- és felújítóvakolatok	ATLAS SALTA S ajánlott
gipszvakolatok, simító- és glettanyagok	ATLAS SALTA E ajánlott
ásványi és szilikát vékonyvakolatok	ATLAS SALTA N ajánlott
akril vékonyvakolatok	ATLAS SALTA E ajánlott
szilikon és szilikát-szilikon vékonyvakolatok	+
üreges kerámia- és mészhomok falazóelemekből, téglából és pórusbetonból készült falak	+
gipszkarton és OSB lapokból készült aljzatok	ATLAS SALTA E ajánlott
szilikátfesték-bevonatok	ATLAS SALTA S ajánlott
szilikonfesték-bevonatok	+
akrilfesték-bevonatok	ATLAS SALTA E ajánlott

Műszaki adatok

Sűrűség	1,42 g/cm ³
A festék elő-ké-szi-té-sé-nek, valamint az aljzat és a környezet hő-mér-sék-le-te a munkavégzés során	+5 °C-tól +30 °C-ig
A levegő relatív páratartalma a felhordás és a kötés során	< 80%
A következő réteg felhordása*	kb. 6 óra elteltével
Száradási idő*	2–6 óra
Fényesség	G3 – matt
Bevonatvastagság	100 < E ₃ < 200 μm
Szemcseméret	S1 – finom < 100 μm
Vízgőzáteresztési tényező	közepes 15 < V ₂ < 150 g/m ² d
Vízáteresztő képesség	kicsi W ₃ < 0,1 kg/m ² h ^{0,5}
Egy réteg egyenértékű páradiffúziós ellenállása, Sd	0,14 m – 1,4 m
Fedőképesség	2. osztály / kiadósság: 8 m ²
pH	8
Tapadási fokozat (PN-80/C-81531 szerint)	1

* Az adatok 20 °C hőmérséklet és 50% páratartalom esetén érvényesek.)

Műszaki kö-ve-tel-mé-nyek

Az ATLAS SALTA festék az alábbi hőszigetelő rendszerek készítésére szolgáló termékkészletek alkotóeleme:

A rendszer neve	Nemzeti Műszaki Értékelés
ATLAS ETICS	ITB-KOT-2020/1616, 5. kiadás
ATLAS RENOTER	ITB-KOT-2021/2020, 1. kiadás
ATLAS ROKER	ITB-KOT-2021/1919, 3. kiadás
ATLAS ROKER G	ITB-KOT-2018/0583, 2. kiadás
ATLAS ROKER EPS	ITB-KOT-2020/1188, 1. kiadás

Az ATLAS SALTA festék az alábbi vakolattal ellátott összetett hőszigetelő rendszer alkotóeleme:

A rendszer neve	Európai Műszaki Értékelés
ATLAS	ETA-06/0081
ATLAS ROKER	ETA-06/0173
ATLAS GRAWIS	ETA-16/0933
ATLAS XPS	ETA-07/0316

Az aljzat előkészítése

Az aljzat legyen száraz, stabil és teherbíró, azaz megfelelő szilárdságú, valamint a festék tapadását gyengítő rétegektől, különösen portól, szennyeződéstől, viasztól és zsíroktól megtisztított. A régi, gyenge minőségű festékbevonatokat és az aljzathoz gyengén tapadó egyéb rétegeket gondosan el kell távolítani. A kisebb sérüléseket és repedéseket ki kell javítani és glettelni, például ATLAS ZW 330 habarccsal. Az aljzat alapozása nem szükséges.

Az aljzatok festés előtti érlelési idejére vonatkozó részletes ajánlások

ásványi vékonyvakolatok	5 nap
diszperziós vékonyvakolatok	7 nap
hagyományos ásványi vakolatok	2–4 hét

Festés

A festék előkészítése

A festéket felhasználásra kész állapotban szállítjuk. Közvetlenül használat előtt alaposan át kell keverni az egyenletes állag biztosításához. Ezt célszerű géppel, alacsony fordulatszámú keverőgéppel és festékkeverő szárral elvégezni. A festék más anyagokkal nem keverhető.

A festék hígítása

Az első festéshez 5% tiszta vizet kell hozzáadni (0,5 liter vizet egy 10 l-es festéksomaghoz). A választott hígítási arányt a teljes festendő felületen meg kell tartani. **A végső festéshez és a szórással történő felhordáshoz a festéket hígítatlanul kell használni.**

Festés

A festéket vékony, egyenletes rétegben kell felhordani hengerrel, ecsettel vagy szórással (pl. Wagner HC 950, 517 fúvóka – **150–170** bar nyomás, vagy HEA 517 fúvóka – **100–120** bar nyomás), az aljzat nedvszívó képességétől és struktúrájától függően egy vagy két rétegben. A festés során a munkamegszakítások helyét előre meg kell tervezni, például az épület sarkainál és síkváltásainál, az ereszfolyók alatt, a színek találkozásánál stb. A festéket folyamatosan, munkamegszakítások nélkül kell felhordani. A festék száradási ideje az aljzattól, a hőmérséklettől és a levegő relatív páratartalmától függően 2–6 óra.

Anyagszükséglet

Az anyagszükséglet többek között az aljzat nedvszívó képességétől és a festendő felület struktúrájától függ, ezért pontos értékét próba alapján ajánlott meghatározni. A vakolatok egyrétegű festésének tájékoztató anyagszükségletét a táblázat tartalmazza.

A vakolat típusa	Anyag-szük-ség-let	Kiadósság 1 literből
ásványi vékonyvakolatok	kb. 0,25 l/m ²	kb. 4,0 m ²
diszperziós vékonyvakolatok	kb. 0,22 l/m ²	kb. 5,0 m ²
sima vakolatok	kb. 0,15 l/m ²	kb. 7,0–8,0 m ²

Kiszerelés

10 l-es műanyag vödrök.

Biztonsági információk

A biztonsági információk a termék csomagolásán és a www.atlas.com.pl oldalon elérhető Biztonsági Adatlapon találhatók.

ATLAS SALTA – A/c/FW kategória – a termék maximális VOC-tartalma ≤ 39,9 g/l, a megengedett VOC-tartalom 40 g/l.

Tárolás és szállítás

A tárolásra és szállításra vonatkozó információk a termék csomagolásán és a www.atlas.com.pl oldalon elérhető Biztonsági Adatlapon találhatók.

A festék felhasználhatósági ideje a csomagoláson feltüntetett gyártási dátumtól számított 12 hónap.

Fontos kiegészítő információk

Tárolás közben a töltőanyagokhoz viszonyítva nagy kötőanyag-tartalmú festékeknek természetes és kívánatos ülepedés (rétegződés) következik be. Ez védi a csomagolásban lévő festéket a kiszáradástól. Használat előtt a festéket géppel át kell keverni.

Festési munkák magas páratartalom és alacsony, +5 °C alatti hőmérséklet esetén nem végezhetők. A festett felületet a munkavégzés és a festék száradása során védeni kell a napsugárzástól, szélről és csapadéktól. Kedvezőtlen időjárási körülmények között a felület egységes megjelenéséhez harmadik réteg felhordása is szükségessé válhat.

Friss vakolat festése esetén a homlokzatot a vakolás megkezdésétől a festés befejezését követő 24 óráig védőhálózattal kell védeni. A friss ásványi vékonyvakolatok kedvező körülmények között (+5 °C feletti hőmérséklet, 65% alatti páratartalom) legalább 5 nap alatt érnek meg. Kedvezőtlen körülmények között száradásuk meghosszabbodik.

Régi vakolatok festése előtt a csapadék megszűnésétől számítva legalább 48 óra száradási időt kell biztosítani (minél magasabb a levegő páratartalma, annál hosszabb idő szükséges).

Az aljzat előkészítésére, a felhasználás módjára és a homlokzat védelmére vonatkozó gyártói előírások be nem tartása természetes jelenségekhez, például elszíneződéshez és sókivirágzáshoz vezethet.

A festett felület színbeli egyenletessége nagymértékben függ az aljzat kiszáradásának mértékétől.

A színárnyalat-eltérések elkerülése érdekében egy összefüggő felületen azonos gyártási dátumú festéket kell alkalmazni.

A festés természetes velejárója az aljzat struktúrájának enyhe kisimulása. Az eltérő struktúrájú és műszaki jellemzőjű felületek festése a festék színének eltérő árnyalathatását eredményezheti.

A szerszámokat közvetlenül használat után, a festék megszáradása előtt tiszta vízzel kell megtisztítani.

A Műszaki Adatlapon szereplő információk a termék felhasználásának alapvető irányelveit tartalmazzák, és nem mentesítenek a szakszerű kivitelezés és a munkavédelmi előírások betartásának kötelezettsége alól. Jelen Műszaki Adatlap kiadásával minden korábbi változat érvényét veszti. A termékhez kapcsolódó dokumentumok a www.atlas.com.pl oldalon érhetők el.

A Műszaki Adatlap tartalma, valamint az abban használt jelölések és kereskedelmi nevek az Atlas sp. z o. o. tulajdonát képezik. Jogosulatlan felhasználásuk szankciókat von maga után.

Frissítés dátuma: 2025-11-03