

ATLAS DEKO M variant TM 5

decoratieve mozaïekpleister – natuursteenlook

- zeer goed bestand tegen mechanische beschadigingen
- uitstekend bestand tegen afwassen
- creëert unieke kleurcomposities



Eigenschappen

ATLAS DEKO M is een assortiment mozaïekpleisters op basis van een moderne samenstelling van watergedragen acryldispersies, hydrofoberende middelen, modificerende additieven en speciaal geselecteerde, gekleurde kwartskorrels.

ATLAS DEKO M is een lichte en duurzame pleisterlaag met een verhoogde weerstand tegen afwassen, reinigen en schrobben.

Een rijk kleurengamma – toepasbaar op verschillende soorten ondergronden, grote vrijheid bij het ontwerpen van wanden in tentoonstellingsruimtes, autosalons, kantoren, woningen, trappenhuizen, wachtkamers, hallen, voorportalen, gevels van woongebouwen, openbare gebouwen, enz.

Hoge elasticiteit, weerstand tegen mechanische beschadigingen – het vermogen om thermische spanningen en stootbelastingen op te vangen wordt gewaarborgd door het hoge gehalte aan speciale polymeerdispersies. De pleister compenseert uitstekend de spanningen die voortvloeien uit verschillen in thermische uitzetting tussen de onderliggende lagen, bijvoorbeeld als gevolg van sterke zoninstraling.

Hoge duurzaamheid van de pleister tijdens het gebruik – dankzij een combinatie van acryldispersies, speciale additieven en modificatoren:
- is een hechting aan de ondergrond van 0,9 MPa bereikt (de norm vereist 0,35 MPa),
- de duurzaamheid van de pleisterlaag is verbeterd,
- de weerstand tegen weersinvloeden en UV-straling is verhoogd,
- er is gezorgd voor een verhoogde weerstand tegen de groei van micro-organismen,
- het esthetische uiterlijk van de gevel blijft gedurende een lange periode behouden.

Sterke waterafstotendheid van het oppervlak, zelfreinigende werking – de UV-bestendige hydrofobe laag beperkt de wateropname van de pleisterlaag en zorgt voor een duurzaam waterafstotend effect, waardoor stof- en vuildeeltjes niet blijven kleven en tijdens regenbuien kunnen worden weggespoeld.

Donkere en intense kleuren – in het product zijn natuurlijke vulstoffen in de vorm van gebroken, oppervlakkig gekleurde natuursteenkorrels verwerkt. Hierdoor kon het volgende worden bereikt:
- een zeer breed spectrum aan afwerkingsmogelijkheden, rekening houdend met de uiteenlopende smaken en behoeften van de klanten,
- een rijk kleurenpalet, dat ook donkere en intense kleuren omvat.

Hoge kleurvastheid – deze wordt gegarandeerd door het gebruik van natuurlijke korrels die met polyurethaanharsen zijn gekleurd met speciale hybride mengsels van anorganische en organische pigmenten met een verhoogde weerstand tegen invloeden van buitenaf.

Kleur	HBW
Basalt 02	7
Basalt 03	5
Basalt 04	5
Basalt 06	7
Basalt 07	3
Graniet 05	11
Gneis 06	7
Leisteen 03	7

Soort pleister ATLAS DEKO M	Variant TM 5
Uiterlijk	natuursteen-effect
aantal mogelijke pleistercomposities	22
verpakking 23,8 kg	component A – aggregaat 16,2 kg component B – basis 7,6 kg
decoratieve toevoegingen	zwarte, gouden en natuurlijke mica (in het kant-en-klare mengsel)
Korrelgrootte	0,1 – 1,2 mm

Let op: Als de kleur van de pleister met een HBW-waarde lager dan 10 meer dan 10% van het totale geveloppervlak beslaat, moet een van de oplossingen uit de tabel worden toegepast:

Gebruik van ATLAS-dunlaagpleisters in combinatie met verschillende soorten lijmmortels, afhankelijk van het kleurenschema van de gevel (HBW)*

ATLAS GEMINI RSX-pleister, ATLAS DEKO M**	HBW <10
	ATLAS GRAWIS ULTRA
	HBW >10
	ATLAS GRAWIS ULTRA ATLAS STOPTER K-50 ATLAS STOPTER K-20
Elke dunne pleisterlaag van ATLAS	HBW >15
	ATLAS GRAWIS ULTRA ATLAS STOPTER K-50 ATLAS STOPTER K-20 ATLAS GRAWIS U, ATLAS GRAWIS DUO + dubbele gaaslaag ATLAS GRAWIS DUO WHITE
	HBW >20
	Elke ATLAS-lijm voor de versterkte laag

* HBW – lichtreflectiecoëfficiënt, uitgedrukt in %. Bepaalt welk percentage van het zonlicht door het geveloppervlak wordt gereflecteerd. Hoe lager de HBW-coëfficiënt, hoe meer straling door het geveloppervlak wordt geabsorbeerd, waardoor de temperatuur op dat oppervlak stijgt. Lichte kleuren hebben een hoge HBW-coëfficiënt (voor wit gelijk aan 100). Hoe donkerder en intenser de kleuren, hoe lager de lichtreflectiecoëfficiënt.

**Bij het gebruik van mozaïekpleister in donkere kleuren op geveloppervlakken die meer dan 10 % van het totale oppervlak beslaan, wordt aangeraden om individueel contact op te nemen met een technisch adviseur (drp@atlas.com.pl).

Toepassing

ATLAS DEKO M wordt gebruikt voor het aanbrengen van decoratieve en beschermende dunne pleisterlagen aan de buitenzijde van bestaande en nieuw te bouwen gebouwen, alsook binnenshuis:

- in complexe isolatiesystemen voor buitenmuren van gebouwen (ETICS), met gebruik van polystyreenplaten (EPS),
- op vlakke, goed voorbereide minerale ondergronden (bijv.: beton, traditionele cement-, cement-kalk- en gipspleisters, op gipsplaat, gipsvezelplaten, spaanplaten, OSB-platen, goed aan de ondergrond hechtende verflaag (bijv. olieverf op lambrisering), enz.)

ATLAS DEKO M-pleisters worden aanbevolen voor:

- binnentoepassingen op plaatsen met veel verkeer en hoge gebruiksbelasting (hal in scholen, kleuterscholen, zorginstellingen, kantoorgebouwen, ondergrondse doorgangen, enz.)
- buitentoepassingen die worden blootgesteld aan weersinvloeden en die vaak moeten worden gereinigd, bijvoorbeeld: op de sokkels van gebouwen, hekwerken, keermuren, palen, delen van gevels of architectonische elementen (bijv. erkers, dakkapellen, enz.).

TOEPASSINGSPLAATS	
gevel in een isolatiesysteem met polystyreen	+
gevel in een isolatiesysteem met XPS-platen	+
gevel van een enkellaagse wand	+
muur binnen in het gebouw	+

SOORTEN GEBOUWEN	
woningbouw	+
openbare gebouwen, onderwijsinstellingen, kantoorgebouwen, zorginstellingen	+
commerciële en dienstverlenende gebouwen	+
industriële bouw	+
industriële magazijnen	+
verkeersinfrastructuur	+
bedrijfspanden en stallen	+
passiefbouw	+
energiezuinig bouwen	+

LOCATIE	
stedelijke en verstedelijkte gebieden	+
industriegebieden, investeringsgebieden en economische zones	+
landelijke en agrarische gebieden	+
moerassen en vochtige gebieden, omgeving van waterlichamen	+
directe nabijheid van bosgebieden en groene zones	+
schaduwrijke plekken	+

SOORT ONDERGROND	
versterkte lagen van de aangegeven isolatiesystemen	+
beton	+
traditionele, cement- en cement-kalkpleisters, aangebracht op muren van bakstenen, blokken en holle bakstenen van keramiek, cellenbeton of silicaat	+
gipspleister, gipsplaten (binnen in het gebouw)	+

Technische gegevens

dichtheid	ca. 1,6 g/cm³
diffusieweerstand	0,14 m ≤ S_d < 1,4 m
pH-waarde	8
toepassingstemperatuur*	van +5 °C tot +30 °C
relatieve luchtvochtigheid van de lucht*	< 80 %
aandroogtijd van de pleister**	ca. 15 minuten
droogtijd van de pleister**	ca. 24 uur

*) voorbereiding van de pleistermassa, de ondergrond en de omgeving vóór aanvang van de werkzaamheden, tijdens de werkzaamheden en tijdens de uithardingsperiode
**) bij een temperatuur van 20 °C en een luchtvochtigheid van 60 %

Technische eisen

ATLAS DEKO M-pleister voldoet aan de eisen van PN-EN 15824:2017-07 – decoratieve, met water verdunbare mozaïekpleister voor gebruik op buiten- en binnenmuren, pilaren en scheidingswanden.

ATLAS DEKO M (2026) Verklaring van prestaties nr. 049/2/CPR. EN 15824:2017	
Beoogd gebruik: voor buitenmuren, plafonds en pilaren. Voor binnenmuren, plafonds, pilaren en scheidingswanden	
Waterdampdoorlaatbaarheid	V_2
Wateropname	W_3
Hechting	0,35 MPa
Brandgedrag – voor pleisterlagen tot 2,0 mm – voor pleisterlagen tot 1,2 mm	 A2-s1, d0 B-s1, d0

ATLAS DEKO M maakt deel uit van de productsets voor gevelisolatie volgens de onderstaande systemen:

Naam van het systeem	Nationale Technische Beoordeling
ATLAS ETICS	ITB-KOT-2020/1616
ATLAS RENOTER	ITB-KOT-2021/2020

De uitgaven van de Nationale Technische Beoordelingen zijn beschikbaar op de website www.atlas.com.pl

Pleisterwerk

De ondergrond moet:
stabiel – voldoende stijf en voldoende lang gedroogd en gegrond,
droog,
vlak – oneffenheden en ontbrekende delen moeten worden opgevuld, bijvoorbeeld met ATLAS ZW 330, ATLAS-pleistermortel of hechtmortels voor het aanbrengen van de wapeningslaag in gevelisolatiesystemen; vóór de reparatie moet de ondergrond worden voorbehandeld met ATLAS UNI-GRUNT; het is niet toegestaan om een oppervlak achter te laten met een zichtbare wapeningslaag (WT ITB voor ETICS-systemen, 2020),
gereinigd – ontdaan van lagen die de hechting van de pleister kunnen verzwakken, met name stof, vuil, kalk, oliën, vetten, was, resten van olieverf en emulsieverf. Indien er sporen van biologische aantasting (schimmels, algen, enz.) op de ondergrond aanwezig zijn, moeten deze worden verwijderd met het product ATLAS MYKOS PLUS.
beschermd tegen vervuiling – vóór het machinaal aanbrengen moeten nabijgelegen oppervlakken, zoals raamkozijnen, zorgvuldig worden afgedekt,

gelijkmatig gegrond:
- de grondlaag ATLAS CERPLAST moet met een kwast worden aangebracht (het aanbrengen met een roller wordt voor deze pleister niet aanbevolen);
- bij een qua kleur ongelijkmatige ondergrond moet een tweede grondlaag met ATLAS CERPLAST worden aangebracht om de kleur te egaliseren,
- ATLAS CERPLAST moet in de aanbevolen kleur en zo gelijkmatig mogelijk worden aangebracht.

Standaard wordt voor de gekozen kleurcombinaties aanbevolen om de grondlaag ATLAS CERPLAST in de kleur wit (ongekleurd) of in de gekleurde varianten klinker, grafiet en zandkleur aan te brengen. Let op: ATLAS CERPLAST die ongelijkmatig op de ondergrond wordt aangebracht (met plaatselijk zichtbare wapeningslaag), kan leiden tot kleurverschillen in de aangebrachte pleisterlaag (doorschemering van de ondergrond).

Kleur van de grondlaag ATLAS CERPLAST	Kleuren ATLAS DEKO M – variant TM 5
KLINKER	LESS 02
GRAFIT	GRANIT 05 BASALT 02 BASALT 03 BASALT 04 BASALT 06 BASALT 07 GNEIS 03
ZANDSTEEN	GNEIS 01 GNEIS 02 LEEM 01
WIT	GRANIT 00 GRANIT 01 GRANIT 02 GRANIT 03 GRANIT 04 BASALT 01
BRUIN	GNEIS 06 LESS 03
GRIJS	BASALT 05

Gedetailleerde vereisten voor ondergronden

Soort ondergrond	Vereisten inzake droogtijd	Wijze van grondbehandeling
wapeningslaag in ETICS-systemen, aangebracht met ATLAS STOPTER K-50, ATLAS GRAWIS ULTRA of ATLAS HOTER U2-B	min. 3 dagen*	geen grondlaag onder de pleister nodig
versterkte laag in ETICS-systemen, aangebracht met overige ATLAS-lijmmortels	min. 3 dagen*	ATLAS CERPLAST**
nieuwe cementpleisters gemaakt met kant-en-klare pleistermortels van ATLAS, traditionele cementpleisters en cement-kalkpleisters	min. 7 dagen/1 cm dikte*, vochtgehalte 4%	voorbehandeling met voorstrijk – ATLAS UNI-GRUNT Eigenlijke grondlaag - ATLAS CERPLAST**
betonondergronden	min. 28 dagen*, structuurvochtigheid < 4%	ATLAS CERPLAST**
verfcoatings met goede hechting aan de ondergrond bij binnentoepassingen	geen vereisten	ATLAS CERPLAST**
gipsondergronden gipsplaten en vezelcementplaten, stevig bevestigd volgens de aanbevelingen van de fabrikanten en de regels van het vak	vochtgehalte < 2%	- voorbehandeling - ATLAS UNI-GRUNT - eigenlijke grondlaag - ATLAS CERPLAST**

*) opmerking: geldt voor verwerkingsomstandigheden: T = +20 °C, luchtvochtigheid 50 %

**) het wordt aanbevolen om ATLAS CERPLAST te gebruiken in een van de aanbevolen kleuren (een tabel met de juiste kleur van de grondlaag is te vinden in de paragraaf BELANGRIJKE AANVULLENDE INFORMATIE)

Pleister die wordt aangebracht als ondergrond voor ATLAS DEKO M moet scherp worden afgewerkt; bovendien mag bij gipspleister geen gipsslib naar het oppervlak worden getrokken. Wanneer de gipspleister tijdens het aanbrengen op de gebruikelijke wijze glad is afgewerkt, moet het oppervlak worden gematteerd.

ATLAS DEKO M - variant TM 5

De set bestaat uit twee onderdelen:

- component A, d.w.z. een mengsel van gekleurde toeslagstoffen in zakken
(16,2 kg)
- component B, oftewel de basis in een emmer (7,6 kg).

Strooi het toeslagstoffenmengsel in de emmer met de basis. Meng de zo bereide pleister grondig door.

Voorbereiding van de pleistermassa voor verwerking

Roer de massa vlak voor gebruik goed door tot een gelijkmatige consistentie is verkregen.

Mechanisch aanbrengen en gladstrijken van de pleister

Een van de verwerkingsmethoden voor ATLAS DEKO M-pleister, variant TM 5, is het machinaal aanbrengen. Deze methode moet worden toegepast op alle grote oppervlakken, zoals gevels of delen daarvan, trappenhuizen enz. Voor elke toepassing wordt aanbevolen een proefbespuiting uit te voeren om de optimale werkparameters te bepalen.

De pleister moet worden aangebracht op een gelijkmatig gegronde ondergrond nadat de grondlaag ATLAS CERPLAST is opgedroogd. Het aanbrengen van de pleister moet in twee fasen gebeuren.

Fase 1 – basislaag. De eerste laag pleister moet met de hand worden aangebracht met behulp van een troffel. De massa moet in de vorm van een laag met een dikte die overeenkomt met de korrelgrootte op de ondergrond worden aangebracht met behulp van een gladde roestvrijstalen troffel (standaard of Venetiaans) en tegelijkertijd in verschillende richtingen gladgestreken. De troffel moet onder een zo klein mogelijke hoek ten opzichte van het te gladstrijken oppervlak worden bewogen.

Fase 2 – afwerklaag. De tweede laag moet 20–40 minuten na het aanbrengen van de eerste laag worden aangebracht, nadat deze licht is uitgehard. Voordat u begint met spuiten, moet u 5% water aan de kant-en-klare pleister toevoegen en deze grondig mengen tot een homogene consistentie is verkregen. De pleister moet worden gespoten vanaf een afstand van ca. 1 m, met behulp van een compressor met een korfspuitpistool, met een spuitmond van 6 mm en een werkdruk van 0,5–3 atm, waarbij de spuitrichting loodrecht of nagenoeg loodrecht op het gevelvlak moet zijn. Bij pleisters met een toevoeging van mica moeten de spuitparameters worden aangepast door de optimale druk en de afstand waarop wordt gespoten te kiezen. De pleister moet op de basislaag worden aangebracht in de vorm van een dunne, gelijkmatige laag die de onregelmatige structuur van gebroken natuursteen nabootst.

Let op! De structuur en het uiterlijk van de verkregen pleister kunnen variëren, afhankelijk van de ingestelde werkparameters (afstand van de spuitmond tot de ondergrond, druk, wijze van spuiten, hoeveelheid aangebracht materiaal).

Let op. Kleuren: Graniet 00, Basalt 04, Basalt 05, Basalt 06, Basalt 07 en Less 02 zijn bedoeld voor handmatige verwerking.

Handmatig aanbrengen van de massa en gladstrijken van de pleister
De massa moet in de vorm van een laag met een dikte die overeenkomt met de korrelgrootte op de ondergrond worden aangebracht met een gladde roestvrijstalen spaan (standaard of Venetiaans) en tegelijkertijd continu in dezelfde richting worden gladgestreken. De troffel moet onder een zo klein mogelijke hoek ten opzichte van het te gladstrijken oppervlak worden geleid. Overtollig materiaal moet terug in de emmer worden geschraapt en opnieuw worden gemengd. Voor het gladstrijken kan een licht met water bevochtigde spaan worden gebruikt.
LET OP! Vanwege de kleine en uiteenlopende korrelgrootte van de toeslagstoffen kan het op oneffen ondergronden nodig zijn om de pleister in twee lagen aan te brengen. De tweede laag moet worden aangebracht nadat de eerste volledig is opgedroogd, dat wil zeggen na ongeveer 24 uur. Ongelijkmatig gladstrijken van de pleister kan leiden tot plaatselijke kleurverschillen op het gepleisterde oppervlak (als gevolg van een ongelijkmatige verdeling van het aggregaat en het opvullen van de ruimtes tussen de aggregaatkorrels met bindmiddel).

Handmatig aanbrengen en gladstrijken van pleister met grover aggregaat (kleuren: Graniet 00, Basalt 04, Basalt 05, Basalt 06, Basalt 07, Less 02):
Fase 1 – aanbrengen. De pleisterlaag moet met de hand worden aangebracht in een dikte die overeenkomt met de korrelgrootte, met een gladde roestvrijstalen spaan (standaard of Venetiaans) en tegelijkertijd in verschillende richtingen eerst worden gladgestreken. De troffel moet onder een zo klein mogelijke hoek ten opzichte van het te gladstrijken oppervlak worden gevoerd, waardoor de vorming van zogenaamde „raspsporen“ op het reeds aangebrachte oppervlak wordt verminderd.

Fase 2 – structuur aanbrengen. Tijdens de eerste bindingsfase, afhankelijk van de heersende omstandigheden (5–20 minuten na het aanbrengen), moet de aangebrachte massa met een kunststof troffel in cirkelvormige bewegingen van structuur worden voorzien. Het zo verwijderde overtollige bindmiddel zorgt voor een licht opgeruwde en gelijkmatigere structuur, waarbij de micavlokken zichtbaar worden. Deze handeling versterkt het glinsterende effect van het bewerkte oppervlak en elimineert tegelijkertijd het veelvoorkomende raspeffect bij pleisterwerk dat uitsluitend met een stalen troffel glad is afgewerkt

Handmatig aanbrengen van de massa en gladstrijken van de pleister met behulp van een sjabloon
Om een extra visueel effect te verkrijgen, kan een zelfklevend kartonnen sjabloon worden gebruikt (dit is op speciale bestelling verkrijgbaar bij de leverancier). Het sjabloon bootst de voegen van natuursteen- of metselwerk op de wand na. Om het met het sjabloon verkregen effect te versterken, wordt aanbevolen ATLAS CERPLAST als grondlaag te gebruiken in een kleur die contrasteert met de pleistercompositie. Nadat de grondlaag is opgedroogd, moeten de sjabloonvellen over het gehele te pleisteren oppervlak naast elkaar worden geplakt, waarbij zorgvuldig moet worden gelet op een nauwkeurige aansluiting (zowel van het sjabloon op de ondergrond als van de sjablonen onderling). Vervolgens moet de ATLAS DEKO M-pleister worden aangebracht volgens de in de vorige alinea beschreven werkwijze. Direct na het aanbrengen van de pleister moeten alle sjabloonvellen achtereenvolgens worden verwijderd. Nadat alle vellen zijn verwijderd, vormt ATLAS CERPLAST de zichtbare voegen tussen de geïmiteerde natuurstenen of bakstenen.

Verbruik

Gemiddeld materiaalverbruik van ATLAS DEKO M-pleister, variant TM 5:

Mechanisch aanbrengen:	Handmatig aanbrengen
Eerste laag met de hand 2,4 – 3,6 kg/m²	2,4–3,6 kg/m²
Tweede laag machinaal ca. 0,8 kg/m²	

Dit is afhankelijk van: het soort ondergrond, de laagdikte en het gewenste uiteindelijke oppervlakte-effect. Wij raden aan het materiaalverbruik nauwkeurig te bepalen aan de hand van een proef.

Verpakkingen

Naam van de variant	Verpakkingen
ATLAS DEKO M variant TM 5 – 23,8 kg	plastic emmer met basis 7,6 kg zakken met een mengsel van toeslagstoffen 16,2 kg

Veiligheidsinformatie

Veiligheidsinformatie staat vermeld op de productverpakking en in het veiligheidsinformatieblad, beschikbaar op www.atlas.com.pl.

Het product beschikt over een hygiënecertificaat.

Opslag en transport

Informatie over opslag en transport staat vermeld op de verpakking van het product en in het veiligheidsinformatieblad, dat beschikbaar is op www.atlas.com.pl.

De houdbaarheid van het product bedraagt 12 maanden vanaf de productiedatum van de basis.

Belangrijke aanvullende informatie

Het is absoluut noodzakelijk om tijdens het aanbrengen en drogen van het product beschermingsnetten op de steigers te gebruiken. Dit geldt met name voor donkere pleisterkleuren die onder sterke zon worden aangebracht.

Na het aanbrengen heeft de pleister een melkachtig-witte kleur; de eigenlijke kleur wordt pas zichtbaar na volledige droging. Een hoge luchtvochtigheid en een lage temperatuur kunnen de uithardingstijd van de pleister verlengen en een verandering in de tint veroorzaken.

Het uiterlijk van mozaïekpleister kan op verschillende oppervlakken verschillen. Dit komt door de specifieke eigenschappen van dit type product, met name door de aanwezigheid van verschillende kleuren minerale toeslagstoffen. Concentraties van toeslagstoffen in één kleur worden niet als een materiaalfout beschouwd. Het uiterlijk kan ook worden beïnvloed door een ongelijkmatige laagdikte of een ongelijkmatig aangebrachte grondlaag.

Bij voortdurend contact met water kan er een „melkachtige aanslag“ ontstaan, die verdwijnt zodra het oppervlak is opgedroogd. Vermijd het gebruik van pleister op plaatsen waar het langdurig wordt blootgesteld aan water of vocht (bijv. op horizontale oppervlakken of oppervlakken met een lichte helling, in vijvers enz.), evenals op elementen die niet over voldoende vochtisolatie beschikken.

Om kleurverschillen bij ATLAS DEKO M TM 5-pleister te voorkomen:
- moet op één oppervlak pleister worden aangebracht waarvan de basis dezelfde productiedatum heeft,
- wanneer op één oppervlak toeslagstoffen uit meerdere zakken worden gebruikt, moeten deze dezelfde productiedatum hebben,
- werk één oppervlak bij voorkeur in één werkcyclus af,
- roer de massa altijd vóór gebruik goed door.

Bepaal op basis van proeven (voor het betreffende type ondergrond en de weersomstandigheden) de maximale oppervlakte die in één technologische cyclus (aanbrengen, spuiten en gladstrijken) kan worden bewerkt.

Bij het verbinden van werkvlakken moet de „nat-op-nat”-methode worden toegepast, waarbij de aangebrachte laag niet mag opdrogen. Anders blijft de verbindingsplaats zichtbaar. Werkonderbrekingen moeten van tevoren worden gepland, bijvoorbeeld in hoeken en knikken van het gebouw, onder regenpijpen, bij kleurovergangen enz.

Het gepleisterde oppervlak moet zowel tijdens de werkzaamheden als tijdens het drogen van de pleister worden beschermd tegen directe blootstelling aan zonlicht, wind en neerslag.

Gebruik bij buitentoepassingen altijd beschermingsnetten op de steigers. Indien de lucht- en oppervlaktetemperatuur gedurende de dag vóór het aanbrengen of tijdens het uitharden hoger is dan +25 °C, moet het aanbrengen uitsluitend tot de ochtenduren worden beperkt. Het niet naleven van bovenstaande aanbevelingen kan leiden tot onvoldoende transparantie van het bindmiddel op plaatsen die worden blootgesteld aan sterke zoninstraling of directe invloed van hogere temperaturen dan aangegeven in dit technisch informatieblad.

De droogtijd van de pleister bedraagt, afhankelijk van de ondergrond, de temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid, ca. 24 uur. Bij verhoogde luchtvochtigheid en een temperatuur van ca. +5 °C kan de uithardingstijd van de pleister langer zijn.

Reinig het gereedschap direct na gebruik met schoon water. Verwijder hardnekkige resten van de uitgeharde massa met het middel ATLAS SZOP 2000.

De informatie in dit technisch informatieblad bevat basisrichtlijnen voor het gebruik van het product en ontslaat u niet van de verplichting om de werkzaamheden uit te voeren volgens de regels van goed vakmanschap en de voorschriften inzake veiligheid en gezondheid op het werk. Met de publicatie van dit technisch informatieblad verliezen alle eerdere versies hun geldigheid. De bij het product behorende documenten zijn beschikbaar op www.atlas.com.pl.

De inhoud van dit technisch informatieblad en de daarin gebruikte aanduidingen en handelsnamen zijn eigendom van Atlas sp. z o. o. Ongeoorloofd gebruik ervan heeft juridische gevolgen.

Bijgewerkt op: 2026-04-