

ATLAS ESKIMO G

additief voor een snellere binding van dispersiepleisters

- maakt pleisterwerk mogelijk bij temperaturen boven 0 °C en een hoge luchtvochtigheid (zelfs boven 80%)
- versnelt de binding van pleisters tweemaal
- zorgt voor driemaal snellere ontwikkeling van vroege regenbestendigheid
- geen invloed op de overige materiaaleigenschappen

Eigenschappen

Het product bevat versnellers voor de binding van polymeerbindmiddelen in ATLAS-pleisters. ATLAS ESKIMO G zorgt ervoor dat de polymeren al in het beginstadium van de waterverdamping beginnen te vernetten. Dit resulteert in:
- een versnelde binding van pleisters bij lage temperaturen en een hoge relatieve luchtvochtigheid,
- een vroegtijdige weerstand tegen kortstondige, lichte regenbuien.

2× snellere binding van pleisters en 3× snellere ontwikkeling van de vroege regenbestendigheid – vergeleken met pleisters zonder toevoeging bij een temperatuur van 2 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 80%.
Onder deze temperatuur- en vochtigheidsomstandigheden gelden de volgende waarden:
- bindingstijd: ca. 16 uur,
- vroege regenbestendigheid: na 5 uur.

De pleisters kunnen worden aangebracht bij een ondergrond- en luchttemperatuur boven 0 °C – de temperatuur mag pas onder het vriespunt dalen nadat de pleister volledig is afgebonden, dus op zijn vroegst 18 uur na het aanbrengen.

ATLAS ESKIMO G is bestemd voor de volgende ATLAS-pleisters:
- ATLAS SILICONEN-SILICAATPLEISTER,
- ATLAS SILICONENPLEISTER,
- ATLAS GEMINI R,
- ATLAS GEMINI RS,
- ATLAS GEMINI RSX,
- ATLAS SILIKON BA.

Eenvoudig in gebruik – een gebruiksklaar vloeibaar additief dat vlak vóór het aanbrengen aan de pleister wordt toegevoegd.

Geen invloed op de overige materiaaleigenschappen – het additief vermindert de sterkte van het materiaal niet en heeft na het afbinden geen nadelige invloed op de gebruikseigenschappen.

ATLAS ESKIMO G is een kleurloze vloeistof met een lichte ammoniakgeur.

Toepassing

Maakt pleisterwerk bij temperaturen vanaf 0 °C mogelijk – aanbevolen voor gevelwerkzaamheden bij lage temperaturen (van 0 tot 10 °C) en een verhoogde luchtvochtigheid (zelfs boven 80%).

Technische gegevens

Relatieve dichtheid	ca. 1,0 g/cm³
Verwerkingstemperatuur	van 0 °C tot +10 °C

Toevoegen van het additief aan het product

Voeg het additief vlak vóór gebruik aan de pleister toe. Houd de volgende doseerverhoudingen van ATLAS ESKIMO G aan:

ATLAS SILICONEN-SILICAAT-PLEISTER	maximaal 1 gewichtsprocent, d.w.z. maximaal 0,25 kg (een hele fles) per 25 kg pleister
ATLAS SILICONENPLEISTER	
ATLAS GEMINI R	
ATLAS GEMINI RS	
ATLAS SILIKON BA	
ATLAS GEMINI RSX	maximaal 0,5 gewichtsprocent, d.w.z. maximaal 0,125 kg (een halve fles) per 25 kg pleister

Na grondig machinaal mengen kan de pleister worden aangebracht.

Verpakkingen

Kunststof fles van 0,25 kg.

Veiligheidsinformatie

Veiligheidsinformatie staat op de productverpakking en in het veiligheidsinformatieblad, beschikbaar op www.atlas.com.pl.

Opslag en transport

Informatie over opslag en transport staat op de productverpakking en in het veiligheidsinformatieblad, beschikbaar op www.atlas.com.pl.

Het product is 18 maanden houdbaar vanaf de op de verpakking vermelde productiedatum.

Belangrijke aanvullende informatie

Maakt werkzaamheden bij lage temperaturen en een hoge luchtvochtigheid mogelijk. Bij uitzonderlijk hoge luchtvochtigheid (> 80%) of lage temperaturen (> 0 °C) kan de binding van de pleisters langer duren. Laat de steigerafscherming (netten, dekzeilen enz.) bij voorkeur zitten totdat de producten aan het oppervlak zijn afgebonden.

Afhankelijk van de verwerkingsomstandigheden kan de consistentie van het product enigszins veranderen.

De ondergrond voor de pleister mag niet bevroren zijn en moet vrij zijn van condenswater.

Reinig gereedschap onmiddellijk na gebruik met schoon water.

De informatie in dit technisch blad bevat basisrichtlijnen voor het gebruik van het product en ontslaat de gebruiker niet van de verplichting de werkzaamheden volgens goed bouwkundig vakmanschap en de geldende arbeidsveiligheidsvoorschriften uit te voeren. Met de publicatie van dit technisch blad vervallen alle voorgaande versies. De bijbehorende productdocumenten zijn beschikbaar op www.atlas.com.pl

De inhoud van dit technisch blad en de daarin gebruikte aanduidingen en handelsnamen zijn eigendom van Atlas sp. z o.o. Onrechtmatig gebruik wordt bestraft.

Bijgewerkt op: 2025-11-28