

ATLAS GRUNTO-PLAST

hechtlaag voor moeilijke ondergronden

- verbetert de hechting en versterkt de ondergrond
- op terrazzo, geschilderde wandafwerkingen, OSB-platen en beton
- gebruiksklaar



Eigenschappen

ATLAS GRUNTO-PLAST is een gebruiksklare primer op basis van polymeerharsen en kwartsmeel.

Verbetert de hechting –hecht sterk aan de ondergrond (op beton min. 1,0 MPa) en aan de daarop aangebrachte nieuwe lagen.

Bevat kwartszand – verbetert de hechting door het effectieve contactoppervlak tussen de lagen aanzienlijk te vergroten (vormt een ruw oppervlak).

Versterkt minerale ondergronden aan het oppervlak – dringt in de materiaalstructuur, versterkt deze en verbetert de draagkracht.

Primer voor moeilijke ondergronden – maakt een goede hechting van lijmen, waterdichtingslagen en andere materialen mogelijk, ook op veeleisende ondergronden zoals OSB-platen en bestaande keramische bekledingen.

Vergemakkelijkt het aanbrengen van de volgende laag – het ruwe oppervlak vermindert het wegglijden van het aangebrachte materiaal.

Geschikt voor verwerking bij hogere temperaturen – aanbevolen voor toepassing bij temperaturen van 5 °C tot 30 °C, binnen en buiten.

Vermindert de zuiging van de ondergrond – voorkomt dat de ondergrond te veel water onttrekt aan het aangebrachte product: op beton, cementgebonden vloeren en dekvloeren, dekvloeren met vloerverwarming, diverse soorten pleisterwerk enz.

Verlaagt het verbruik van finishpleisters en lijm – verdicht de structuur van de ondergrond en vermindert zo het verbruik van het materiaal voor de volgende laag.

Egaliseert de zuiging van de ondergrond – dankzij ATLAS GRUNTO-PLAST heeft het product in de volgende laag over het hele oppervlak dezelfde afbindingsomstandigheden, ook op plaatselijk gerepareerde delen.

Beschermt de nieuwe laag tegen ongunstige invloeden van de ondergrond –beperkt de wisselwerking tussen beide lagen.

Witte primer – vermindert het doorschijnen van de kleur van de ondergrond en het ontstaan van verkleuringen aan het oppervlak van de afwerklaag van finishpleister.

Beschermt houten ondergronden tegen overmatige vochtopname – door contact met de nieuw aangebrachte natte laag.

Toepassing

Soorten ondergronden – standaard	
cementgebonden vloeren en dekvloeren	+
anhydrietdekvloeren	+
cement- en kalkcementpleisters en -finishpleisters	+
gipspleisters en gipsfinishpleisters	+
metselwerk van cellenbeton	+
metselwerk van kalkzandsteen of kalkzandsteenblokken	+
metselwerk van baksteen of holle keramische blokken	+
wanden van gipsblokken	+

Soorten ondergronden – moeilijk	
cementgebonden vloeren en dekvloeren met vloerverwarming	+
anhydrietdekvloeren met vloerverwarming	+
asfaltdekvloeren	+
magnesietdekvloeren	+
monolithisch beton	+
gewapend beton	+
terrazzo	+
OSB-platen	+
gipskartonplaten	+
stabiel linoleum en PVC	+
betonlakken	+
verflagen van acryl- en latexbinnenverf	+
olieverflagen	+

Type afwerklaag – raadpleeg de aanwijzingenvan de fabrikant van het afwerkmateriaal voor de vereiste voorbehandeling met primer	
tegelbekledingen verlijmd met cement- of gipsgebonden lijm	+
cementgebonden vloeren en dekvloeren, anhydrietdekvloeren	+
cement-, kalkcement- en gipspleisters	+
gips- en cementgebonden finishpleisters	+
verflagen van acryl- en latexbinnenverf	gebruik ATLAS UNI-GRUNT
behang	gebruik ATLAS UNI-GRUNT

Toepassingsgebied	
binnen	+
buiten	+
horizontale oppervlakken	+
verticale oppervlakken	+

Technische gegevens

Dichtheid van de primer	ca. 1,5 g/cm³
Hechtsterkte op beton	> 1,0 MPa
Temperatuur van de ondergrond en omgeving tijdens de verwerking	van +5 ºC tot +30 ºC
Vervolgwerkzaamheden na het voorstrijken	na ca. 24 uur

De tijd in de tabel geldt bij een verwerkingstemperatuur van ca. 20 °C en een luchtvochtigheid van 50-60%.

Technische eisen

De hechtlaag is niet als bouwproduct geclassificeerd.

Voorstrijken

Voorbereiding van de ondergrond
De ondergrond moet droogen zo goed mogelijk vrij van stof, vuil, olie, vet en was zijn. Verwijder vóór het aanbrengen van de emulsie alle losse lagen die onvoldoende aan de ondergrond hechten.

Voorbereiding van de primer
Het product wordt gebruiksklaar geleverd. Niet mengen met andere materialen, niet verdunnen of indikken. Roer de primer vlak vóór en tijdens het gebruik door tot een gelijkmatige consistentie.

Aanbrengen van de primer
Breng de primer met een roller of kwast gelijkmatig over het gehele voorbereide oppervlak aan.

Aanbrengen van de afwerklaag
Bekledingen verlijmen en plamuren kan zodra de primer volledig droog is, ongeveer 24 uur na het aanbrengen.

Verbruik

Gemiddeld verbruik: 0,3 kg primer per1 m².

Verpakking

Kunststof emmers van 2 kg en 5 kg.

Veiligheidsinformatie

Veiligheidsinformatie staat op de productverpakking en in het veiligheidsinformatieblad, beschikbaar op www.atlas.com.pl.

Opslag en transport

Informatie over opslag en transport staat op de productverpakking en in het veiligheidsinformatieblad, beschikbaar op www.atlas.com.pl.

Het product is 12 maanden houdbaar vanaf de productiedatum op de verpakking.

Belangrijke aanvullende informatie

Reinig gereedschap direct na gebruik met schoon water.

Bescherm het voorgestreken oppervlak zowel tijdens de werkzaamheden als tijdens het drogen van het pleisterwerk tegen direct zonlicht, wind en neerslag.

De informatie in dit technisch blad bevat basisrichtlijnen voor het gebruik van het product en ontslaat de gebruiker niet van de verplichting om het werk volgens goed bouwkundig vakmanschap en de geldende arbeidsveiligheidsvoorschriften uit te voeren. Met de publicatie van dit technisch blad vervallen alle voorgaande versies. Bijbehorende productdocumenten zijn beschikbaar op www.atlas.com.pl.

De inhoud van dit technisch blad en de daarin gebruikte aanduidingen en handelsnamen zijn eigendom van Atlas sp. z o.o. Tegen ongeoorloofd gebruik wordt opgetreden.

Bijgewerkt op: 2025-09-29