

ATLAS ULTRAGRUNT

primaire d'accrochage à séchage rapide pour supports difficiles

- avant ragréages autonivelants et colles à carrelage
- sur béton, granito, carrelage céramique et panneaux OSB
- améliore l'adhérence grâce aux granulats de quartz
- reprise des travaux après 4 heures



Propriétés

ATLAS ULTRAGRUNT est une préparation prête à l'emploi à base de résines polymères et de granulats de quartz sélectionnés.

Excellente adhérence aux supports non absorbants et aux surfaces très lisses : sur béton, l'adhérence est d'au moins 1,0 MPa.

Les granulats de quartz sélectionnés améliorent l'adhérence des couches suivantes en augmentant la surface effective de contact entre le support et le matériau appliqué. Le produit crée une surface rugueuse pour recevoir la couche suivante.

Adapté à une application à température élevée : utilisation recommandée entre 5 °C et 35 °C, à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.

Séchage rapide : la couche suivante peut être appliquée dès 4 heures.

Destination

Recommandé pour préparer les supports difficiles avant la pose de revêtements en céramique ou en pierre et la réalisation de chapes ou de ragréages des gammes ATLAS SMS et ATLAS SAM.

TYPES DE SUPPORTS DIFFICILES	
béton monolithique (y compris sols en béton à surface durcie)	+
structures en béton armé	+
planchers coulés en place	+
sols et chapes ciment avec chauffage au sol	+
chapes anhydrites avec chauffage au sol	+
Granito	+
anciens revêtements en céramique ou en pierre	+
panneaux OSB non poncés	+
panneaux structurels à base de bois	+
planchers en bois stables	+
plaques de plâtre cartonnées	+
plaques de fibres-gypse	+
revêtements de sol en matières plastiques stables	+
supports en acier	+
supports en matières plastiques	+
soubassements muraux peints avec des peintures en phase solvant	+

Type de couche de finition : consulter les recommandations de son fabricant concernant l'application préalable d'un primaire	
revêtements en céramique ou en pierre fixés avec des mortiers-colles à base de ciment	+
revêtements et moulures en plâtre fixés avec des colles à base de plâtre	+
sols et chapes ciment, chapes anhydrites	+
enduits de ciment, de chaux-ciment ou de plâtre	+
enduits de lissage à base de plâtre ou de ciment	+

Domaine d'application	
à l'intérieur des bâtiments	+
à l'extérieur des bâtiments	+
sur surfaces horizontales	+
sur surfaces verticales	+

Données techniques

Masse volumique du produit	env. 1,5 g/cm³
Température du support et de l'air ambiant pendant les travaux	de +5 °C à +35 °C
Reprise des travaux après application du primaire	après env. 4 heures
Adhérence sur granito	> 1,0 MPa
Adhérence sur carrelage céramique	> 1,0 MPa
Adhérence sur béton	> 1,0 MPa
Adhérence sur panneaux OSB	> 0,8 MPa (rupture dans l'épaisseur du panneau OSB)

Le délai indiqué dans le tableau est préconisé pour une application à env. 20 °C et 50-60 % d'humidité.

Exigences techniques

Le primaire n'est pas classé comme produit de construction.

Application du primaire

Préparation du support

Le support doit être sec et, dans la mesure du possible, exempt de poussière, de saleté, d'huiles, de graisses et de cire. Avant d'appliquer l'émulsion, éliminer toutes les couches friables ou insuffisamment adhérentes. Dégraisser impérativement les supports en granito et éliminer les couches de cire et de produits d'imprégnation éventuellement appliquées.

Préparation du produit

Le produit est livré prêt à l'emploi. Ne pas le mélanger avec d'autres matériaux, le diluer ni l'épaissir. Juste avant utilisation, le mélanger pour homogénéiser sa consistance.

Application du produit

Répartir le produit uniformément sur toute la surface du support préparé, au rouleau ou au pinceau.

Application de la couche de finition

Le collage des revêtements et l'application d'enduits de rebouchage ou de lissage peuvent commencer env. 4 heures après l'application d'ATLAS ULTRAGRUNT. Sur granito, attendre env. 24 heures après l'application d'ATLAS ULTRAGRUNT avant de couler des ragréages autonivelants (par exemple ATLAS SMS 15 ou SMS 30).

Consommation

Consommation moyenne : 0,3 kg de produit pour 1 m².

Conditionnements

Seaux en plastique de 5 kg et 15 kg.

Informations de sécurité

Les informations de sécurité figurent sur l'emballage du produit et dans la fiche de données de sécurité, disponible sur www.atlas.com.pl.

Stockage et transport

Les informations relatives au stockage et au transport figurent sur l'emballage du produit et dans la fiche de données de sécurité, disponible sur www.atlas.com.pl.

La durée de conservation (aptitude à l'emploi) est de 12 mois à compter de la date de fabrication indiquée sur l'emballage.

Informations complémentaires importantes

Nettoyer les outils à l'eau propre immédiatement après utilisation.

Protéger la surface traitée avec le primaire du soleil direct, du vent et des précipitations, tant pendant les travaux que durant le séchage de l'enduit.

Les informations de cette fiche technique constituent des instructions de base pour l'utilisation du produit et ne dispensent pas de réaliser les travaux conformément aux règles de l'art et aux prescriptions de santé et de sécurité au travail. La publication de cette fiche technique annule toutes les versions précédentes. Les documents accompagnant le produit sont disponibles sur www.atlas.com.pl.

Le contenu de cette fiche technique ainsi que les symboles et noms commerciaux qui y figurent sont la propriété d'Atlas sp. z o. o. Toute utilisation non autorisée sera sanctionnée.

Date de mise à jour : 2022-01-12